

Standox Stone Chip Primer U3300



La imprimación base agua Standox Stone Chip Primer U3300 permite reproducir la textura correspondiente en los umbrales de las puertas y en la aletas de los coches. La imprimación Standox Stone Chip Primer U3300 es muy adecuada para ser aplicada bajo las bases bicapa Standoblue y Standohyd Plus Basecoat, así como Standox Basecoat.



Standex Stone Chip Primer U3300

Product preparation - application ESTÁNDAR



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Pintados antiguos o originales bien lijados y limpios
Aparejos 2K o Imprimación Aparejo Epoxy 2K totalmente secos.



Método de aplicación	U3300 (Imprimación antigavilla)	Diluyente
	Volumen	Volumen
Superficie lisa	100%	≤ 10%
Superficie con textura	100%	0%
	Antigavilla BI	Agua desmineralizada



No es aplicable



	Boquilla	Presión de aplicación	
Híbrida	1.5 - 2	1.5 - 2 bar	Presión de entrada
HVLP	1.5 - 2	0.7 bar	Presión de atomización
Aplicación a alta presión -		3 - 4 bar	Presión de entrada
Seguir las instrucciones del fabricante			



2 - 3 manos antes de hornear: 35 min - 40 min



	150μ	300μ
20 °C	2 h - 2 h 30 min	12 h - 16 h
60 - 65 °C	30 min - 35 min	30 min - 35 min



Acabado 2K
Base Bicapa Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + barniz

Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(e)(840) 130: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(e))) listo al uso es un máximo de 840 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 130 g/li.



Standex Stone Chip Primer U3300

Productos

Standex Stone Chip Primer U3300

Mezcla de producto

Las proporciones de mezcla con agentes especiales están disponibles en el apartado de mezcla del producto en Standowin IQ y en las fichas técnicas específicas.



150 - 300 μm

Rendimiento teórico

525 m²/l con un espesor de película seca de 1 micras

Debido a las diferentes características del endurecedor y las diferentes proporciones de la mezcla lista para usar en algunas versiones de la Ficha Técnica, el cálculo del rendimiento teórico podría variar.

Nota: El consumo práctico de material depende de varios factores, p.ej. la geometría del objeto, la formación de la superficie, el método de aplicación, los parámetros de la pistola, la presión de entrada, etc.



Limpiar tras su uso con un limpiador base agua apropiado.

Observaciones

- El material debe estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de su uso.
- No aplicar sobre imprimaciones 1K, imprimaciones fosfatantes o acabados termoplásticos.
- En los países donde todavía no se ha implementado la legislación COV, también se puede usar la base bicapa Standox Basecoat/Standocryl 2K Topcoat/Standocryl 2K Topcoat NEW .

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Standox. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Standox, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.

