

Standox SprayMax 1K Spotfill Primer U3020



Standox SprayMax 1K Spotfill Primer U3020 is een zinkchromaatvrije 1K primer voor kleine doorgeschuurde zones op blank metaal, inclusief randen en hoeken. Hij kan worden overgespoten met Standohyd Plus en Standoblue Basecoat.

- Korte uitdamprijden.
- Applicatie in 1 Arbeidsgang (One Visit Application).
- Goede lakstand.
- Licht aftoppen met soft ultra-fine pad.

1K-Spotfill-Primer U3020.




The Art of Refinishing.

Standex SprayMax 1K Spotfill Primer U3020


Product voorbereiding - verwerking **STANDAARD**




Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Kleine tot op het blanke metaal doorgeschuurde plekken, vb. op hoeken en kanten, onmiddellijk voor de applicatie van de watergedragen basislak



Roeren voor gebruik. (ten minste 2 minuten)
Test de spuitbus na het schudden.



Niet van toepassing




1 laag

Einduitdamp tijd: 10 min - 15 min



Indien gewenst, lichtjes opschuren met een zachte schuur spons ultra-fijn.



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + Blanke lak

VOC-Conform

2004/42/IIB(e)(840) 730: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(e)) in gebruiksklare vorm is maximum 840 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 730 g/l.


Standex SprayMax 1K Spotfill Primer U3020

Producten

Standex SprayMax 1K Spotfill Primer U3020



3 - 5 μm



Houd de spuitbus na gebruik onderste boven en spuit kort om de opening te reinigen.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- De spuitafstand tot het object moet tussen 15 tot 25 cm zijn.
- Standex SprayMax 1K-Spotfill-Primer U3020 is enigszins transparant. Niet spuiten tot gedekt.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standex productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standex productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

