

Standocryl VOC Xtra Clear K9560



Standocryl VOC Xtra Clear K9560 er utviklet spesielt for bruk i kombinasjon med Standohyd Plus og Standoblue, VOC-godkjente baselakksystemer. En universal-2K-klarlack med et bredt spekter av bruksområder. Et ideelt valg for hel- og dellakking som krever en kvalitetsfinish. Som et universalprodukt gir det førsteklasses resultater ved daglige reparasjoner – fra hellakking til Micro Repair. Den egner seg spesielt godt for lakkerere som vil jobbe med kun en type klarlack. Standocryl VOC Xtra Clear brukes direkte sammen med Standocryl VOC 2K Additiv. Denne kombinasjonen styrker de positive egenskapene ved denne allsidige klarlacken. Nye Standocryl VOC Xtra Clear bidrar til å oppnå en eksepsjonell finish som oppfyller VOC-kravene.

- Velegnet til del- og hellakkinger.
- Påføres i et enkelt sprøytestrøk (One Visit Application) eller i to sprøytestrøk.
- Enestående glans og flyt.
- Gode poleringsegenskaper.
- Brukervennlig påføring.
- Klarlack som oppfyller VOC-kravene.

Universell.




The Art of Refinishing.

Standocryl VOC Xtra Clear K9560

Klargjøring av produkter - Påføring STANDARD - VOC



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Fyller må være godt tørket / overhold avluftningstid i henhold til de opplysninger som er gitt i teknisk informasjon før påføring
Eksisterende underlag: Fyller må være slipt og avfettet før påføring



Klarlakk		Herder		Tynner	
Volum	Vekt	Volum	Vekt	Volum	Vekt
3	100	1	36	5 %	6
K9560		VOC 10-20 * VOC 20-25 VOC 25-30 VOC 30-40		5770 (5770 (VOC SPECIAL)) 5780 (5780) 5820 (VOC 2K ADDITIVE) 5830 (VOC 2K ADDITIVE SLOW)	


* 5770 og 5780 kun til micro repair / spot og panel repair

Brukstid ved 20°C: 1 t - 2 t



	Sprøytedyse	Sprøytetrykk	
Kompatibel	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	Innvendig trykk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Forstøvningstrykk

Se produsentens instruksjoner



0.5 + 1
1 sprøyteoperasjon
1'ste: tynt og lukket
2'dre: normalt

med mellomavlufning: 0 min - 2 min
siste avluftning: 5 min - 10 min

2 Strøk

mellom- og sluttavlufning: 5 min - 10 min



	VOC10-20 / VOC20-25 / VOC25-30 / VOC30-40
20 °C	12 t - 16 t
60 - 65 °C	20 min - 35 min



Anbefalt for kortbølge IR utstyr.
Halv styrke : 5 min
Full styrke: 10 - 15 min

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(d)) ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 420 gr./litr

Standocryl VOC Xtra Clear K9560


Produkter

Standocryl VOC Xtra Clear K9560

Standex Hardener VOC 10-20
Standex Hardener VOC 20-25
Standex Hardener VOC 25-30
Standex Hardener VOC 30-40


Standocryl VOC 2K Additive 5820
Standocryl VOC 2K Additive Slow 5830
Standex Thinner VOC Express 5780
Standex Thinner VOC Special 5770

Produktblanding




Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Standowin iQ og i hvert enkelt TDS. Valg av herder og Tynner skal taes på bakgrunn av sprøytetemperatur og reparasjonsstørrelse.

VOC 10-20	Akselerert kort herder er godt egnet til Micro repair, Spot og dellakking. Anbefalt til lave temperaturforhold f.eks. ved +10 til +20°C.
VOC 20-25	Medium herder er godt egnet til del-, og flerpanel reparasjoner. Anbefalt påføringstemperatur ved +20 til +25°C.
VOC 25-30	Medium-sen herder velegnet for medium til store reparasjoner. Anbefales også for varme betingelser opptil 25-30°C.
VOC 30-40	Ikke-akselerert lang herder er godt egnet til medium og til store lakkreparasjoner. Anbefalt til varmt klima f.eks. ved +30 til +40°C.
5820	Standard additive til spesiell Permasolid HS klarlakker (8055/8034), skaper god flyt og gode tørkeegenskaper. Kan anvendes til alle typer lakkreparasjoner ved temperaturområde mellom +15° til +30°C.
5830	Et sent additive til spesielle Permasolid HS klarlakker (8055/8034) som skaper god flyt, har gode oversprøytningsegenskaper, samt gode tørkeegenskaper, som er egnet til store lakkreparasjoner ved temperaturer over +30°C. Anbefalt til bruk i kombinasjon med Permasolid VHS herder 3230 eller Permasolid VHS herder 3240.
5770	Høy akselerert kort tynner egnet til Micro Repair, Spot og dellakking. Anbefalt til kjøligere påføringsforhold. Må ikke benyttes i Spies Hecker grunning og fyller.
5780	Akselerert kort tynner godt egnet til Micro Repair, Spot og dellakking. Anbefalt til kjøligere påføringsforhold. Må ikke benyttes i Spies Hecker grunning og fyller.



ISO 4: 49 - 53 s ved 20°C
DIN 4: 19 - 20 s ved 20°C



50 - 60 µm 1.5 strøk
50 - 70 µm 2 Strøk

Standocryl VOC Xtra Clear K9560

Teoretisk dekk- evne

490 - 505 m²/l ved 1 µm tørrfilmtykkelse
Grunnet forskjellig herder karakteristik og forskjellige blandeforhold ved klar til bruk i våre TDS versjoner, vil teoretisk dekkevne kalkulasjon kunne variere.
Viktig: Praktisk materialforbruk avhenger av flere faktorer, f.eks. objektets geometri, underlagsformasjon, påføringsmetode, sprøytepipist innstilling, sprøytetrykk osv.



Standocryl VOC Xtra Clear K9560 kan overlakkeres innen 24 timer, uten mellomsliping



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Anmerkninger

- Materialet må ha romtemperatur (18-25°C) før bruk.
- Husk å beregne ekstra tid for oppvarming til objekttemperatur.
- Overskuddsmateriale skal ikke helles tilbake i boksen.
- Lukk herder emballasje godt rett etter bruk, da denne type produkt vil kunne reagere med luftfuktighet og vann, produktet vil da kunne miste sin herderegenskaper.
- 15% Stadox Plasticiser 5660 kan tilsettes i klarlakken. Tilsetningsmengde med herder og tynner forblir uendret.
- Kun påføring ved bruk av Permasolid VHS herder.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Stadox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Stadox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget for godtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.

