

# Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010

**Standex Fibre Body Filler For Zinc U1010 er en glassfiberforsterket fyller. Den hefter seg til stålplater og GRP samt gammel, herdet lakk. Enkel å påføre og slippe.**

- Grov glassfiberforsterket polyestersparkel.
- Kan brukes til reparasjon av små rusthull.
- Egner seg for stålpaneler, UP (umettet polyester), glassfiberforsterket plast (GRP) og aluminium.
- Egner seg for galvaniserte underlag.




**The Art of Refinishing.**

# Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010


## Product preparation - application STANDARD



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Bart metall, slipt og rengjort  
Galvanisert stål eller myk aluminium slipt og rengjort  
Glassfiberforsterket polyesterunderlag, uten slippmidler, slipt og rengjort.



Sparkel	Herder
Vekt	Vekt
100	2
U1010	BPO BLUE BPO RED HARD PASTE U1120 B HARD PASTE U1120 R



Brukstid ved 20°C: 4 min - 5 min




Legg på en glatt film straks etter blanding. Unngå luftbobler.




	BPO / U1120
20 °C	20 min - 30 min



Anbefalt for kortbølge IR utstyr.  
Halv styrke : 2 - 3 min



P60 - P80



2K polyester Sparkel

VOC-tilpasset

2004/42/IIB(b)(250) 150: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(b)) ferdig til bruk er maks. 250 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 150 gr./litr

# Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010


## Produkter

Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010

BPO Hardener Paste Blue  
BPO Hardener Paste Red  
STANDOX HARDENER PASTE, BLUE  
STANDOX HARDENER PASTE, RED

## Produktblanding

Valg av herder og Tynner skal taes på bakgrunn av sprøytetemperatur og reparasjonsstørrelse.



U1120 red / BPO Red	Standard herderpasta til Raderal polyestersparkel.
U1120 blue / BPO	Anbefalt til spesielle Raderal polyester produkter. Utviklet til høy påføringstemperatur.

Etter bruk rengjøres med en egnet løsemiddelbasert vasketynner



## Anmerkninger

- Ikke tilsett mer herder enn anbefalt for å unngå "blødning" og flekkmarkering.
- Må ikke legges over 1K-primer, syregrunning eller lakk som ikke er godt gjennomherdet.
- Må ikke vannslipes.
- Reaksjonstemperatur må være minst +5°C.
- Påføring : Hull  
Underlag: Ikke-bærende deler av kjøretøyet  
Små hull inntil ca. 1 cm i diameter  
Fyll i og dekk området med Standox Fibre Body Filler for Zinc U1010.  
Større skader
  - Bruk glassfibermatte (1-2 mm rutenett).
  - Dette bør utvides til 5-10 cm utover kanten av reparasjonsområdet.
  - Fyll reparasjonsområdet med Standox Fibre Body Filler for Zinc U1010. Trykk glassfibermatten inn i den nylig påførte Standox Fibre Body Filler for Zinc U1010.
  - Etter 10-20 min i 20°C påføres Fibre Body Filler for Zinc U1010 på glassfibermatten og spres utover kanten.
  - Slip med P36 - P80.

# Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Standox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Standox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.

