

# Standox Express Prep Wipes U3000



**Basert på en spesiell syrekjemi, er Standox Express Prep Wipes U3000 klare til bruk og vil gjøre metallbehandlingsprosessen veldig rask og enkel. Grunningsklutene gir både vedheft og korrosjonsbeskyttelse for den påfølgende lakkeringsprosessen.**

- Formulert for forberedelse av bart metallunderlag. Designet spesielt for bruk med VOC Xtreme Fillers U7600 og U7650.
- Raskt og enkelt å tørke av.
- Også egnet for små sandgjennomtrengningsområder i kombinasjon med visse Standox VOC-fyllstoffer.
- Utmerket vedheft og korrosjonsbeskyttelse.
- Enkel å bruke, ingen produktforberedelse, ingen brukstid som med blandede produkter.
- Økonomisk; et tørk vil fungere på ca. 2 m<sup>2</sup>.
- Reduserte avtakningstider sammenlignet med 2K primere med ca. 20 - 25 minutter.
- Kromfri, vannbasert og lett disponibel med et veldig lavt VOC-innhold (mindre enn 1,5%).

**Revolusjonerende Grunningsklut.**



**The Art of Refinishing.**

# Standex Express Prep Wipes U3000

## Klargjøring av produkter - Påføring

---



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.

---




Bart metall, slipt og rengjort  
Galvanisert stål eller myk aluminium slipt og rengjort  
Legg på jevnt og grundig med kluten i kryssmønster. Forsikre deg om at overflaten holdes våt i minst 1 min. Dette er nødvendig for en effektiv passivisering av metallet.

---

Legges kun på områder med gjennomslipninger til bart metall.  
Samme klut skal ikke brukes til ulike typer metallunderlag.

---




Klar til bruk

---



Ikke relevant

---



VOC Xtreme Fillerser spesielt anvendlig.  
Underlaget må være tørt. Overlakeres innen 15 minutter.

---

VOC-tilpasset


2004/42/IIB(a II)(200) 14: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(a II)) ferdig til bruk er maks. 200 gr./litr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 14 gr./litr

# Standex Express Prep Wipes U3000

## Produkter

Standex Express Prep Wipes U3000

## Produktblanding



Blandingsforhold med spesialprodukter finnes i tabellen for produktmix i Standowin iQ og i hvert enkelt TDS.

## Anmerkninger

- Standox Express Prep Wipes U3000 må holdes frostfrie. Hvis de utsettes for frost er de ødelagt. Dette er irreversibelt, og de kan ikke brukes om igjen.
- Velegnet personlig verneutstyr anbefales ved påføring: Gummihansker er spesielt viktig i tillegg til beskyttende arbeidsklær og vernebriller.
- Det anbefalles ikke å bruke 1K primer, Syregrunning, polyester produkter og Epoxy Primer-Surfacers over dette produktet.
- Pakken med kluter må straks lukkes godt igjen etter fjerning av mettede kluter.
- For senere bruk kan klutene lagres i en tett tillukket plastpose eller beholder i maksimum en arbeidsdag. Brukte kluter skal ikke tilbake i originalemballasjen.
- Hvis fuktigheten skulle samle seg i bunnen av pakningen holdes boksen horisontalt, så klutene kan absorbere fuktigheten igjen.
- Tørre kluter må kastes, da de ikke kan brukes eller fuktes på nytt.
- De vannfotynnbare klutene Standox Express Prep Wipes U3000 er kromatfri.
- Dekkevne: 1 klut/ 2 m<sup>2</sup>
- også anvendelig for små gjennomslipinger til bart metall som kan oppstå ved reparasjonsprosessen i kombinasjon med Standox VOC Pro Filler U7530 & U7530S Fast, Standox VOC System Filler U7540 og Standox VOC Xtra Filler U7560.

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Standox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Standox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjon om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.

