

Standex Performance Blend 5730

Standex Performance Blend 5730 er en tynner for utflekking på gamle og originale lakkeringer. Den er spesielt egnet til utflekking når du bruker Standocryl nye generasjon klarlakker.

- For usynlige kantsoner i utflekkingsområder.
- Utmerkede løsningssegenskaper av gammel og original lakk.
- Spesielt egnet for Standocryl ny generasjons klarlakker.
- Krever lite polering.

Utflekkingstynner for nye generasjon Standocryl klarlakker.




Standex Performance Blend 5730

Klargjøring av produkter - Påføring STANDARD



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Kan brukes med:

2K herder

Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590

2K herder

Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600

For anbefalte instruksjoner se følgende sider.



Ikke relevant

VOC-tilpasset

Denne produktblanding er ikke VOC-tilpasset

Standex Performance Blend 5730

Klargjøring av produkter - Påføring Sprayboks



Det er sterkt anbefalt og benytte godkjent verneutstyr under påføring, for å unngå irritasjon på hud og i øyne.



Kan brukes med:


2K herder

Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590

2K herder

Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600

For anbefalte instruksjoner se følgende sider.



Ikke relevant

VOC-tilpasset


2004/42/IIB(e)810: Europeisk VOC-grenseverdi for dette produktet (produkt kategori: IIB(e)) ferdig til bruk er maks. 840 gr./ltr. VOC. VOC- innhold for dette produktet ferdig til bruk er maks. 810 gr./ltr

Stadox Performance Blend 5730


Utflekkingemetode for Standocryl VOC klarlakk



Polere utflekkingssonen med en grov polish og tørk av eventuelle polishrester. Slip overgangssonen med f.eks. 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc eller tilsvarende slipemateriell fra andre leverandører. Rengjør slipt og polert område med Stadox Precleaner 6800.



Blande Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 eller Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 i henhold til de opplysninger som er oppgitt i TDS. Sprøyt klar-til-bruk Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 eller Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 over tidligere påført Stadox baselakk kvalitet . Flekk ut klarlakk i lette tynne strøk med redusert trykk over slipt område til kanten av polert område.



Påføre ren Performance Blend 5730 i tynne strøk til polert utflekkingssområde (redusert trykk ved bruk av sprøytepestol). Løse opp sprøytstøv og mykne opp overgangen til klarlakk. Foreta tørk i henhold til de opplysninger som er oppgitt i TDS ref. respektive klarlakk. Ved selve utflekkingssonen anbefales det å foreta en tilleggstørk ved bruk av en IR-lampe, dette for å unngå risiko for at utflekkingssarbeidet skal rulle av kanter under poleringsarbeidet.



Om nødvendig, slip overgangssonen lett etter tørk og nedkjøling til ønsket sluttfinish oppnåes f.eks. med 3M Trizact P3000 eller med tilsvarende materiale. Polering utføres med en roterende poleringsmaskin. Sørg for å arbeide med kontrollert trykk og rotasjonsretning fra lukket topplakkfilm og ut i utflekkingssonen.

Stadox Performance Blend 5730

Produkter

Stadox Performance Blend 5730



Etter bruk rengjøres med et egnet løsemiddelbasert rengøringsmiddel

Anmerkninger

- Performance Blend 5730 skal kun anvendes sammen med Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 eller Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600.
-

Les sikkerhetsdatablad før bruk, observer fareinformasjon som er gitt i produktetiketten

Alle andre produkter som det blir referert til i denne lakkeringsprosedyren er fra vårt Stadox produktassortiment. Våre oppgitte systemegenskaper vil ikke være gyldig når gitte materialer blir anvendt i kombinasjon med andre materialer, eller tilsetninger som ikke er en del fra vårt Stadox produktassortiment, dersom disse ikke blir nevnt.

Kun til profesjonelt bruk! Informasjon som er angitt i dette dokumentet er spesielt valgt ut, og arrangert av oss. Den er basert ut fra vår beste kunnskap på nåværende utgivelsestidspunkt. Denne informasjon er kun gitt til dette formålet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktighet og fullstедighet. Det er helt opp til bruker å kontrollere at gitte opplysninger er oppdatert og har de egenskaper som trengs til lakkeringsformålet. Den intellektuelle eierrettighet i denne informasjonen, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter er beskyttet. Alle rettigheter er beskyttet. Relevante oppgitte informasjoner om materialer, og sikkerhetsdata, og advarsler som er gitt på fareetikett må følges. Vi kan endre og / eller fjerne deler av informasjonen, hele eller deler av denne informasjonen, når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel, og tar ikke ansvar for å oppdatere informasjon. Alle regler som er fastsatt i denne paragraf gjelder tilsvarende for eventuelle fremtidige endringer og tillegg.

