

Standex Smart Blend Plus 5700



Standex Smart Blend Plus är ett förtunningsmedel för blandning och upplösning av elastiska OEM-färger. Produkten är perfekt för blandningsjobb när Standox VOC topplacker och klarlackar används.

- För omärkliga kantzoner i blandningsområden.
- Blandningsförtunnare för Standocryl VOC-klarlackar och Standocryl VOC-topplack.
- Utmärkta etsegenskaper.




The Art of Refinishing.

Standex Smart Blend Plus 5700

Product preparation - application Standard - VOC



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Kan användas med:

2K Härdad klarlack

Standocryl VOC

2K härdad topplack

Standocryl VOC

För rekommenderade instruktioner se följande sidor.



Inte tillämpligt

VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 750: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 750 g/l

Standex Smart Blend Plus 5700

Product preparation - application Sprayburk



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Kan användas med:


2K Härdad klarlack

Standocryl VOC

2K härdad topplack

Standocryl VOC

För rekommenderade instruktioner se följande sidor.



Inte tillämpligt

VOC anpassad

2004/42/IIB(e) 770: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 770 g/l

Standex Smart Blend Plus 5700

Utbättringsmetod för Standocryl VOC Clears



Slipa utbättringsytan och övergången till den intakta gamla lacken med t.ex 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc eller liknande slipmedel från andra leverantörer.

Alternativt: polera utbättringsytan med ett grovt polermedel. Rengör den preparerade ytan med Standox Precleaner 6800.

Blanda en Standox VOC klarlack enligt TDS. Överlackera Standoblue eller Standohyd Plus Basecoat med sprutfärdig Standox VOC klarlack. Gör utbättring i överlappande varv med reducerat tryck inom den slipade ytan.

Applicera ren Smart Blend i flera tunna varv med reducerat tryck över utbättringsytan. Lös upp överryket och gör övergången av Standox VOC Clear mjuk och stanna inom den P3000 slipade utbättringsytan. Alternativt: Stanna inom den polerade utbättringsytan.

Torka enligt TDS för respektive klarlack.

En extra IR torkning av utbättringsytan kan minska risken för att kanten flyttas när den poleras.

Om nödvändigt, slipa övergången lätt efter torkning och avkyllning beroende på den finish som skall uppnås med t.ex 3M Trizact P3000 eller liknande.

Polera med en roterande polermaskinsh . Kontrollera kontaktrycket och rotationsriktningen från den täta topplacken till utbättringsytan.

Standex Smart Blend Plus 5700

Utbättringsmetoder för VOC Topcoat



Slipa utbättringsytan och övergången till den intakta gamla lacken med t.ex 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc eller liknande slipmedel från andra leverantörer.

Alternativt: polera utbättringsytan med ett grovt polermedel. Rengör den preparerade ytan med Standex Precleaner 6800.

Blanda Standex VOC Topcoat enligt TDS. Applicera den sprutfärdiga Standex VOC Topcoat för att täcka reparationsytan och gör utbättring med överlappande varv och med reducerat tryck inom den slipade ytan.

Applicera ren Smart Blend Plus 5700 i flera tunna varv med reducerat tryck över utbättringsytan. Lös upp överycket och gör övergången av Standex VOC Topcoat mjuk och stanna inom P3000 slipad utbättringsyta.

Alternativt: Stanna inom den polerade utbättringsytan.

Torka enligt TDS för VOC Topcoat.

En extra IR torkning av utbättringsytan kan minska risken för att kanten flyttas när den poleras.

Om nödvändigt, slipa övergången lätt efter torkning och avkyllning beroende på den finish som skall uppnås med t.ex 3M Trizact P3000 eller liknande.

Polera med en roterande polermaskinsh . Kontrollera kontaktrycket och rotationsriktningen från den täta topplacken till utbättringsytan.

Stadox Smart Blend Plus 5700

Produkter

Stadox Smart Blend Plus 5700



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- I Non-VOC länder så kan Stadox Smart Blend Plus 5700 blandas 1:1 med 2K Topcoat eller 2K Klarlack. Utbättringsmetoden är oförändrad.
 - Smart Blend Plus 5700 kan inte användas med Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590.
-

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Stadox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Stadox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

