

## Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010

**Ο Standox Fibber Body Filler For Zinc U1010 είναι ένας ενισχυμένος με υαλοβάμβακα γεμιστικός στόκος. Προσκολλάται σε μεταλλικά φύλλα, σε ενισχυμένα με υαλόνημα πλαστικά καθώς και σε παλιές βαφές. Είναι εύκολος στην εφαρμογή και στο τρίψιμο.**

- Χονδρός πολυεστερικός στόκος ενισχυμένος με υαλοβάμβακα.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επισκευή μικρών ανοιγμάτων από σκουριά.
- Κατάλληλο για φύλλα χάλυβα, UP- ίνες από γυαλί (ακόρεστος πολυεστέρας), πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα και αλουμίνιο.
- Κατάλληλος για γαλβανισμένες επιφάνειες.




**The Art of Refinishing.**

# Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010

## Προετοιμασία προϊόντος - εφαρμογή ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ




Συνιστάται έντονα να χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας κατά την εφαρμογή, για να αποφεύγετε τον ερεθισμό των αναπνευστικών οδών, του δέρματος και των οφθαλμών.



Γυμνός χάλυβας τριμμένος και καθαρισμένος.

Γαλβανισμένος χάλυβας ή μαλακό αλουμίνιο, τριμμένα και καθαρισμένα.

Πολυεστερικά υποστρώματα, ενισχυμένα με Fiberglass, χωρίς υλικά αποκόλλησης, τριμμένα και καθαρισμένα.



Στόκος	Σκληρυντής
Κατά βάρος	Κατά βάρος
100	2
U1010	BPO BLUE BPO RED HARD PASTE U1120 B HARD PASTE U1120 R



Διάρκεια ζωής στους 20°C.: 4 λεπτά - 5 λεπτά



Εφαρμόστε ένα ομαλό φιλμ αμέσως μετά την ανάμειξη, αποφεύγοντας την παγίδευση αέρα.




	BPO / U1120
20 °C	20 λεπτά - 30 λεπτά




Οδηγίες στεγνώματος με χρήση υπέρυθρων ακτινών IR μικρού μήκους κύματος.

Μισή ισχύς: 2 - 3 λεπτά



P60 - P80.



2K Πολυεστερικός Στόκος

Σύμφωνο με νομοθεσία περιορισμού των ΠΟΕ.

2004/42/IB(b)(250) 150: Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας ΠΟΕ σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας προϊόντων (κατηγορία προϊόντος: IB(b)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι 250 g/l. Η περιεκτικότητα ΠΟΕ αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο 150 g/l.


# Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010

## Προϊόντα

Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010

BPO Hardener Paste Blue  
BPO Hardener Paste Red  
STANDOX HARDENER PASTE, BLUE  
STANDOX HARDENER PASTE, RED

## Ανάμιξη προϊόντων



U1120 red / BPO Red Standard σκληρυντική πάστα για επιλεγμένους Standox πολυεστερικούς στόκους.  
U1120 blue / BPO Προτείνεται για επιλεγμένους Standox πολυεστερικούς στόκους. Χρησιμοποιείται κυρίως σε υψηλότερη θερμοκρασία εφαρμογής.



Καθαρίστε μετά τη χρήση με ένα κατάλληλο καθαριστικό διαλύτου.

## Παρατηρήσεις

- Μην προσθέτετε μεγαλύτερη ποσότητα σκληρυντή από τη συνιστώμενη για να αποφύγετε την εμφάνιση της περιοχής με το στόκο (εμφάνιση υπεροξειδίου).
- Να μην εφαρμόζετε πάνω από 1Κ αστάρι, ετch αστάρι ή μαλακές βαφές.
- Να μη τρίβετε υγρά.
- Η θερμοκρασία αντίδρασης πρέπει να είναι τουλάχιστον +5°C.
- Εφαρμογή: Τρύπες  
Υπόστρωμα: Μη υποστηριζόμενα μέρη του οχήματος.  
Μικρές τρύπες διάμετρου περίπου 1cm.  
Γεμίστε και καλύψτε την περιοχή με το Standox Fibre Body Filler για Ψευδάργυρο (Zinc) U1010.  
Μεγαλύτερες ζημιές
  - Χρησιμοποιήστε ματ υαλοβάμβακα (πλέγμα 1-2 mm).
  - Αυτό πρέπει να εκτείνεται 5-10 cm πέρα από τις άκρες της επισκευής.
  - Γεμίστε την επιφάνεια επισκευής με το Standox Fibre Body Filler για Zinc U1010. Στη συνέχεια, πιέστε τον υαλοβάμβακα στον πρόσφατα εφαρμοσμένο Standox Fibre Body Filler για ψευδάργυρο U1010.
  - Μετά από 10-20 λεπτά στους 20 ° C, εφαρμόστε το Standox Fibre Body Filler για Ψευδάργυρο U1010 στον υαλοβάμβακα και απλώστε το πάνω στις άκρες.

# Standex Fibre Body Filler for Zinc U1010

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση. Τηρήστε τις προειδοποιήσεις πρόληψης που αναγράφονται στο δοχείο.

Όλα τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται στο σύστημα φινιρίσματος είναι από την γκάμα των προϊόντων μας Standox. Οι ιδιότητες του συστήματος δεν θα ισχύουν όταν το σχετικό υλικό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή πρόσθετα που δεν αποτελούν μέρος της γκάμας προϊόντων Standox, εκτός αν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό.

Για επαγγελματική χρήση μόνο! Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την έντυπη τεκμηρίωση έχουν επιλεγεί και οργανωθεί προσεκτικά από εμάς. Βασίζονται στις καλύτερες γνώσεις μας για το θέμα κατά την ημερομηνία έκδοσης τους. Οι πληροφορίες δίνονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ορθότητα, την ακρίβεια και την πληρότητα. Εναπόκειται στον χρήστη να ελέγξει τις πληροφορίες σχετικά με την επικαιρότητα και την καταλληλότητα για συγκεκριμένη χρήση του. Η πνευματική ιδιοκτησία των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και των πνευματικών δικαιωμάτων, προστατεύεται. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Πρέπει να τηρούνται το σχετικό Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού και οι προειδοποιήσεις που εμφανίζονται στην ετικέτα του προϊόντος. Μπορούμε να τροποποιήσουμε ή / και να διακόψουμε τη λειτουργία όλου ή μέρους αυτών των πληροφοριών ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας, χωρίς προειδοποίηση και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ενημέρωση των Πληροφοριών. Όλοι οι κανόνες που ορίζονται στην παρούσα ρήτρα ισχύουν αντίστοιχα για οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές και τροποποιήσεις.

