

# Standox Performance Blend 5730

**Standox Performance Blend 5730 är en Blending Thinner för utbättring på gamla lackjobb och OEM lacker. Den är idealisk lämpad för ubättring / jämna ut när du använder Standocryl-ny generation klarlack**

- För osynliga kantzoner i utbättringsområden.
- Utmärkta upplösningsegenskaper på gamla lackjobb och OEM lacker
- Särskilt lämpad för Standocryl-ny generation klarlack.
- Låg polering

**Blending Thinner för Standocryl ny generation klarlack.**




# Standex Performance Blend 5730

## Förbehandling - applicering STANDARD



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



### Kan användas med:

2K Härdad

kStandocryl VOC Performance Pro Clear K9590

2K Härdad

Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600

För rekommenderade instruktioner se följande sidor.



Inte tillämpligt

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

# Standex Performance Blend 5730

## Förbehandling - applicering Sprayburk



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



### Kan användas med:


2K Härdad

kStandocryl VOC Performance Pro Clear K9590

2K Härdad

Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600

För rekommenderade instruktioner se följande sidor.



Inte tillämpligt

VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 810: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 810 g/l

# Stadox Performance Blend 5730

## Utbättringsmetod för Standocryl VOC Clears



Polera utbättringsområdet med ett grovt polermedel och torka bort alla polerrester. Slipa övergångsytan med t ex 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc eller liknande produkt från annan leverantör. Rengör noggrant det slipade och polerade området med Stadox Precleaner 6800.



Blanda Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 eller Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 enligt TDS. Lackera över tidigare applicerad Stadox basfärg med färdig Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 Standocryl VOC Xtreme Clear K9580. Minska trycket och applicera klarlacken i tunna skikt på den slipade ytan till kanten på det polerade området.



Applicera ren Performance Blend 5730 i tunna skikt till det polerade utbättringsområdet (minska trycket vid användning av sprutpistol). Se till att lösa upp överryk och få en jämn övergång av klarlacken. Torka enligt TDS för respektive klarlack. Ytterligare IR-torkning av utbättringsområdet kan minska risken för att klarlackskanten exponeras vid polering.



Om nödvändigt, slipa övergången lätt efter torkning och avkyllning beroende på den finish som skall uppnås med t.ex 3M Trizact P3000 eller liknande.

Polera med en roterande polermaskinsh . Kontrollera kontaktrycket och rotationsriktningen från den täta topplacken till utbättringsytan.



# Standex Performance Blend 5730

## Produkter

---

Standex Performance Blend 5730

---



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

---

## Anvisningar

---

- Performance Blend 5730 skall endast användas till Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 eller Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600.
- 

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackupbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

