

Standocryl VOC-Xtra-Klarlack K9560



Standocryl VOC-Xtra-Klarlack K9560 werd speciaal ontwikkeld voor gebruik samen met Standohyd Plus en Standoblue basislaksysteem. Het is een universele 2K blanke lak met veel mogelijkheden. Hij is de ideale keuze voor volledige of gedeeltelijke overspuiters die een onberispelijke afwerking vergen. Als alleskunner, zorgt hij ook voor uitstekende resultaten bij dagelijkse herstellingen - van volledige overspuiters tot MicroRepair. Hij is bijzonder geschikt voor schadeherstellers die hun blanke lak universeel toepassen. Standocryl VOC-Xtra-Klarlack wordt rechtstreeks gebruikt met Standocryl VOC-2K Additiv. Deze combinatie versterkt de positieve kenmerken van deze veelzijdige blanke lak. De nieuwe Standocryl VOC-Xtra-Klarlack zorgt voor een uitzonderlijke VOC-conforme afwerking.

- Geschikt voor deelreparaties en totaal overspuitwerk.
- Applicatie in 1 Arbeidsgang (One Visit Application) of in twee spuitgangen.
- Uitstekende glans en vloeiing.
- Goed polijstbaar.
- Gebruiksvriendelijke applicatie.
- VOC-conforme blanke lak.

De universele.



The Art of Refinishing.

Standocryl VOC-Xtra-Klarlack K9560

Product preparation - application STANDAARD - VOC



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en onvet worden.



Blanke lak		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
3	100	1	36	5 %	6
K9560		VOC 10-20 * VOC 20-25 VOC 25-30 VOC 30-40		5770 (5770 (VOC SPECIAL)) 5780 (5780) 5820 (VOC 2K ADDITIVE) 5830 (VOC 2K ADDITIVE SLOW)	


* 5770 and 5780 for micro repair / spot and panel repair only

Houdbaarheid bij 20°C: 1 u - 2 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



0.5 + 1
1 spuitgang
1ste: dun en gesloten
2de: normaal

met tussentijds uitdampen: 0 min - 2 min
Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min

2 lagen

tussen- en einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



	VOC10-20 / VOC20-25 / VOC25-30 / VOC30-40
20 °C	12 u - 16 u
60 - 65 °C	20 min - 35 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 min
Vol vermogen: 10 - 15 min

VOC-Conform

2004/42/II(B)(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

Standocryl VOC-Xtra-Klarlack K9560


Producten

Standocryl VOC-Xtra-Klarlack K9560

Standex Härter VOC 10-20
Standex Härter VOC 20-25
Standex Härter VOC 25-30
Standex Härter VOC 30-40


Standocryl VOC-2K-Additiv 5820
Standocryl VOC-2K-Additiv Lang 5830
Standex Verdünnung VOC Express 5780
Standex Verdünnung VOC Special 5770

Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standwin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .
De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

VOC 10-20	Snelle verharder geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden zoals 10-20°C.
VOC 20-25	Medium verharder geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur van 20-25°C.
VOC 25-30	Medium-trage verharder geschikt voor middelgrote tot grote herstellingen. Ook aanbevolen voor warme omstandigheden zoals 25-30°C.
VOC 30-40	Niet versnellende trage verharder geschikt voor medium tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 30-40°C.
5820	Standaard additieven voor specifieke Standocryl VOC Klarlacken zorgen voor een zeer goede vloeïing en droogeigenschappen. Kan gebruikt worden voor alle soorten reparaties bij een temperatuur van 15-30°C.
5830	Langzame additief voor specifieke Standocryl VOC Klarlacken zorgen voor een zeer goede vloeïing, opname van spuitnevel en droogeigenschappen voor grote reparties en temperaturen boven 30°C. Aanbevolen om te gebruiken in combinatie met Standox Härter VOC 25-30 of Standox VOC Härter 30-40.
5770	Zeet versnellende snelle thinner geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden. Niet in Standox Primers of Füllers gebruiken.
5780	Snelle verdunning geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden. Niet in Standox Primers of Füllers gebruiken.



ISO 4: 49 - 53 s bij 20°C
DIN 4: 19 - 20 s bij 20°C




50 - 60 µm 1,5 laag
50 - 70 µm 2 lagen

Standocryl VOC-Xtra-Klarlack K9560

Theoretisch uitspuitvermogen

490 - 505 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Standocryl VOC-Xtra-Klarlack K9560 kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Sluit het blik verharder onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Sluit het blik verharder onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Voeg 15% Stadox Elastik Additiv 5660 toe aan de blanke lak. Verhoudingen van verharder en verdunning zijn ongewijzigd.
- Applicatie uitsluitend met Stadox VOC-Härter.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Stadox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Stadox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

