

Standex Spray Filler U1100



Standex Polyester Spray Filler U1100 to grubowarstwowa szpachla w aerozolu, która może zastąpić tradycyjne szpachle. Produkt może być stosowany jako natryskowa szpachla drobnoziarnista.

- Wypełniacz w aerozolu.
- Łatwe szlifowanie.
- Wykończenie bez porów.
- Może być stosowany jako szpachla drobnoziarnista.




The Art of Refinishing.

Standex Spray Filler U1100

Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Powierzchnie zaszpachlowane przy użyciu produktów poliestrowych dwuskładnikowych 2K i następnie przeszlifowane wykańczająco.

Podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym, pozbawione środków antyadhezyjnych, przeszlifowane i oczyszczone

Stara lub fabryczna powłoka lakieru dobrze przeszlifowana i oczyszczona

W pełni utwardzone Podkłady dwuskładnikowe 2K lub epoksydowy podkład gruntujący dwuskładnikowy 2K, przeszlifowane i oczyszczone

Grunt fabryczny OEM (E-coat), przeszlifowany i oczyszczony

Stal, stal ocynkowane lub miękkie aluminium, przeszlifowane i oczyszczone, zagruntowane oraz pokryte 2K Podkład




Szpachla		Utwardzacz		Rozcieńczalnik	
Objętościowo	Wagowo	Objętościowo	Wagowo	Objętościowo	Wagowo
100	100	5	3,6	0 - 5%	0 - 5%
U1100		AXT550 / AXT560		11008	

Czas żelowania w 20°C: 20 min - 30 min



	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	2 - 2.5	2 - 3 bar	ciśnienie wlotowe
patrz instrukcja producenta			



1 - 5 warstwy

bez czasu odparowania międzywarstwowego przed wygrzewaniem: 5 min - 10 min



	AXT550 / AXT560
20 °C	2 h
60 - 65 °C	30 min - 35 min



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich
Połowa mocy: 10 - 12 min



Szlifowanie wstępne: P120 - P220
Szlifowanie końcowe: P240 - P360



Grunt
Podkład gruntujący
Podkład

Zgodny z przepisami LZO

2004/42/IIB(b)(250) 250: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(b)) w mieszaninie gotowej do użycia wynosi maksymalnie 250 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do użycia to maksymalnie 250 g/l.

Standex Spray Filler U1100

Produkty


Standex Spray Filler U1100

AXT550 Hardener For 2K Spray Putty

AXT560 Hardener for 2K Spray Putty

Standex Thinner Polyester 11008

500 - 600 µm możliwość uzyskania grubości suchej powłoki do 1000 µm



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

Uwagi

- Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.
- Nie nanosić na grunty jednoskładnikowe 1K, grunty reagujące lub termoplastyczne lakiery akrylowe.
- Nie szlifować na mokro.
- Produkty poliestrowe mają ograniczony czas przydatności. Dla uzyskania najlepszych rezultatów przechowywać je w chłodnym miejscu, zużyć przed upływem 12 miesięcy.
- Dokładnie wymieszać ręcznie przed umieszczeniem puszkę na mieszalniku.

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na etykietach opakowań produktu.

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność, dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów, znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona. Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.

