

Standocryl VOC Xtra Clear K9560



Standocryl VOC Xtra Clear K9560 är särskilt utvecklad för att kombineras med de VOC-godkända baslacksystemen Standohyd Plus och Standoblue. En universell 2K-klarlack med ett brett appliceringsfönster. Det perfekta alternativet för hel- eller dellackeringar där perfekt finish krävs. Som allroundprodukt ger den utmärkt resultat vid alla vanliga uppgifter – från hellackeringar till småreparationer. Produkten är särskilt väl lämpad för lackerare som använder klarlack universellt. Standocryl VOC Xtra Clear används direkt med Standocryl VOC 2K-additivet. Kombinationen förstärker den mångsidiga klarlackens positiva egenskaper. Nya Standocryl VOC Xtra Clear hjälper dig att uppnå en exceptionell, VOC-godkänd finish.

- Lämplig för panel- och hellackeringar.
- Appliceras i ett enda steg (One Visit Application) eller i två sprutningar.
- Ööverträffad glans och bra flöde.
- Goda poleregenskaper.
- Användarvänlig applicering.
- VOC-godkänd klarlack.

Universalprodukten.



The Art of Refinishing.

Standocryl VOC Xtra Clear K9560

Product preparation - application Standard - VOC



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Underlagen måste torkas / avluftas i enlighet med TDS innan applicering.

Existerande underlag: Underlagen måste slipas och rengöras innan applicering.



Klarlack		Härdare		Thinner	
Volym	Vikt	Volym	Vikt	Volym	Vikt
3	100	1	36	5 %	6
K9560		VOC 10-20 *		5770 (5770 (VOC SPECIAL))	
		VOC 20-25		5780 (5780)	
		VOC 25-30		5820 (VOC 2K ADDITIVE)	
		VOC 30-40		5830 (VOC 2K ADDITIVE SLOW)	


* 5770 and 5780 for micro repair / spot and panel repair only

Pot life vid 20°C : 1 tim - 2 tim



	Sprutmunstycke	Spruttryck	
VOC-godkänd	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	spruttryck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	sönderfördelningstryck

Se tillverkarens anvisningar!



0.5 + 1
1 operation coat
1: tunnt och tät
2: normal

med mellanavluftning: 0 min - 2 min
slutavluftning: 5 min - 10 min

2 sprutvarv

Mellanavluftning och slutavluftning: 5 min - 10 min



	VOC10-20 / VOC20-25 / VOC25-30 / VOC30-40
20 °C	12 tim - 16 tim
60 - 65 °C	20 min - 35 min



Vägledning för kort-/mellanvåg IR-utrustning.

Halv effekt: 5 min

Full effekt: 10 - 15 min

VOC anpassad

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

Standocryl VOC Xtra Clear K9560


Produkter

Standocryl VOC Xtra Clear K9560

Standex Hardener VOC 10-20
Standex Hardener VOC 20-25
Standex Hardener VOC 25-30
Standex Hardener VOC 30-40

Standocryl VOC 2K Additive 5820
Standocryl VOC 2K Additive Slow 5830
Standex Thinner VOC Express 5780
Standex Thinner VOC Special 5770


Produktmix




Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Standowin IQ och i specifik TDS.

Valet av härdare och Thinner skall göras med hänsyn till applikationstemperatur och storlek på reparationen.

VOC 10-20	Påskyndad snabb härdare lämplig för Micro Repair, fläck och små reparationer. Rekommenderad för lägre appliceringstemperaturer mellan 10-20°C.
VOC 20-25	Mediumhärdare lämplig för medelstora reparationer. Rekommenderas vid applikationstemperaturer mellan 20-25°C.
VOC 25-30	Medium-långsam härdare lämplig för medelstora till stora reparationer. Rekommenderas även vid höga temperaturer mellan 25-30°C.
VOC 30-40	Ej påskyndad långsam härdare lämplig för medelstora till stora reparationer. Rekommenderas vid mycket höga temperaturer mellan 30-40°C.
5820	Standardadditiv för specifika Standocryl VOC klarlack, skapande mycket god utflytning och torkegenskaper. Kan användas för alla typer av reparationer vid temperaturer mellan 15-30°C.
5830	Långsamt additiv för specifik Standocryl VOC Clears som ger ett mycket bra flöde, övertygsabsorption och torkförmåga för stora reparationer och temperaturer över 30°C. Rekommenderas för användning i kombination med Standox Härdare VOC 25-30 eller Standox VOC Härdare 30-40.
5770	Mycket påskyndad snabb förtunning lämplig för Micro Repair, fläck och dellackering. Rekommenderas för låga appliceringstemperaturer. Använd inte i Standox Primers och Fillers.
5780	Påskyndad snabb förtunning lämplig för Micro Repair, fläck och dellackering. Rekommenderas för applicering vid låga temperaturer. Använd inte i Standox Primers och Fillers.



ISO 4: 49 - 53 s vid 20°C
DIN 4: 19 - 20 s vid 20°C



50 - 60 µm 1.5 sprutvarv
50 - 70 µm 2 sprutvarv


Standocryl VOC Xtra Clear K9560

Teoretisk täckförfåga

490 - 505 m²/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek

På grund av olika härdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförfågan variera.

Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Standocryl VOC Xtra Clear K9560 kan överlackeras inom 24 timmar, utan mellanslipning.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- Överblivet sprutfärdigt material skall inte hällas tillbaka i originalburken.
- Burken med aktivator måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med fukt i luft och vatten vilket negativt påverkar härdningsegenskaperna.
- Burken med aktivator måste förslutas noggrant omedelbart efter användning, då produkten reagerar med fukt i luft och vatten vilket negativt påverkar härdningsegenskaperna.
- 15% Stadox Plasticiser 5660 kan tillsättas till klarlacken. Blandningsförhållandet med härdare och förtunning är oförändrat.
- Applikation endast tillsammans med VOC Hardener.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Stadox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Stadox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

