

Standox Performance Blend 5730

Standox Performance Blend 5730 är en Blending Thinner för utbättring på gamla lackjobb och OEM lacker. Den är idealisk lämpad för ubättring / jämna ut när du använder Standocryl-ny generation klarlack

- För osynliga kantzoner i utbättringsområden.
- Utmärkta upplösningsegenskaper på gamla lackjobb och OEM lacker
- Särskilt lämpad för Standocryl-ny generation klarlack.
- Låg polering

Blending Thinner för Standocryl ny generation klarlack.




The Art of Refinishing.

Standex Performance Blend 5730

Product preparation - application STANDARD



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Kan användas med:	
2K Härdad	kStandocryl VOC Performance Pro Clear K9590
2K Härdad	Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600
2K Hardened	Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070

För rekommenderade instruktioner se följande sidor.



Inte tillämpligt

VOC anpassad

Den här produktblandningen är inte VOC anpassad

Standex Performance Blend 5730

Product preparation - application Sprayburk




Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Kan användas med:

2K Härdad	kStandocryl VOC Performance Pro Clear K9590
2K Härdad	Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600
2K Härdad	Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070

För rekommenderade instruktioner se följande sidor.



Inte tillämpligt

VOC anpassad

2004/42/IIB(e)(840) 810: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 810 g/l

Standex Performance Blend 5730

Utbättringsmetod för Standocryl VOC Clears



Polera utbättringsområdet med ett grovt polermedel och torka bort alla polerrester. Slipa övergångsytan med t.ex. 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc eller liknande produkt från annan leverantör. Rengör noggrant det slipade och polerade området med Standox Precleaner 6800.



Mix Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590, Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 or Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070 according to the TDS. Overcoat the appropriated Standox basecoat quality with ready-to-spray Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590, Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 or Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070. Fade out the clear in staggered coats with reduced pressure onto the sanded area and till the edge of the polished area.



Applicera ren Performance Blend 5730 i tunna skikt till det polerade utbättringsområdet (minska trycket vid användning av sprutpistol). Se till att lösa upp överryk och få en jämn övergång av klarlacken. Torka enligt TDS för respektive klarlack. Ytterligare IR-torkning av utbättringsområdet kan minska risken för att klarlackskanten exponeras vid polering.



Om nödvändigt, slipa övergången lätt efter torkning och avkyllning beroende på den finish som skall uppnås med t.ex. 3M Trizact P3000 eller liknande.


Polera med en roterande polermaskinsh. Kontrollera kontaktrycket och rotationsriktningen från den täta topplacken till utbättringsytan.

Standex Performance Blend 5730

Produkter

Standex Performance Blend 5730

Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Standwin IQ och i specifik TDS.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.

Anvisningar

- Performance Blend 5730 to be used with Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590, Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 or Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070.

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information när som helst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

