

# Standohyd Plus Transformer 8100

**Del av Standohyd Plus Transformer kulörrecept.  
Användarvänligt vattenbaserat baslacksystem som  
kräver flera sprutvarv och avluftningstider.**



# Standohyd Plus Transformer 8100

## Product preparation - application för 2-skikts kulörer



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal eller originallack välslipad och rengjord  
Primer-surfacer eller Filler, slipad  
Primer-surfacer eller Filler, oslipad i en vått-i vått process  
Underlagen måste vara korrekt förberedda och rengjorda innan applicering.  
Skadetygorna skall slipas med P500-P600 (maskin) eller P800-P1000 (handslipning)



|                 |                | Baslack        | Transformer |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
|                 |                | Standohyd Plus | 8100        |
| Standard        | Alla kulörer   | 100            | 50          |
| Låg täckförmåga | Solida kulörer | 100            | 30          |




Inte tillämpligt



|             | Sprutmunstycke | Spruttryck    |                        |
|-------------|----------------|---------------|------------------------|
| VOC-godkänd | 1.2 - 1.3      | 1.7 - 1.8 bar | spruttryck             |
| HVLP        | 1.3 - 1.4      | 0.7 bar       | sönderfördelningstryck |

Se tillverkarens anvisningar!



2 sprutvarv med mellanavlutning: 1 min - 2 min

1 + 1 + 0.5  
1, applicera enkelskikt till täckning är uppnådd  
med avluftning mellan skikten  
2, efter avluftning av avslutningsskiktet kan ett  
dropp/effektskikt appliceras om det krävs med ett  
reducerat tryck av 1-1,5 bar som ger optimal  
effekt och kulörposition - använd ett något ökat  
avstånd till objektet  
3, försäkra dig om att dropp/effektskiktet är  
avlufat före överlackering med 2K klarlack.

tills matt



Klarlack

VOC anpassad

2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

# Standohyd Plus Transformer 8100

## Product preparation - application för 3-skikts kulörer



Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering för att förhindra irritation på hud och ögon.



Gammal eller originallack välslipad och rengjord  
Primer-surfacer eller Filler, slipad  
Underlagen måste vara korrekt förberedda och rengjorda innan applicering.  
Skadetyorna skall slipas med P500-P600 (maskin) eller P800-P1000 (handslipning)



|                              |                  | Baslack        | Speciella Additiv | Transformer |
|------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------|
|                              |                  | Standohyd Plus | 8050              | 8100        |
| Standard                     | Alla kulörer     | 100            | -                 | 50          |
| Låg täckförmåga              | Solida kulörer   | 100            | -                 | 30          |
| 2K Härdad                    | Undertonskulörer | 100            | 5                 | 50          |
| Låg täckförmåga<br>2K härdad | Undertonskulörer | 100            | 5                 | 30          |



2K Härdad: 1 tim



|             | Sprutmunstycke | Spruttryck    |                        |
|-------------|----------------|---------------|------------------------|
| VOC-godkänd | 1.2 - 1.3      | 1.7 - 1.8 bar | spruttryck             |
| HVLP        | 1.2 - 1.3      | 0.7 bar       | sönderfördelningstryck |

Se tillverkarens anvisningar!



|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 2 - 3 Grundton                 | med mellan och slutavlufning tills matt |
| 1 + 1 + 0.5 Effekt/mellanskikt | med mellan och slutavlufning tills matt |



Klarlack

VOC anpassad


2004/42/IIB(d)(420) 420: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(d)) i klar-att-använda-form är max. 420 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 420 g/l

# Standohyd Plus Transformer 8100


## Produkter

Standohyd Plus Transformer 8100


## Produktmix



Blandningsförhållande med speciella tillsatsmedel finns tillgängliga i produktmix tabeller på Standowin IQ och i specifik TDS.



DIN 4: 18 - 25 s vid 20°C



10 - 20 µm Effektkulörer  
20 - 30 µm Solida - pearlkulörer  
12 - 25 µm Solida kulörer  
15 - 20 µm Metallic-kulörer

### Teoretisk täckförfåga

115 - 215 m<sup>2</sup>/l vid 1 mikron torrfilmstjocklek  
På grund av olika hårdare egenskaper och olika blandningsförhållanden vid färdigblandat i våra TDS, så kan beräkningen av den teoretiska täckförmågan variera.  
Notering: Den praktiska materialförbrukningen beror på flera faktorer, t ex objektets geometri, underlagets struktur, appliceringsmetod, lackpistolens inställning, spruttryck etc.



Rengör efter användandet med en lämplig lösningsmedelsbaserad tvättförtunning.  
Rengör efter användandet med en lämplig vattenburen pistolrengöring.

### Avfallshantering

Det förorenade vattnet kan antingen behandlas som kemiskt avfall eller behandlas med coagulant 16.30 som separerar fasta partiklar från flytande komponenter och minskar det kemiska avfallet med 60% eller mer. Tillsätt 1% av 16.30 till det förorenade vattnet och blanda noga (med maskinmixer) i 3-5 min. tills du ser att separering sker. Filtrera sen ut det fasta avfallet. Det separerade fasta avfallet och vattnet måste behandlas enligt lokala föreskrifter.

## Anvisningar

- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.
- Nya mixkulörer ska omröras tillräckligt innan de blandas i ett kulörrecept.
- Alla verktyg och utrustningar som används med den här produkten måste vara godkända för vattenburen färg.
- Beakta tilläggstid för uppvärmning till objekttemperatur.
- Bör användas inom en vecka efter tillsättning av Standohyd Plus Transformer 8100. Lagrat material skall omröras väl innan användning.

# Standohyd Plus Transformer 8100

Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Standox systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsatsmedel som inte tillhör Standox, om det inte uttryckligen är angivet.

Endast för yrkesmässig användning! Informationen som förmedlas i denna dokumentation är noggrant utvald och arrangerad av oss. Den är baserad på vår bästa kunskap i ämnet vid datumet för utfärdandet. Informationen ges endast i informationssyfte. Vi är inte ansvariga för dess korrekthet, noggrannhet och fulländning. Det är upp till användaren att kontrollera informationen gällande uppdatering och användbarhet för hans avsedda ändamål. Det intellektuella innehållet i denna information, inkluderande patenter, varumärken och copyrights är skyddat. Alla rättigheter förbehållna. Relevanta säkerhetsdatablad, SDS, och varningar på produktens etikett skall följas. Vi kan modifiera och/ eller avsluta operationer av hela eller delar av denna information närsomhelst efter vårt eget omdöme, utan notis och antar inget ansvar för att uppdatera informationen. Alla regler som är framförda i detta stycke gäller följaktligen för eventuella framtida ändringar och tillägg.

