

Standex 2K Crystal Clear K9035



Standex 2K Crystal Pro Clear K9035 er en ekstrem reaktiv, 2K klarlak til plet, delvise eller komplette reparationer. Den er kendetegnet ved sin særdeles brugervenlige anvendelse og dens korte tørretider.

- Hurtig tørring.
- God glans.
- Fremragende lakstand.
- En del af Standox forlygte reparationsset.




The Art of Refinishing.

Standex 2K Crystal Clear K9035

Product preparation - application STANDARD




Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.




Standoblue Basecoat/ Standohyd Plus Basecoat: Undergrunden skal tørres / afluftes inden forarbejdning i henhold til ATI.

Standex Basecoat : Overfladen skal være tør / afluftes inden forarbejdning i henhold til ATI.



1. Rystes før brug (i mindst 2 min)
 2. Fjern den røde knap fra låget og placer den i aktiveringsventilen i bunden af dåsen.
 3. Placer spraydåsen på en hård overflade. Tryk nedad for at aktivere spraydåsen.
 4. Ryst spraydåsen igen i mindst to minutter efter aktiveringen.
- Lav en sprøjtetest efter omrystning.



Pot-life ved 20°C: 12 t.
Ryst godt igen før hver brug.



2 sprøjte gange

med mellemafluftning: 5 min. - 10 min.
Slutafluftning: 10 min.



60 - 65 °C

20 min. - 30 min.

20 °C

12 t. - 16 t.



Retningslinjer for IR tørreudstyr (kort-/mellembølge).
Halv styrke: 5 - 7 min.
Fuld styrke: 8 - 10 min.


VOC tilpasset

2004/42/IIB(e)(840) 640: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 840 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 640 g/l.

Standex 2K Crystal Clear K9035

Produkter

Standex 2K Crystal Clear K9035




Teoretisk rækkeevne

35 - 45 μm 2 sprøjtegange

150 m^2/l ved 1 μ tørfilmlagtykkelse

På grund af forskellige hærderegenskaber og forskellige blandeforhold i sprøjteklare blandinger i nogle ATI'er kan beregningen af den teoretiske rækkeevne variere.

Bemærk: Det praktiske materialeforbrug afhænger af flere faktorer, f.eks. objektets geometri, overfladedannelse, anvendelsesmetode, sprøjtepistol indstilling, indgangstryk, etc.



Efter brug, hold spraydåse på hovedet og sprøjt kortvarigt for at rense dysen.

Henvisninger

- Materialet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Husk at beregne ekstra tid til opvarmning til objekttemperatur.
- IR tørring anbefales ikke ved reparation af forlygter.
- Sprøjteafstanden til undergrunden skal være 15 til 25 cm.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Standox produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Standox produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

