

Standex 1K Primer Filler U3010



Standex 1K Primer Filler U3010 er en let anvendelig, 1K primer med fremragende fyldegenskaber, der giver uovertruffen rustbeskyttelse og fremragende vedhæftning. Fås også i praktiske SprayMax spraydåser til mindre reparationer og gennemsløbne områder. Finishen er sammenlignelig med den, der opnås ved brug af HVLP.

- Godkendt til svejsning.
- 1K etch primer.
- Fremragende korrosionsbeskyttelse.

Brugervenligt produkt med god korrosionsbeskyttelse og optimale vedhæftningsegenskaber.



The Art of Refinishing.

Standex 1K Primer Filler U3010

Product preparation - application STANDARD VÅD-I-VÅD



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Bart metal, slebet og renset.

Galvanisk forzinkede stålplader eller blødaluminium, slebet og renset.

Undergrunde, som er forarbejdet med 2K polyesterprodukter og derefter slebet let og rengjorte.

Omhyggeligt slebet og renset gammel- hhv. fabrikslakering.

Slebne og rensede originale fabriksgrundinger (E-coat).



Primer		Thinner	
Volumen	Vægt	Volumen	Vægt
100 %	100	50 %	40
U3010		2K 10-20	
		2K 15-25	
		2K 20-25	
		2K 25-35	
		2K 35-40	
		VOC T 15-30	
		VOC T 30-40	



Ikke relevant



	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Kompatibel	1.3 - 1.5	1.8 - 2 bart	Indgangstryk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bart	forstøvertryk

Se producentens anbefalinger



Primer		Primer-surfacer	
1 sprøjtegang	Slutafluftning: 10 min. - 15 min.	1 - 2 sprøjtegame	med mellemafluftning: 5 min. Slutafluftning: 15 min. - 8 t.



Primer	Primer-surfacer
2K Filler	2K dæklak Standex Basecoat + klarlak

VOC tilpasset

2004/42/IIB(c)(780) 760: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 780 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 760 g/l.

Standex 1K Primer Filler U3010

Product preparation - application STANDARD SANDING



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Bart metal, slebet og renset.

Galvanisk forzinkede stålplader eller blødaluminium, slebet og renset.

Undergrunde, som er forarbejdet med 2K polyesterprodukter og derefter slebet let og rengjorte.

Omhyggeligt slebet og renset gammel- hhv. fabrikslakering.

Slebne og rensede originale fabriksgrundinger (E-coat).



Primer		Thinner	
Volumen	Vægt	Volumen	Vægt
100 %	100	50 %	40
U3010		2K 10-20	
		2K 15-25	
		2K 20-25	
		2K 25-35	
		2K 35-40	
		VOC T 15-30	
		VOC T 30-40	



Ikke relevant



	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Kompatibel	1.4 - 1.5	1.8 - 2 bart	Indgangstryk
HVLP	1.5 - 1.6	0.7 bart	forstøvertryk

Se producentens anbefalinger



2 - 3 sprøjte gange

med mellemafluftning: 5 min.
før oventørring: 8 min. - 10 min.



20 °C	1 t. 30 min.
60 - 65 °C	20 min.

P500 - P600



2K dæklak

Standex Basecoat + klarlak



VOC tilpasset

2004/42/IIB(c)(780) 760: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 780 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 760 g/l.


Standex 1K Primer Filler U3010

Produkter

Standex 1K Primer Filler U3010


Standex Thinner 2K 10-20
Standex Thinner 2K 15-25
Standex Thinner 2K 20-25
Standex Thinner 2K 25-35
Standex Thinner 2K 35-40
Standex Thinner VOC 15-30
Standex Thinner VOC 30-40

Produktmix




Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Standwin IQ og af den relevante ATI. Valg af hærder og Thinner er afhængig af forarbejdningstemperaturen og reparationsstørrelse.

2K 10-20	Accelereret kort fortynder egnet til mikro-, plet- og dellakeringer. Anbefales ved lavere forarbejdningstemperaturer, fx fra 10-20 °C.
2K 15-25	Kort fortynder egnet til mikro-, plet- og delreparationslakering. Anbefales ved forarbejdningstemperaturer fra 15-25 °C.
2K 20-25	Standardfortynder egnet til alle former for reparationslakering. Anbefales ved forarbejdningstemperaturer på 20-25°C.
2K 25-35	Standard fortynder egnet til reparationslakering af mellem til store overflader. Anbefales også ved højere forarbejdningstemperaturer, fx fra 25-35°C.
2K 35-40	Lang fortynder egnet til reparationslakering af mellem til store overflader. Anbefales til meget høje temperaturer, fx fra 35-40 °C.
VOC T 15-30	Standardfortynder egnet til dellakering og reparation af flere dele samt store undergrunde. Anbefales ved forarbejdningstemperaturer, fx fra 15-30°C.
VOC T 30-40	Lang fortynder egnet til reparation af mellem til store overflader. Anbefales ved meget høje temperaturer, fx fra 30-40 °C.



DIN 4: 18 - 20 s ved 20°C



15 µm pr. sprøjtegang

Teoretisk rækkeevne

130 m²/l ved 1 µ tørfilmlagtykkelse

På grund af forskellige hærder egenskaber og forskellige blandeforhold i sprøjteklare blandinger i nogle ATI'er kan beregningen af den teoretiske rækkeevne variere.

Bemærk: Det praktiske materialeforbrug afhænger af flere faktorer, f.eks. objektets geometri, overfladedannelse, anvendelsesmetode, sprøjtepistol indstilling, indgangstryk, etc.



Efter brug rengøres pistolerne med et egnet opløsningsmiddelholdigt rengøringsmiddel.

Stadox 1K Primer Filler U3010

Henvisninger

- Brug kun plastemballage eller metalemballage, som er coated indvendigt.
 - Kun meget fin tørslibning er tilladt.
 - Materialet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
 - Ikke egnet til brug på termoplastiske lakeringer.
 - Omrør omhyggeligt manuelt, før dåsen sættes ind i blandedanlægget.
-

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Stadox produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Stadox produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

