

Standox Express Prep Wipes U3000



Baseret på en særlig syrekemi er Standox Express Prep Wipes U3000 klar til brug og gør metaforbehandlingsprocessen meget hurtig og nem. Kludene giver både vedhæftning og korrosionsbeskyttelse til den efterfølgende lakeringsproces.

- Udviklet til forberedelse af underlag på bare metal. Designet specielt til brug med VOC Xtreme Filler U7600 og U7650.
- Hurtig og let aftørnings anvendelse.
- Også velegnet til mindre gennemslibningsområder i kombination med bestemte Standox VOC Fyldere.
- Giver fremragende vedhæftning og korrosionsbeskyttelse.
- Let at bruge, ingen produktforberedelse, ingen potlife som ved blandsprodukter.
- Økonomisk; en klud har en rækkevidde på ca. 2 m².
- Reducerede afluftningstiden sammenlignet med 2K wash primer med ca. 20 - 25 minutter.
- Kromfri, vandbaseret og let bortskaffelse med et meget lavt VOC indhold (mindre end 1,5%).

Revolutionerende forbehandlingsklude.




The Art of Refinishing.

Standex Express Prep Wipes U3000

Product preparation - application



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.




Bart metal, slebet og renset.

Galvanisk forzinkede stålplader eller blødaluminium, slebet og renset.

Anvend kluden i en jævn og grundigt krydsende påføringsmetode. Sørg for at overfladen forbliver våd i mindst 1 minut. Dette er nødvendigt for en effektiv metalpassivering.

Må kun anvendelse på områder med gennemslibning til bart metal.


Den samme klud bør ikke anvendes til forskellige typer af metalliske overflader.



Brugsklar



Ikke relevant



VOC Xtreme Fillers er specielt velegnede.

Overfladen skal være tør. Overlakeres inden for 15 minutter.

VOC tilpasset


2004/42/IIB(a II)(200) 14: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 200 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 14 g/l.

Standex Express Prep Wipes U3000

Produkter

Standex Express Prep Wipes U3000

Produktmix



Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Standwin IQ og af den relevante ATI.

Henvisninger

- Standox Express Prep Wipes U3000 tåler ikke frost. Hvis kludene udsættes for frost, er de definitivt beskadiget og kan ikke bruges igen.
- It is not recommended to use 1K primer, Wash Primer and polyester products over this product.
- Passende personlige værnemidler anbefales under påføring: gummihandsker er af særlig betydning, ud over beskyttende arbejdstøj og beskyttelsesbriller.
- Pakken med klude skal straks lukkes omhyggeligt igen efter fjernelse af mættede klude.
- For senere brug kan kludene opbevares i en lukket plastpose eller beholder i maksimalt en arbejdsdag. Brugte klude bør ikke lægges tilbage i den originale emballage.
- Hvis der samles fugt i bunden af pakningen, holdes den vandret, så kludene kan absorbere fugtigheden igen.
- Tørre klude skal kasseres, da de ikke kan bruges eller fugtes igen.
- De vandfortyndbare Standox Express Prep Wipes U3000 er kromatfri.
- Rækkeevne: 1 klud/ 2m²
- Også velegnet til små gennemslæbet områder til bart metal, der er eksponeret under reparationsprocessen i kombination med Standox VOC Pro Filler U7530 & U7530S Fast, Standox VOC System Filler U7540 og Standox VOC Xtra Filler U7560.
- Det anbefales ikke at anvende 1K primer, Syre Primer, polyester produkter og epoxy Primer-Surfacers på dette produkt.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Standox produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Standox produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarer og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

