



Standox 2K Fluorescent Paint Red



Standox 2K Fluorescent Paint Red er designet til lakering af brandbiler i RAL 3024 i overensstemmelse med DIN 14 502 og er ikke godkendt til brug på private køretøjer.

- Til lakering af brandbiler i RAL 3024 jfr. DIN14 502.

Standox-lakken til brandbiler.




The Art of Refinishing.

Standex 2K Fluorescent Paint Red

Product preparation - application Standard



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Udhærdet, opløsningsmiddelfast, velholdt og slebet fabriks- eller gammellakering.

Undergrunde, der er påført grunder eller Filler

Undergrunden skal forbehandles og rengøres korrekt inden forarbejdning.

Da der kræves en ensartet hvid overflade, skal Standofleet 2K Non Sanding Filler U2500 påføres, indtil overfladen er helt dækket (se respektive tekniske datablad).

Gennemseleble områder skal overlakeres med en af disse Fylderer



Standofleet HS		
Dæklak	Hærder	Fortynder
7	1	15%
	4110 (Fleet HS Fast)	5110 (Fleet Fast)
	4120 (Fleet HS)	5120 (Fleet Thinner)
	4130 (Fleet HS Slow)	5130 (Fleet Slow)
		5140 (Fleet Extra Slow)
Standofleet MS		
Dæklak	Hærder	Fortynder
4	1	0-5%
	4020 (Fleet MS)	5110 (Fleet Fast)
	4010 (Fleet MS Fast)	5120 (Fleet Thinner)
		5130 (Fleet Slow)
		5140 (Fleet Extra Slow)



Pot-life ved 20°C: 7 t. - 8 t.



	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Kompatibel	1.3 - 1.5	2 - 2.5 bart	Indgangstryk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bart	forstøvertryk

Se producentens anbefalinger



4 - 5 sprøjte gange

med mellemafluftning: 10 min. - 15 min.
før ovntørring: 25 min. - 1 t.



	4110/4120/4130	4020/4010
18 - 22 °C	5 t. - 6 t.	5 t. - 6 t.
60 - 65 °C	1 t.	1 t.



Retningslinjer for IR tørreudstyr (kort-/mellembølge).

Halv styrke: 10 - 15 min.

Fuld styrke: 15 - 20 min.

VOC tilpasset

2004/42/IIB(e)(840) 550: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 840 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 550 g/l.

Standex 2K Fluorescent Paint Red

Produkter


Standex 2K Fluorescent Paint Red

Standofleet 2K HS Hardener 4120
Standofleet 2K HS Hardener Fast 4110
Standofleet 2K HS Hardener Slow 4130

Standofleet 2K Thinner 5120
Standofleet 2K Thinner Extra Slow 5140
Standofleet 2K Thinner Fast 5110

Standofleet 2K MS Hardener 4020
Standofleet 2K MS Hardener Fast 4010

Produktmix





Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Standwin IQ og af den relevante ATI. Valg af hærder og Thinner er afhængig af forarbejdningstemperaturen og reparationsstørrelse.

4110	Accelereret kort hærder til små dele eller designlakering (striber) 20-25° C.
4120	Standardhærder til alle 2K produkter til 2K CV produkter (20-25 °C).
4130	Lang hærder til små dele/overflader (>30 °C).
5110	Kort fortynder kun til små dele/overflader (15-20 °C).
5120	Standardfortynder til alle CV produkter (20-25°C).
5130	Lang fortynder til store overflader og høje temperaturer (25-30 °C) for at undgå problemer med sprøjtetåge.
5140	Ekstra lang fortynder til store overflader og meget høje temperaturer (>35°C) for at undgå problemer med sprøjtetåge.
4020	Standardhærder til alle 2K produkter til 2K CV produkter (20-25 °C).
4010	Accelereret kort hærder til små dele eller designlakering (striber) 20-25° C.

DIN 4: 22 - 25 s ved 20°C

100 µm



Teoretisk rækkeevne

450 - 460 m²/l ved 1 µ tørfilmlagtykkelse
På grund af forskellige hærder egenskaber og forskellige blandeforhold i sprøjteklare blandinger i nogle ATI'er kan beregningen af den teoretiske rækkeevne variere.
Bemærk: Det praktiske materialeforbrug afhænger af flere faktorer, f.eks. objektets geometri, overfladedannelse, anvendelsesmetode, sprøjtepistol indstilling, indgangstryk, etc.

Standex 2K Fluorescent Paint Red

Henvisninger

- Må ikke anvendes på de sædvanlige polyesterpartler, da overskydende peroxid kan give problemer. Hvis der allerede er anvendt polyesterpartel, skal disse pletter isoleres med Standox Polyester Spray Filler U1100.
 - Da Standox 2K Fluorescerende lak rød er transparent, skal der først påføres en hvid fylder.
 - Dagslys fluorescerende lakker skal altid beskyttes med Standocryl VOC klarlakker efter den angivne tørretid.
 - Udsættelse for lys vil medføre, at farven bliver mørkere efter kun kort tid.
 - Køretøjer lakeret med dagslys fluorescerende lakker må ikke behandles med voks eller voks fjerner, da dette kan føre til farveændringer.
 - Da farveændringer gør det svært at reparere små områder, bør hele siden af køretøjet lakeres, hvis det er muligt.
 - Standox 2K Fluorescerende lak rød i farven RAL 3024 svarer fluorescerende rød til brandvæsen standard DIN 14502, som tillader farveafvigelse (forholdsvis store farveændringer).
 - Overlakering med 2K klarlak efter afkøling eller max. 72 timer.
-

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Standox produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Standox produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

