

Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200



Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200 er sikker, universal 2K primer/surfacer til tidsbesparende reparationer af alle udvendige plastdele på biler. Den er klar til at sprøjte på, så snart den er blandet op. Den bør kun anvendes sammen med Standoflex 2 K Plastic Hardener.

- Våd-i-våd påføring eller kan bruges som grundingsfylder.
- Let at bruge.
- Påføres i en enkelt arbejdsgang (One Visit Application).
- 2K primer fylder til 2-lags opbygning på kunststofdele.
- Effektiv proces.
- God vedhæftning på alle udvendige bildele af plast.

Tidsbesparende kunststof primer-surfacer.




The Art of Refinishing.

Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200

Product preparation - application STANDARD VÅD-I-VÅD



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.




Nye udvendige almindelige bildele af plast, tempereres 60 min. 60-65 ° C / første rengøring brug en ultrafin scotch brite gennemvædet med Standoflex Plastic Cleaner antistatic 6500 / slutrengøring med en klud fugtet med Standoflex Plastic Cleaner antistatisk.

Tør undergrunden af for at løsne og fjerne alle urenheder. Umiddelbart derefter aftørring med en ren klud.

Skift klud ofte, brug aldrig en snavset klud.

Fjern alle spor af frigørelsesmidler grundigt.

Reparationer på rensede og slebne ydre kunststofdele på personbiler



Primer surfacer		Hærder	
Volumen	Vægt	Volumen	Vægt
1	100	1	73
U3200		PLASTIC HARDENER U3210	




Pot-life ved 20°C: 8 t. - 10 t.



	sprøjtedyse	Sprøjtetryk	
Kompatibel	1.3 - 1.4	1.8 - 2 bart	Indgangstryk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bart	forstøvertryk

Se producentens anbefalinger




0.5 + 1
1 arbejdsgang
1. sprøjtegang: tynd og lukket
2. sprøjtegang: normal

Slutafluftning: 20 min. - 1 dag med 2K dæklak / Stadox Basecoat
Slutafluftning: 45 min. - 1 dag med Standohyd Plus Basecoat



P800 - P1000



Elastificeret dæklak 2K
Basislak + elastificeret klarlak

VOC tilpasset

Dette produkt er ikke omfattet af VOC bekendtgørelsen.

Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200



Produkter

Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200

Standoflex 2K Plastic Hardener U3210

Produktmix

Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Standwin IQ og af den relevante ATI.



25 - 30 μm

Teoretisk rækkeevne

195 m²/l ved 1 μ tørfilmlagtykkelse

På grund af forskellige hærder egenskaber og forskellige blandeforhold i sprøjteklare blandinger i nogle ATI'er kan beregningen af den teoretiske rækkeevne variere.

Bemærk: Det praktiske materialeforbrug afhænger af flere faktorer, f.eks. objektets geometri, overfladedannelse, anvendelsesmetode, sprøjtepistol indstilling, indgangstryk, etc.

Efter brug rengøres pistolerne med et egnet opløsningsmiddelholdigt rengøringsmiddel.



Henvisninger

- Materialet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Overskydende brugsfærdigt materiale må ikke hældes i originalemballagen igen.
- Lagertemperaturen skal holdes på 20°C.
- Lakerede kunststofdele må tidligst renses med en højtryksrenser 6 uger efter lakering. Herefter skal dysen holdes med en afstand på mindst 30 cm til emnet.
- Skal overlakeres inden for højst 24 timer.
- PE, PP og POM må ikke overlakeres, da der er risiko for vedhæfningsproblemer.
- Omrør omhyggeligt manuelt, før dåsen sættes ind i blandedanlægget.
- I lande uden VOC lovgivning kan der også bruges Standox basislak / Standocryl 2K autolak / Standocryl 2K-autolak NY til overlakering.
- For detaljerede oplysninger om egnede plastunderlag, henvises til Standox Plastic Painting System TDS - SXPlasticSystem

Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Standox produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Standox produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

