

# Standofleet 2K HS Plus Clear K9360



Standofleet er det modulære laksystem til erhvervskøretøjer, der overholder EU's strenge VOC-begrænsninger. Den nye Standofleet 2K HS Plus Clear K9360 er ideel til erhvervskøretøjers overbygninger med nitter, stiger og kabler. På grund af sin fremragende lodret stabilitet, kan løbere undgås i disse kritiske områder. Den kan også bidrage til at beskytte mod uønsket graffiti.

- Gode anti-graffiti-egenskaber.
- Velegnet til brug med en enkelt sprøjtegang (One Visit Application).
- Høj mekanisk og kemisk resistens.
- Fremragende stabilitet.




**The Art of Refinishing.**

# Standofleet 2K HS Plus Clear K9360

## Product preparation - application STANDARD



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Standofleet 2K Topcoats: Undergrunde skal slibes og affedtes inden forarbejdning.  
Standoblue Basecoat/ Standohyd Plus Basecoat: Undergrunden skal tørres / afluftes inden forarbejdning i henhold til ATI.



| Klarlak |      | Hærder           |      | Thinner                 |       |
|---------|------|------------------|------|-------------------------|-------|
| Volumen | Vægt | Volumen          | Vægt | Volumen                 | Vægt  |
| 2       | 100  | 1                | 51   | 0 - 5 %                 | 0 - 7 |
| K9360   |      | 4210 (FLT FAST)  |      | 5110 (FLEET FAST)       |       |
|         |      | 4220 (FLT STAND) |      | 5120 (FLEET THINNER)    |       |
|         |      | 4230 (FLT SLOW)  |      | 5130 (FLEET SLOW)       |       |
|         |      | 4240 (FLT XSLOW) |      | 5140 (FLEET EXTRA SLOW) |       |




Pot-life ved 20°C: 1 t. 30 min.



|              | sprøjtedyse | Sprøjtetryk    |               |
|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Kompatibel   | 1.3 - 1.5   | 1.8 - 2.2 bart | Indgangstryk  |
| HVLP         | 1.3 - 1.5   | 0.7 bart       | forstøvertryk |
| Membranpumpe | 1.1         | 2.5 - 3 bart   | forstøvertryk |
| Membranpumpe | 1.1         | 0.8 - 1.3 bart | materialetryk |

Se producentens anbefalinger



0.5 + 1  
1 arbejdsgang  
1. sprøjtegang: tynd og lukket  
2. sprøjtegang: normal

med mellemafluftning: 0 min. - 2 min.  
før ovntørring: 10 min. - 15 min.

2 sprøjte gange

mellem- og slutafluftning: 10 min. - 15 min.



|            | 4210/4220/4230/4240 |
|------------|---------------------|
| 20 °C      | 12 t. - 16 t.       |
| 60 - 65 °C | 30 min. - 40 min.   |



Retningslinjer for IR tørreudstyr (kort-/mellembølge).  
Fuld styrke: 15 - 20 min.

VOC tilpasset

2004/42/IIB(d)(420) 420: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 420 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 420 g/l.

# Standofleet 2K HS Plus Clear K9360

## Product preparation - application STANDARD - HS



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Standofleet 2K Topcoats: Undergrunde skal slibes og affedtes inden forarbejdning.  
Standoblue Basecoat/ Standohyd Plus Basecoat: Undergrunden skal tørres / afluftes inden forarbejdning i henhold til ATI.



| Klarlak |      | Hærder                 |      | Thinner              |         |
|---------|------|------------------------|------|----------------------|---------|
| Volumen | Vægt | Volumen                | Vægt | Volumen              | Vægt    |
| 3       | 100  | 1                      | 36   | 10 - 15 %            | 11 - 17 |
| K9360   |      | 4110 (FLEET HS FAST) * |      | 5110 (FLEET FAST)    |         |
|         |      | 4120 (FLEET HS)        |      | 5120 (FLEET THINNER) |         |
|         |      | 4130 (FLEET HS SLOW)   |      | 5130 (FLEET SLOW)    |         |


\* Matte glansniveauer 4:1 + 15%

Pot-life ved 20°C: 1 t. 30 min.



|              | sprøjtedyse | Sprøjtetryk    |               |
|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Kompatibel   | 1.3 - 1.5   | 1.8 - 2.2 bart | Indgangstryk  |
| HVLP         | 1.3 - 1.5   | 0.7 bart       | forstøvertryk |
| Membranpumpe | 1.1         | 2.5 - 3 bart   | forstøvertryk |
| Membranpumpe | 1.1         | 0.8 - 1.3 bart | materialetryk |

Se producentens anbefalinger



0.5 + 1  
1 arbejdsgang  
1. sprøjtegang: tynd og lukket  
2. sprøjtegang: normal

med mellemafluftning: 0 min. - 2 min.  
før ovntørring: 10 min. - 15 min.

2 sprøjte gange

mellem- og slutafluftning: 10 min. - 15 min.



|            | 4110 / 4120 / 4130 |
|------------|--------------------|
| 20 °C      | 12 t. - 16 t.      |
| 60 - 65 °C | 30 min. - 40 min.  |



Retningslinjer for IR tørreudstyr (kort-/mellembølge).  
Fuld styrke: 15 - 20 min.

VOC tilpasset


2004/42/IIB(d)(420) 420: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 420 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 420 g/l.

# Standofleet 2K HS Plus Clear K9360

## Product preparation - application STANDARD ANTI GRAFFITI



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Standofleet 2K Topcoats: Undergrunde skal slibes og affedtes inden forarbejdning.  
Standoblue Basecoat/ Standohyd Plus Basecoat: Undergrunden skal tørres / afluftes inden forarbejdning i henhold til ATI.



| Klarlak |      | Hærder                 |      | Thinner              |         |
|---------|------|------------------------|------|----------------------|---------|
| Volumen | Vægt | Volumen                | Vægt | Volumen              | Vægt    |
| 5       | 100  | 3                      | 65   | 10 - 15 %            | 13 - 20 |
| K9360   |      | 4110 (FLEET HS FAST) * |      | 5110 (FLEET FAST)    |         |
|         |      | 4120 (FLEET HS) *      |      | 5120 (FLEET THINNER) |         |
|         |      | 4130 (FLEET HS SLOW) * |      | 5130 (FLEET SLOW)    |         |

\* Gode anti-graffiti egenskaber ved blandeforhold 5:3 efter volumen eller 100:65 efter vægt




Pot-life ved 20°C: 1 t. 30 min.



|              | sprøjtedyse | Sprøjtetryk    |               |
|--------------|-------------|----------------|---------------|
| Kompatibel   | 1.3 - 1.5   | 1.8 - 2.2 bart | Indgangstryk  |
| HVLP         | 1.3 - 1.5   | 0.7 bart       | forstøvertryk |
| Membranpumpe | 1.1         | 2.5 - 3 bart   | forstøvertryk |
| Membranpumpe | 1.1         | 0.8 - 1.3 bart | materialetryk |

Se producentens anbefalinger



0.5 + 1  
1 arbejdsgang  
1. sprøjtegang: tynd og lukket  
2. sprøjtegang: normal

med mellemafluftning: 0 min. - 2 min.  
før ovntørring: 10 min. - 15 min.

2 sprøjte gange

mellem- og slutafluftning: 10 min. - 15 min.



|            | 4110 / 4120 / 4130 |
|------------|--------------------|
| 20 °C      | 12 t. - 16 t.      |
| 60 - 65 °C | 30 min. - 40 min.  |



Retningslinjer for IR tørreudstyr (kort-/mellembølge).  
Fuld styrke: 15 - 20 min.

VOC tilpasset

2004/42/IIB(d)(420) 420: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 420 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 420 g/l.

# Standofleet 2K HS Plus Clear K9360

## Produkter

Standofleet 2K HS Plus Clear K9360

Standofleet 2K HS Hardener 4120  
Standofleet 2K HS Hardener Fast 4110  
Standofleet 2K HS Hardener Slow 4130  
Standofleet Hardener Extra Slow 4240  
Standofleet Hardener Fast 4210  
Standofleet Hardener Slow 4230  
Standofleet Hardener Standard 4220

Standofleet 2K Thinner 5120  
Standofleet 2K Thinner Extra Slow 5140  
Standofleet 2K Thinner Fast 5110  
Standofleet 2K Thinner Slow 5130

## Produktmix

Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Standwin IQ og af den relevante ATI. Valg af hærder og Thinner er afhængig af forarbejdningstemperaturen og reparationsstørrelse.

|      |                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4110 | Accelereret kort hærder til små dele eller designlakering (striber) 20-25° C.                               |
| 4120 | Standardhærder til alle 2K produkter til 2K CV produkter (20-25 °C).                                        |
| 4130 | Lang hærder til små dele/overflader (>30 °C).                                                               |
| 5110 | Kort fortynder kun til små dele/overflader (15-20 °C).                                                      |
| 5120 | Standardfortynder til alle CV produkter (20-25°C).                                                          |
| 5130 | Lang fortynder til store overflader og høje temperaturer (25-30 °C) for at undgå problemer med sprøjtetåge. |





ISO 4: 53 - 65 s ved 20°C  
DIN 4: 20 - 23 s ved 20°C

50 - 60 µm

**Teoretisk  
rækkeevne**

465 - 505 m<sup>2</sup>/l ved 1 µ tørfilmlagtykkelse  
På grund af forskellige hærder egenskaber og forskellige blandeforhold i sprøjteklare blandinger i nogle ATI'er kan beregningen af den teoretiske rækkeevne variere.  
Bemærk: Det praktiske materialeforbrug afhænger af flere faktorer, f.eks. objektets geometri, overfladedannelse, anvendelsesmetode, sprøjtepistol indstilling, indgangstryk, etc.

Standofleet 2K HS Plus Clear K9360 kan overlakeres indenfor 24 timer, uden mellemslibning



# Standofleet 2K HS Plus Clear K9360



Efter brug rengøres pistolerne med et egnet opløsningsmiddelholdigt rengøringsmiddel.

## Henvisninger

- Materialet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Husk at beregne ekstra tid til opvarmning til objekttemperatur.
- Overskydende brugsfærdigt materiale må ikke hældes i originalemballagen igen.
- For høje lagtykkelser skal undgås, specielt ved mørke farver, da der ellers vil kunne opstå små skjolder.
- Klarlak rystes inden brug.
- Efter ovntørring ved 60-65 °C eller lufttørring natten over kan klarlakken straks overlakeres. Ved ovntørring efterfulgt af lufttørring natten over skal klarlakken slibes let.
- Dåser med hærder skal lukkes helt tæt straks efter brug, da produktet reagerer på luftfugtighed og vand og dermed mister sine hærderegenskaber.
- 15% Standox Elastisk Additiv 5660 kan tilsættes til klarlakken. Tilsætningsmængde af hærder og fortynder forbliver uændret.
- Ved brug på Standofleet dæklak skal tørring af dæklakken fremskyndes eller lakken skal tørre natten over.
- Forskellige glansgrader kan opnåes ved hjælp af Standox Special Matt 5630. Forskellige blandingsforhold er angivet i formelsystemet, se oplysningerne i vores color tools.
- I lande uden VOC lovgivning kan der også bruges Standox basislak.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Standox produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Standox produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

