

# Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590



**Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 er en alsidig klarlak. Takket være dens pålidelige og nemme anvendelse samt hurtige og fleksible tørring kan effektiviteten på autolakeringsværkstedet optimeres. Denne klarlak leverer højglansresultater.**

- Let, praktisk og pålidelig påføring i to lag med kort mellemliggende afluftning.
- Fremragende vertikal stabilitet.
- Rigtig god lakstand og høj glans.
- Hurtig, fleksibel tørring: 60°C ved 15 min. eller 40°C ved 30 min.
- Hurtig forarbejdning. Kan poleres og monteres lige efter ovntørring og en kort afkøling.
- Velegnet til alle reparationer: fra mindre skader til hellakering.
- Simpelt blandingsforhold 2:1 med Standox VOC Performance Hardener 15-30 +10% Standocryl VOC 2K Performance Additive 5870.
- Indeholder en langsom hærdere og et langsomt additiv til varme og fugtige forhold.

**Hurtigtørrende VOC klarlak, som er nem at påføre og giver fremragende resultater.**



# Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590

## Product preparation - application STANDARD - VOC



Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Standoblue Basecoat/ Standohyd Plus Basecoat: Undergrunden skal tørres / afluftes inden forarbejdning i henhold til ATI.

Eksisterende lakeringer: Undergrunden skal være slebet og affedt inden forarbejdning.



| Klarlak |      | Hærder        |      | Additive |      |
|---------|------|---------------|------|----------|------|
| Volumen | Vægt | Volumen       | Vægt | Volumen  | Vægt |
| 2       | 100  | 1             | 52   | 10%      | 13   |
| K9590   |      | VOC PH 15-30  |      | 5870     |      |
| 2       | 100  | 1             | 51   | 10%      | 14   |
| K9590   |      | VOC PH 30-40* |      | 5880*    |      |

\*Ved temperaturer over 35°C anbefales det at bruge Standox VOC Performance Hardener 30-40 og Standocryl VOC 2K Performance Additive Slow 5880.

Pot-life ved 20°C: 2 t. 30 min. - 3 t.



|            | sprøjtedyse | Sprøjtetryk  |               |
|------------|-------------|--------------|---------------|
| HVLP       | 1.2 - 1.3   | 0.7 bart     | forstøvertryk |
| Kompatibel | 1.2 - 1.3   | 1.8 - 2 bart | Indgangstryk  |

Se producentens anbefalinger

2 sprøjte gange mellem- og slutafluftning: 2 min. - 5 min.  
Afluftningstid inden IR-tørring: 5 min.



|            | VOC PH 15-30 / VOC PH 30-40 |
|------------|-----------------------------|
| 18 - 22 °C | 12 t. - 16 t.               |
| 40 - 45 °C | 30 min. - 35 min.           |
| 60 - 65 °C | 15 min. - 20 min.           |

Retningslinjer for IR tørreudstyr (kort-/mellembølge).

Halv styrke: 2 min.

Fuld styrke: 8 min.



VOC tilpasset

2004/42/IIB(c)(420) 420: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 420 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 420 g/l.

# Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590

## Produkter

Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590

Standex VOC Performance Hardener 15-30


Standex VOC Performance Hardener 30-40

Standocryl VOC 2K Performance Additive 5870


Standocryl VOC 2K Performance Additive Slow 5880

Standex Performance Blend 5730


## Produktmix



Blandeforhold med specielle produkter fremgår af tabellen i Standwin IQ og af den relevante ATI.



DIN 4: 14 - 16 s ved 20°C




50 - 60 µm

### Teoretisk rækkeevne

500 - 505 m<sup>2</sup>/l ved 1 µ tørfilmlagtykkelse

På grund af forskellige hærder egenskaber og forskellige blandeforhold i sprøjteklare blandinger i nogle ATI'er kan beregningen af den teoretiske rækkeevne variere.

Bemærk: Det praktiske materialeforbrug afhænger af flere faktorer, f.eks. objektets geometri, overfladedannelse, anvendelsesmetode, sprøjtepistol indstilling, indgangstryk, etc.



Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 kan overlakeres indenfor 24 timer, uden mellemslibning



Efter brug rengøres pistolerne med et egnet opløsningsmiddelholdigt rengøringsmiddel.

# Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590

## Henvisninger

---

- Denne klarlak er udviklet til produktiv tørring ved 40 °C og 60 °C.
  - Udførelse kræver anvendelse af en speciel udførelsesfortynder: Standox Performance Blend 5730. Der henvises til den originale Anvendelsestekniske information for den valgte kvalitet.
  - Materialet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
  - Overskydende brugsfærdigt materiale må ikke hældes i originalemballagen igen.
  - Dåser med hærdere skal lukkes helt tæt straks efter brug, da produktet reagerer på luftfugtighed og vand og dermed mister sine hærderegenskaber.
  - Mattering af Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 er ikke muligt.
  - Til plastik og fleksible underlag er tilsætningen af Standox Plasticiser 5660 ikke nødvendig med denne Klarlak. Forberedelse ved brug af elastisk fylder er stadig obligatorisk, se relevante fylder TDS for detaljer.
  - Husk at beregne ekstra tid til opvarmning til objekttemperatur.
  - I lande uden VOC lovgivning kan der også bruges Standox basislak.
- 

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Standox produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Standox produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

