

Standex SprayMax 2K-Express-Füller



Der Standox SprayMax 2K-Express-Füller ist ein isocyanatfreier 2-Komponenten Grundierfüller in der praktischen Sprühdose. Er ist speziell für Standohyd und Standblue Basecoat gedacht und eignet sich hervorragend für kleine Reparaturen.

- Schnelle Trocknung.
- Gute Schleifbarkeit.
- Langes Potlife.
- 2-3 Spritzgänge.
- Für kleine Reparaturen geeignet.

Die gewohnte Standoxqualität aus der Sprühdose.



The Art of Refinishing.

Stadox SprayMax 2K-Express-Füller


Product preparation - application STANDARD



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Blankes Stahlblech, geschliffen und gereinigt
Galvanisch verzinkte Stahlbleche oder Weichaluminium, geschliffen und gereinigt.
Alt- oder Werkslackierung, gut geschliffen und gereinigt.



1. Vor Gebrauch schütteln (für mindestens zwei Minuten).

2. Den roten Druckknopf der Verschlusskappe entnehmen und auf das Aktivierungsventil an der Dosenunterseite setzen.




3. Stellen Sie die Spraydose auf einen harten Untergrund. Drücken Sie von oben auf die Spraydose, um sie zu aktivieren.

4. Schütteln Sie die Spraydose erneut für mindestens zwei Minuten nach der Aktivierung.
Nach dem Aufschütteln der Dose probesprühen.



Gehärtet: 1 Tag



2 - 3 Spritzgänge

Endabluff: 5 Min. - 10 Min.



20 °C

1 Std. - 1 Std. 30 Min.

60 - 65 °C

20 Min. - 25 Min.




Empfehlung für Infrarotgeräte mit kurzwelligem Strahler

Halbe Leistung: 2 Min.

Volle Leistung: 8 Min.



P500 - P600



Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Transformer
2K Decklack

VOC-konform

2004/42/IIB(e)(840) 630: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(e)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 840 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 630 g/l.


Standex SprayMax 2K-Express-Füller

Produkte

Standex SprayMax 2K-Express-Füller



50 - 80 µm



Nach Beendigung des Sprühvorgangs muss sichergestellt werden, dass das Ventil über Kopf leer gesprüht wird, um eine Verstopfung der Düse zu vermeiden.

Hinweis

- Das Material sollte vor der Verwendung Raumtemperatur haben (18 - 25°C).
- Entfernung zum Untergrund sollte 15 - 25 cm betragen.

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Standox aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Standox gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.

