

Standofleet VHS DTM Grundierfüller U2630



Gute Haftungs- und Korrosionseigenschaften zeichnen den Standofleet VHS DTM Grundierfüller U2630 aus. Er kann bei der Reparaturlackierung von Nutzfahrzeugen direkt auf verschiedene Metallsubstrate aufgetragen werden. Dieser vielseitige Grundierfüller kann als Schleif- oder Nass-in-Nass Grundierfüller mit ausgezeichnetem Erscheinungsbild angewendet werden. Er ist kompatibel mit allen Standofleet-Decklacken und Basislacken sowie allen gängigen Härtern und Verdünnern.

- VOC-konform.
- Direkte Verarbeitung auf Metall oder Plastik.
- Hervorragendes Aussehen.
- Gute Korrosionsschutz- und Haftungseigenschaften.
- Kann mit allen Standofleet -Decklacken überlackiert werden.

Universaler 2K PUR DTM Grundierfüller, optimiert für CV-Anwendungen.




The Art of Refinishing.

Standofleet VHS DTM Grundierfüller U2630

Product preparation - application STANDARD SCHLEIFEN



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Galvanisch verzinkte Stahlbleche oder Aluminium, geschliffen und gereinigt.
 Blankes Stahlblech, geschliffen und gereinigt
 Edelstahl, geschliffen und gereinigt
 Aluminiumprofile, geschliffen, gereinigt und mit Säureprimer beschichtet.
 Verschiedene Kunststofftypen: ABS, PC und GFK geschliffen und gereinigt.
 Gestrahlter Stahl (SA 2.5)
 Alt- oder Werkslackierung, gut geschliffen und gereinigt.
 Coil-Coating, geschliffen und gereinigt



Grundierfüller		Härter	
Vol.	Gew.	Vol.	Gew.
3	100	1	22
U2630		4210 (FLT FAST) 4220 (FLT STAND) 4230 (FLT SLOW) 4240 (FLT XSLOW) *	

* 20 - 25 sec



Verarbeitungszeit bei 20°C: 2 Std. - 3 Std.



	Spritzdüse	Spritzdruck	
Compliant	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	Eingangsdruck
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	Zerstäuberdruck
Förderpumpe	1.1 - 1.3	2 - 2.5 bar	Zerstäuberdruck
Förderpumpe	1.1 - 1.3	0.8 - 1.2 bar	Materialdruck
Airmix	0.28 - 0.33	80 - 120 bar	Materialdruck

siehe Herstellerangaben



2 - 3 geschlossene Spritzgänge.

mit Zwischenabluft: 15 Min. - 30 Min.
 vor Ofentrocknung: 15 Min. - 30 Min.



20 - 25 °C	12 Std. - 16 Std.	-
50 - 60 °C	30 Min. - 45 Min.	-

P360 - P500



Standofleet 2K-Decklack
 Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + Klarlack

VOC-konform


2004/42/IIB(c)(540) 540: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(c)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 540 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 540 g/l.

Standofleet VHS DTM Grundierfüller U2630

Product preparation - application STANDARD SCHLEIFEN HS



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Galvanisch verzinkte Stahlbleche oder Aluminium, geschliffen und gereinigt.
 Blankes Stahlblech, geschliffen und gereinigt
 Edelstahl, geschliffen und gereinigt
 Aluminiumprofile, geschliffen, gereinigt und mit Säureprimer beschichtet.
 Verschiedene Kunststofftypen: ABS, PC und GFK geschliffen und gereinigt.
 Gestrahlter Stahl (SA 2.5)
 Alt- oder Werkslackierung, gut geschliffen und gereinigt.
 Coil-Coating, geschliffen und gereinigt



Grundierfüller		Härter		Verdünnung	
Vol.	Gew.	Vol.	Gew.	Vol.	Gew.
5	100	1	14	0 - 10 %	0 - 6
U2630		4110 (FLEET HS FAST) *		5110 (FLEET FAST)	
		4120 (FLEET HS)		5120 (FLEET THINNER)	
		4130 (FLEET HS SLOW)		5130 (FLEET SLOW)	

* 25 - 35 sec



Verarbeitungszeit bei 20°C: 2 Std. - 3 Std.



	Spritzdüse	Spritzdruck	
Compliant	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	Eingangsdruck
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	Zerstäuberdruck
Förderpumpe	1.1 - 1.3	2 - 2.5 bar	Zerstäuberdruck
Förderpumpe	1.1 - 1.3	0.8 - 1.2 bar	Materialdruck
Airmix	0.28 - 0.33	80 - 120 bar	Materialdruck

siehe Herstellerangaben



2 - 3 geschlossene Spritzgänge.

mit Zwischenabluff: 15 Min. - 30 Min.
 vor Ofentrocknung: 15 Min. - 30 Min.



20 - 25 °C	12 Std. - 16 Std.	-
50 - 60 °C	30 Min. - 45 Min.	-



P360 - P500



Standofleet 2K-Decklack
 Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + Klarlack

VOC-konform


2004/42/IIB(c)(540) 540: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(c)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 540 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 540 g/l.

Standofleet VHS DTM Grundierfüller U2630

Product preparation - application STANDARD NASS-IN-NASS



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Galvanisch verzinkte Stahlbleche oder Aluminium, geschliffen und gereinigt.
 Blankes Stahlblech, geschliffen und gereinigt
 Edelstahl, geschliffen und gereinigt
 Aluminiumprofile, geschliffen, gereinigt und mit Säureprimer beschichtet.
 Verschiedene Kunststofftypen: ABS, PC und GFK geschliffen und gereinigt.
 Gestrahlter Stahl (SA 2.5)
 Alt- oder Werkslackierung, gut geschliffen und gereinigt.
 Coil-Coating, geschliffen und gereinigt



Grundierfüller		Härter		Verdünnung	
Vol.	Gew.	Vol.	Gew.	Vol.	Gew.
3	100	1	22	0 - 5 %	0 - 4
U2630		4210 (FLT FAST)		5110 (FLEET FAST)	
		4220 (FLT STAND)		5120 (FLEET THINNER)	
		4230 (FLT SLOW)		5130 (FLEET SLOW)	
		4240 (FLT XSLOW) *			

* 19 - 23 sec



Verarbeitungszeit bei 20°C: 2 Std. - 3 Std.



	Spritzdüse	Spritzdruck	
Compliant	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	Eingangsdruck
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	Zerstäuberdruck
Förderpumpe	1.1 - 1.3	2 - 2.5 bar	Zerstäuberdruck
Förderpumpe	1.1 - 1.3	0.8 - 1.2 bar	Materialdruck
Airmix	0.28 - 0.33	80 - 120 bar	Materialdruck

siehe Herstellerangaben



1 - 2 geschlossene Spritzgänge.

mit Zwischenabluft: 15 Min. - 30 Min.
 Endabluft: 30 Min. - 1 Std.



Standofleet 2K-Decklack
 Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + Klarlack

VOC-konform


2004/42/IIB(c)(540) 540: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(c)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 540 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 540 g/l.

Standofleet VHS DTM Grundierfüller U2630

Product preparation - application STANDARD NASS-IN-NASS HS



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Galvanisch verzinkte Stahlbleche oder Aluminium, geschliffen und gereinigt.
 Blankes Stahlblech, geschliffen und gereinigt
 Edelstahl, geschliffen und gereinigt
 Aluminiumprofile, geschliffen, gereinigt und mit Säureprimer beschichtet.
 Verschiedene Kunststofftypen: ABS, PC und GFK geschliffen und gereinigt.
 Gestrahlter Stahl (SA 2.5)
 Alt- oder Werkslackierung, gut geschliffen und gereinigt.
 Coil-Coating, geschliffen und gereinigt



Grundierfüller		Härter		Verdünnung	
Vol.	Gew.	Vol.	Gew.	Vol.	Gew.
5	100	1	14	10 - 15 %	6 - 10
U2630		4110 (FLEET HS FAST) *		5110 (FLEET FAST)	
		4120 (FLEET HS)		5120 (FLEET THINNER)	
		4130 (FLEET HS SLOW)		5130 (FLEET SLOW)	

* 19 - 23 sec



Verarbeitungszeit bei 20°C: 2 Std. - 3 Std.



	Spritzdüse	Spritzdruck	
Compliant	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	Eingangsdruck
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	Zerstäuberdruck
Förderpumpe	1.1 - 1.3	2 - 2.5 bar	Zerstäuberdruck
Förderpumpe	1.1 - 1.3	0.8 - 1.2 bar	Materialdruck
Airmix	0.28 - 0.33	80 - 120 bar	Materialdruck

siehe Herstellerangaben



1 - 2 geschlossene Spritzgänge. mit Zwischenabluft: 15 Min. - 30 Min.
 Endabluft: 30 Min. - 1 Std.



Standofleet 2K-Decklack
 Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + Klarlack

VOC-konform


2004/42/IIB(c)(540) 540: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(c)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 540 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 540 g/l.

Standofleet VHS DTM Grundierfüller U2630

Product preparation - application STANDARD KUNSTSTOFF



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Reparaturen an gereinigten und geschliffenen PKW-Kunststoffteilen im Außenbereich von Fahrzeugen

Neuteile aus Kunststoff im Außenbereich von Fahrzeugen 60 Min. bei 60 - 65°C tempern / zur Vorreinigung ein mit Standox Spray Max Silikon-Entferner 6620S getränktes Schleifpad ultrafein benutzen / zur Nachreinigung ein mit Standox Spray Max Silikon-Entferner 6620S angefeuchtetes Tuch verwenden.

Oberfläche abwischen, um Verunreinigungen zu lösen und zu entfernen. Sofort mit einem sauberen Tuch abwischen.

Tücher oft wechseln. Keine verschmutzten Tücher verwenden.



Grundierfüller		Härter		Verdünnung	
Vol.	Gew.	Vol.	Gew.	Vol.	Gew.
5	100	1	14	30 %	21
U2630		4110 (FLEET HS FAST) *		U7660	
		4120 (FLEET HS) *			
		4130 (FLEET HS SLOW) *			

* 20 - 23 sec



Verarbeitungszeit bei 20°C: 2 Std. - 3 Std.



	Spritzdüse	Spritzdruck	
Compliant	1.3 - 1.4	2 - 2.5 bar	Eingangsdruck
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Zerstäubedruck
Förderpumpe	1.1 - 1.3	2 - 2.5 bar	Zerstäubedruck
Förderpumpe	1.1 - 1.3	0.8 - 1.2 bar	Materialdruck

siehe Herstellerangaben



1 - 2 geschlossene Spritzgänge.

mit Zwischenabluft: 15 Min. - 30 Min.
Endabluft: 30 Min. - 1 Std.



Elastifizierter 2K Decklack

Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + elastifizierter Klarlack

VOC-konform

2004/42/IIB(c)(540) 540: Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(c)) in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 540 g/l flüchtige organische Lösemittel. Der VOC-Wert dieses Produktes in verarbeitungsfertiger Form beträgt maximal 540 g/l.

Standofleet VHS DTM Grundierfüller U2630

Produkte


Standofleet VHS DTM Grundierfüller U2630

Standofleet 2K-HS-Härter 4120
Standofleet 2K-HS-Härter Kurz 4110
Standofleet 2K-HS-Härter Lang 4130
Standofleet Härter Extra Lang 4240
Standofleet Härter Kurz 4210
Standofleet Härter Lang 4230
Standofleet Härter Standard 4220

Standofleet 2K-Verdünnung 5120
Standofleet 2K-Verdünnung Kurz 5110
Standofleet 2K-Verdünnung Lang 5130
Standox VOC Xtreme Kunststoff Additiv U7660

Produktmix

Mischungsverhältnisse mit speziellen Additiven finden Sie in der Produktmix-Tabelle auf Standowin IQ und im jeweiligen Datenblatt.



60 - 150 µm

Theoretische Ergiebigkeit

496 m²/l bei 1 µm Trockenschichtdicke
Aufgrund von unterschiedlichen Härter-Eigenschaften und unterschiedlichen Mischungsverhältnissen der spritzfertigen Mischung in einigen Technischen Datenblättern kann die theoretische Ergiebigkeit variieren.
Hinweis: Der praktische Materialverbrauch hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. Geometrie des Objekts, Oberflächenbeschaffenheit, Verarbeitungsmethode, Spritzpistoleinstellung, Eingangsdruck usw.

Hinweis

- Gründlich von Hand aufrühren bevor das Gebinde in die Mischanlage gestellt wird.
- Das Material sollte vor der Verwendung Raumtemperatur haben (18 - 25°C).
- Überschüssiges, gebrauchsfertiges Material sollte nicht in das Originalgebinde zurück geschüttet werden.
- Eine Nass-in-Nass Überarbeitung mit Epoxy Decklacken ist nicht möglich.
- Der Grundierfüller kann ungeschliffen innerhalb eines Monats mit 2K Decklack überlackiert werden. Nur ein Reinigen der Oberfläche ist erforderlich.
- Auf sandgestrahltem Stahl muss die Trockenschichtdicke oberhalb der Spitzen gemessen werden.
- In Ländern ohne VOC-Gesetzgebung kann auch Standox Basislack verwendet werden.

Standofleet VHS DTM Grundierfüller U2630

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Standox aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Standox gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.

