

# Standox SprayMax 1K Spotfill Primer U3020



**Standox SprayMax 1K Spotfill Primer U3020 es una imprimación 1K sin cromatos de zinc, adecuada para pequeñas zonas peladas, incluyendo bordes y esquinas así como para metal desnudo. Se puede recubrir con las bases bicapa Standohyd Plus and Standoblue Basecoat.**

- Tiempo de evaporación corto.
- Aplicación en un solo paso (técnica "1 Visit").
- Buen aspecto del acabado.
- Lijar suavemente con una almohadilla ultra fina.

**Imprimación 1K Spotfill Primer U3020.**



**The Art of Refinishing.**

# Standex SprayMax 1K Spotfill Primer U3020

## Product preparation - application ESTÁNDAR




Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Los pequeños descubiertos del lijado, p.ej. en bordes y esquinas, inmediatamente antes de aplicar la base bicapa



Agitar antes de usar. (durante al menos 2 minutos)  
Después de agitar, hacer una prueba de pulverización.



No es aplicable




1 mano

evaporación final: 10 min - 15 min



Si desea, lijar suavemente con una almohadilla suave ultra fina.



Base Bicapa Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + barniz


Cumple la legislación COV

2004/42/IIB(e)(840) 730: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(e))) listo al uso es un máximo de 840 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 730 g/li.


# Standex SprayMax 1K Spotfill Primer U3020

## Productos

Standex SprayMax 1K Spotfill Primer U3020



3 - 5  $\mu\text{m}$



Después de usar, colocar el envase hacia abajo y presionar brevemente la boquilla para limpiarla.

## Observaciones

- El material debe estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de su uso.
- La distancia de aplicación entre la pistola y el sustrato debería ser de 15-25 cm.
- Standox 1K Spotfill Primer U3020 es ligeramente transparente. No aplicar hasta cubrir.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Standox. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Standox, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.

