

# Standox Performance Blend 5730

**Standox Performance Blend 5730 es un diluyente para realizar difuminados en pinturas de origen y repintados. Es idóneo para su uso con los barnices de nueva generación Standocryl.**

- Para zonas de transición en el área de difuminado.
- Excelentes propiedades en acabados antiguos y de origen.
- Especialmente indicado para usar con la nueva generación de Barnices Standocryl.
- Fácil de pulir.

**Diluyente de difuminados para los barnices de nueva generación Standocryl**




# Standex Performance Blend 5730

## Product preparation - application ESTÁNDAR



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



### Puede usarse con:

2K con endurecedor	Barniz Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590
2K con endurecedor	Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600
2K Hardened	Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070

Consulte las instrucciones recomendadas en las páginas siguientes.



No es aplicable

Cumple la  
legislación COV

Esta mezcla de producto no cumple la legislación COV.

# Standex Performance Blend 5730

## Product preparation - application Envase aerosol




Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



### Puede usarse con:

2K con endurecedor	Barniz Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590
2K con endurecedor	Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600
2K con endurecedor	Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070

Consulte las instrucciones recomendadas en las páginas siguientes.



No es aplicable

Cumple la legislación COV


2004/42/IIB(e)(840) 810: El valor límite de la UE para este producto (categoría: IIB(IIB(e))) listo al uso es un máximo de 840 g/li de COV. El contenido COV máximo de este producto listo al uso es de 810 g/li.

# Standex Performance Blend 5730

## Método de difuminado para Barnices VOC de la gama Standocryl



Pulir la zona de difuminado con un compuesto de pulido grueso y eliminar todos los residuos. Lijar la transición hasta la zona dañada con p.ej. Disco de Acabado Fino P3000 de 3M Trizact o un abrasivo similar de otra marca. Limpiar bien la zona lijada y pulida con Standox Precleaner 6800.



Mix Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590, Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 or Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070 according to the TDS. Overcoat the appropriated Standox basecoat quality with ready-to-spray Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590, Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 or Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070. Fade out the clear in staggered coats with reduced pressure onto the sanded area and till the edge of the polished area.



Aplicar Performance Blend 5730 puro en manos ligeras sobre la zona de difuminado pulida (presión reducida al utilizar pistola). Disolver la pulverización y suavizar la transición del barniz. Secar según la respectiva Ficha Técnica del barniz. El secado adicional mediante IR de la zona de difuminado podría reducir el riesgo de que la zona de transición se desprenda al pulir.




Si es necesario, la zona de transición se puede lijar suavemente después de secar y enfriar, dependiendo del acabado que se quiera conseguir, p.ej. con 3M Trizact P3000 o similar. Pulir con una pulidora rotativa. Controle la presión de contacto y la dirección de la rotación desde la zona donde se ha aplicado el acabado hasta la zona de difuminado.

# Standex Performance Blend 5730

## Productos

Standex Performance Blend 5730

## Mezcla de producto



Las proporciones de mezcla con agentes especiales están disponibles en el apartado de mezcla del producto en Standowin IQ y en las fichas técnicas específicas.



Limpiar tras su uso con un disolvente de limpieza apropiado.

## Observaciones

- Performance Blend 5730 to be used with Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590, Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600 or Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Standox. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Standox, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.

