

Standofleet Multitoning Additive 5100



Standofleet es el sistema de pintado modular para vehículos comerciales, que cumple los estrictos límites de emisión de VOC impuestos por la Unión Europea. El aditivo Standofleet Multitoning Additive 5100 para el sistema de acabado Standofleet se puede usar con acabados Standofleet de medios sólidos, altos sólidos y una capa gruesa de altos sólidos. Es adecuado para perfilado, rotulación y pequeñas superficies.

- Buena extensibilidad y brillo del acabado.
- Favorece un flujo de trabajo muy eficiente y económico.
- Adecuado para perfilado, rotulación y repintado de pequeñas superficies.




Standofleet Multitoning Additive 5100


Product preparation - application ESTÁNDAR



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Las superficies deben estar correctamente preparadas y limpias antes de la aplicación.
Imprimación, imprimación-aparejo o aparejo, lijados
Pintados antiguos o originales bien lijados y limpios
Imprimación-aparejo o Aparejo, sin lijar en un proceso húmedo sobre húmedo
Las zonas de reparación deben lijarse con P500-P600 (máquina) o P800-P1000 (mano).




MS Topcoat		
Acabado	Endurecedor	Diluyente
4	1	20%
	FLT HSHard F	FLT Multit

HS Topcoat		
Acabado	Endurecedor	Diluyente
3	1	10-15%
	FLT HSHard F	FLT Multit

Vida de la mezcla a 20°C: 25 min - 35 min



	Boquilla	Presión de aplicación	
Híbrida	1.3 - 1.4	2 - 4 bar	Presión de entrada
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Presión de atomización
Seguir las instrucciones del fabricante			



1.5 - 2 manos evaporación final: 45 min - 1 h



Lijar suavemente al agua el acabado existente (si tiene más de 24 horas), con grano P600 - 800 o con una almohadilla de lijado fina.

Cumple la legislación COV


Esta mezcla de producto no cumple la legislación COV.

Standofleet Multitoning Additive 5100

Productos

Standofleet Multitoning Additive 5100

Mezcla de producto




Las proporciones de mezcla con agentes especiales están disponibles en el apartado de mezcla del producto en Standowin IQ y en las fichas técnicas específicas.

La elección de endurecedor y Diluyente debe hacerse en base a la temperatura de aplicación y tamaño de la superficie.

FLT HSHard F Activador rápido acelerado para pequeñas piezas o diseños (multitono).
Principalmente utilizado a temperaturas de 20-25°C.

FLT Multit Activador rápido acelerado para pequeñas piezas o diseños (multitono).
Principalmente utilizado a temperaturas de 20-25°C.



DIN 4: 20 - 22 s a 20°C

Observaciones

- No recomendado para usar en fondos, excepto el Standofleet 2K-Sealer U2020.
- Si se aplican varias franjas y cada una se seca en cabina, se requiere lijado intermedio.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Standox. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Standox, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.

