

Standocryl 2K Classic Pro K9070



Un mundo de nuevas posibilidades

Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070 le ofrece alta productividad y un acabado excelente. También ahorra energía al ofrecerle diferentes opciones de secado. Este nuevo y versátil barniz ofrece calidad, rendimiento y es fácil de aplicar.

- Excelente acabado, en todo tipo de condiciones
- Alta productividad con diversas opciones de secado rápido: horneado de 15' a 60 °C, horneado de 30' a 40 °C, tiempo de secado al aire de 2 a 3 horas
- Adecuado para bases bicapa al agua y disolvente.
- Libre elección de endurecedores y disolventes
- Es adecuado para todo tipo de reparaciones: desde pequeñas reparaciones hasta un pintado completo

Un barniz de alta velocidad con un acabado estelar.




The Art of Refinishing.

Standocryl 2K Classic Pro K9070

Product preparation - application ESTÁNDAR - VOC



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Standex Basecoat : La superficie debe estar seca / evaporada según TDS antes de aplicar.
Base Bicapa Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: La superficie debe estar seca / evaporada según TDS antes de aplicar.
Acabados existentes: La superficie debe ser matizada y desengrasada antes de aplicar.



Barniz		Endurecedor		Diluyente	
Volumen	Peso	Volumen	Peso	Volumen	Peso
4	100	1	27	15 %	18
K9070		VOC 10-20 VOC 20-25 VOC 25-30 VOC 30-40		2K 20-25 2K 25-35 VOC T 15-30 VOC T 30-40	



Vida de la mezcla a 20°C: 1 h 30 min - 2 h



	Boquilla	Presión de aplicación	
Híbrida	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Presión de entrada
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	presión en la boquilla de aire

Seguir las instrucciones del fabricante



2 manos
con evaporación intermedia: 2 min - 5 min
evaporación final: 2 min - 5 min



	VOC 10-20 / VOC 20-25 / VOC 25-30 / VOC 30-40
18 - 22 °C	2 h - 3 h
40 - 45 °C	30 min - 35 min
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Directriz para equipos IR de onda corta/media.
Media potencia : 2 min
Plena potencia: 8 - 10 min

Cumple la
legislación COV

Esta mezcla de producto no cumple la legislación COV.

Standocryl 2K Classic Pro K9070

Product preparation - application ESTÁNDAR - HS



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Standox Basecoat : La superficie debe estar seca / evaporada según TDS antes de aplicar.
Base Bicapa Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: La superficie debe estar seca / evaporada según TDS antes de aplicar.
Acabados existentes: La superficie debe ser matizada y desengrasada antes de aplicar.



Barniz		Endurecedor		Diluyente	
Volumen	Peso	Volumen	Peso	Volumen	Peso
3	100	1	34	10 %	13
K9070		HS 5-15 HS 15-25 HS 20-30 HS 25-40		2K 20-25 2K 25-35 VOC T 15-30 VOC T 30-40	




Vida de la mezcla a 20°C: 1 h 30 min - 2 h



	Boquilla	Presión de aplicación	
Híbrida	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Presión de entrada
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	presión en la boquilla de aire

Seguir las instrucciones del fabricante



2 manos
con evaporación intermedia: 2 min - 5 min
evaporación final: 2 min - 5 min



	HS5-15 / HS15-25 / HS20-30 / HS25-40
18 - 22 °C	2 h - 3 h
40 - 45 °C	30 min - 35 min
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Directriz para equipos IR de onda corta/media.
Media potencia : 2 min
Plena potencia: 8 - 10 min

Cumple la
legislación COV

Esta mezcla de producto no cumple la legislación COV.

Standocryl 2K Classic Pro K9070

Product preparation - application ESTÁNDAR - MS



Se recomienda utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea.



Standox Basecoat : La superficie debe estar seca / evaporada según TDS antes de aplicar.
Base Bicapa Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: La superficie debe estar seca / evaporada según TDS antes de aplicar.
Acabados existentes: La superficie debe ser matizada y desengrasada antes de aplicar.



Barniz		Endurecedor	
Volumen	Peso	Volumen	Peso
2	100	1	50
K9070		MS X 5-25 MS X 15-30 EASY MS 20-30 MS 25-40	



Vida de la mezcla a 20°C: 1 h 30 min - 2 h



	Boquilla	Presión de aplicación	
Híbrida	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Presión de entrada
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	presión en la boquilla de aire

Seguir las instrucciones del fabricante



2 manos
con evaporación intermedia: 2 min - 5 min
evaporación final: 2 min - 5 min



	MSX5-25 / MSX15-30/Easy MS 20-30/MS25-40
18 - 22 °C	2 h - 3 h
40 - 45 °C	30 min - 35 min
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Directriz para equipos IR de onda corta/media.
Media potencia : 2 min
Plena potencia: 8 - 10 min

Cumple la
legislación COV

Esta mezcla de producto no cumple la legislación COV.

Standocryl 2K Classic Pro K9070

Productos

Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070

Standox Hardener VOC 10-20

Standox Hardener VOC 20-25

Standox Hardener VOC 25-30

Standox Hardener VOC 30-40

Standox Hardener HS 5-15

Standox Hardener HS 15-25

Standox Hardener HS 20-30

Standox Hardener HS 25-40

Standox Hardener Easy MS 20-30

Standox Hardener MS X 5-25

Standox Hardener MS X 15-30

Standox Hardener MS 25-40

Standox Thinner 2K 20-25

Standox Thinner 2K 25-35


Standox Thinner VOC 15-30

Standox Thinner VOC 30-40

Standox Performance Blend 5730

Standocryl 2K Classic Pro K9070

Mezcla de producto




Las proporciones de mezcla con agentes especiales están disponibles en el apartado de mezcla del producto en Standowin IQ y en las fichas técnicas específicas.

La elección de endurecedor y Diluyente debe hacerse en base a la temperatura de aplicación y tamaño de la superficie.

VOC 10-20	Activador rápido acelerado para Micro Repair, parches o una pieza. Recomendado para condiciones de aplicación frías de 10-20°C.
VOC 20-25	Activador intermedio perfecto para una o varias piezas, proporcionando un excelente secado final. Principalmente utilizado a temperaturas de 20-25°C.
VOC 25-30	Endurecedor medio-lento adecuado para reparaciones medias y grandes. Recomendado también para climas cálidos (25-30°C).
VOC 30-40	Activador lento, perfecto para superficies medianas o grandes. Recomendado para utilizar en climas cálidos de 25-40°C.
HS 5-15	Activador rápido apropiado para reparaciones pequeñas y de parches. Principalmente utilizado a en condiciones de aplicación frías. Apropiado para secado al aire de aparejos Standox en condiciones de baja temperatura.
HS 15-25	Activador intermedio perfecto para una o varias piezas. Recomendado para temperaturas de 15-25°C.
HS 20-30	Endurecedor medio-lento adecuado para reparaciones medias y grandes. Recomendado también para climas cálidos (20-30°C).
HS 25-40	Activador lento, perfecto para superficies medianas o grandes. Recomendado para utilizar en climas cálidos de 25-40°C.
MS X 5-25	Endurecedor rápido apropiado para Micro Repair, parches o una pieza. Recomendado para temperaturas hasta 25°C.
MS X 15-30	Endurecedor medio adecuado para reparaciones de uno o varios paneles. Recomendado también para climas calurosos (hasta 30°C).
Easy MS 20-30	Activador intermedio perfecto para una o varias piezas, proporcionando un excelente secado final. Principalmente utilizado a temperaturas de 20-30°C.
MS 25-40	Activador lento, perfecto para superficies medianas o grandes. Recomendado para utilizar en climas cálidos de 25-40°C.
VOC T 15-30	Diluyente medio perfecto para una, varias piezas o grandes superficies. Principalmente utilizado a temperaturas de 15-30°C.
VOC T 30-40	Diluyente lento para reparaciones medianas o grandes. Recomendado para utilizar a altas temperaturas (30-40°C).
2K 20-25	Diluyente medio perfecto para una o varias piezas. Recomendado para temperaturas de 20-25°C.
2K 25-35	Diluyente medio-lento, perfecto para superficies medianas o grandes. Recomendado para temperaturas de aplicación de 25-35°C.



DIN 4: 14 - 16 s a 20°C



50 - 65 µm


Standocryl 2K Classic Pro K9070

Rendimiento teórico

395 - 400 m²/l con un espesor de película seca de 1 micras

Debido a las diferentes características del endurecedor y las diferentes proporciones de la mezcla lista para usar en algunas versiones de la Ficha Técnica, el cálculo del rendimiento teórico podría variar.

Nota: El consumo práctico de material depende de varios factores, p.ej. la geometría del objeto, la formación de la superficie, el método de aplicación, los parámetros de la pistola, la presión de entrada, etc.



Standocryl 2K Classic Pro Clear K9070 puede ser recubierto antes de 24 horas, sin lijado intermedio



Limpiar tras su uso con un disolvente de limpieza apropiado.

Observaciones

- El material debe estar a temperatura ambiente (18-25°C) antes de su uso.
- Añadir tiempo adicional de precalentamiento del objeto.
- El material activado no debe verterse de nuevo en el bote original.
- Cerrar herméticamente el bote del activador inmediatamente después de su uso; ya que este producto reaccionará con el aire húmedo y el agua, y puede perder su efecto endurecedor.
- Fade out repairs require the use of a specific blending thinner. Please use Standox Performance Blend 5730. For more detailed process information, please refer to the technical data sheet of Standox Performance Blend 5730.
- Se puede añadir un 15% de Standox Plasticiser 5660 al barniz. Los ratios de mezcla de activador y diluyente no cambian.

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizar. Observar los avisos de precaución que aparecen en el envase.

Todos los demás productos del proceso de repintado serán de la gama de productos Standox. Las propiedades del sistema no serán válidas cuando el producto citado sea utilizado en combinación con cualquier otro material o aditivo que no sea parte de la gama de productos Standox, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.

