

Standex Mastic Rapid U1080

Standex Mastic Rapid U1080 est un mastic polyester universel de charge et de finition offrant d'excellentes propriétés d'adhérence.

- Bien adapté pour le séchage IR.
- Bonne stabilité verticale.
- Facile à poncer.
- Excellente adhérence sur tous supports.
- Mastic polyester universel de charge et de finition.
- Peut également être utilisé comme apprêt pour les petites retouches localisées.



The Art of Refinishing.

Standex Mastic Rapid U1080

Préparation - application du produit STANDARD



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Acier nu poncé et nettoyé
Eléments en acier zingué ou en aluminium, poncés et nettoyés.
Ancienne peinture ou peinture d'origine correctement poncée et nettoyée
Surfaces préparées avec des produits 2K polyester puis finement poncées.
Supports polyester renforcés de fibre de verre, exempts d'agents de démoulage, poncés et nettoyés.
Apprêts 2K ou Impression-Apprêt 2K Epoxy durcis à coeur, poncés et nettoyés



| Mastic | Durcisseur |
|--------|---|
| Poids | Poids |
| 100 | 2 |
| U1080 | BPO BLUE BPO RED HARD PASTE U1120 B HARD PASTE U1120 R |



Durée de vie du mélange à 20°C: 4 min - 5 min



Appliquer un film lisse immédiatement après le mélange, éviter d'emprisonner de l'air.



| | BPO / U1120 |
|-------|-----------------|
| 20 °C | 15 min - 20 min |



Directives pour équipement IR onde courte
Mi-puissance: 2 - 3 min



Dégrossir au P80 - P120
Ponçage final au P180 - P240



Standex Apprêt Polyester Pistolable U1100 (sauf éléments zingués)
Impression
Impression-Apprêt
Apprêt
Si un Mastic de finition est nécessaire, utilisez le même produit.

Conforme COV

2004/42/II(b)(250) 150: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(b)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 250 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 150 g/l.

Standex Mastic Rapid U1080


Produits

Standex Mastic Rapid U1080

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red
STANDOX HARDENER PASTE, BLUE
STANDOX HARDENER PASTE, RED

Mélange du produit

Le choix du durcisseur et du Diluant doit être fait en fonction de la température d'application et de la taille de la réparation.



| | |
|---------------------|---|
| U1120 red / BPO Red | Durcisseur en pâte standard pour les Mastics Polyester Standox dédiés. |
| U1120 blue / BPO | Recommandé pour les Mastics Polyester Standox dédiés. Principalement utilisé par haute température d'application. |

Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté.



Remarques

- Ne pas ajouter plus de durcisseur que la quantité recommandée afin d'éviter saignement et détournement.
- Ne pas appliquer sur un primaire 1K, une impression phosphatante ou des finitions acryliques thermoplastiques.
- Ne pas poncer à l'eau.
- La température de réaction doit être au minimum de +5°C.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Standox. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Standox, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.

