

Standofleet Vernis 2K VOC K9350

Standofleet est le système de peinture modulaire conçu pour les véhicules commerciaux qui est conforme aux limites de COV imposées par l'Union Européenne. Standofleet Vernis 2K VOC K9350 est un vernis à 2 composants, conforme COV, pour systèmes revernis. Ce vernis de haute qualité répond aux normes les plus rigoureuses du secteur des bus et des véhicules commerciaux. Il est prêt à l'emploi une fois le durcisseur ajouté. Il garantit une application facile dans la plupart des conditions au sein des ateliers de carrosserie.

- Brillant élevé et durable pour systèmes bi-couches revernis.
- Finition excellente.
- Bonne résistance mécanique et chimique.

Vernis très brillant pour les véhicules commerciaux et conforme à la Directive Européenne.

STANDOX

The Art of Refinishing.

Standofleet Vernis 2K VOC K9350

Product preparation - application STANDARD

Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Base mate Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Les surfaces doivent être séchées / désolvatées conformément à la Fiche Technique avant application
Standofleet Laque 2K: Les surfaces doivent être poncées et dégraissées avant l'application.

Vernis		Durcisseur	
Volume	Poids	Volume	Poids
3	100	1	37
K9350		4110 (FLEET HS FAST) 4120 (FLEET HS) * 4130 (FLEET HS SLOW)	

* Niveaux de gloss Mat 4:1

Durée de vie du mélange à 20°C: 4 h

	Buse	Pression de pulvérisation	
Conforme	1.3 - 1.5	1.8 - 2.2 bar	pression d'entrée
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	pression d'atomisation
Pompe à membrane	1.1	2.5 - 3 bar	pression d'atomisation
Pompe à membrane	1.1	0.8 - 1.3 bar	pression du produit

voir les instructions du fabricant



0.5 + 1 1 opération 1ère couche : fine et fermée 2ème : normale	avec désolvatation intermédiaire: 0 min - 2 min Evaporation finale: 5 min - 10 min
2 couches	avec désolvatation intermédiaire: 15 min - 45 min Evaporation finale: 10 min

	4120 / 4110 / 4130
18 - 22 °C	12 h - 16 h
60 - 65 °C	30 min - 40 min

Directives pour équipement IR onde courte
Mi-puissance: 5 min
Pleine puissance: 15 - 20 min

Conforme COV

2004/42/IIB(d)(420) 420: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(d)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 420 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 420 g/l.

Standofleet Vernis 2K VOC K9350

Produits

Standofleet Vernis 2K VOC K9350

Standofleet Durcisseur 2K HS 4120
Standofleet Durcisseur 2K HS Lent 4130
Standofleet Durcisseur 2K HS Rapide 4110

Mélange du produit



Les proportions de mélange avec des agents spéciaux sont indiquées dans le tableau de mélange produit sur le Standowin IQ et dans les FT spécifiques.
Le choix du durcisseur et du Diluant doit être fait en fonction de la température d'application et de la taille de la réparation.

4110	Durcisseur accéléré rapide, pour petits éléments ou travaux de décoration (bandes) 20-25°C.
4120	Durcisseur standard pour tous produits 2K pour véhicules commerciaux (20-25°C).
4130	Durcisseur lent pour grandes surfaces et températures élevées (>30°C).



ISO 4: 45 - 53 s à 20°C
DIN 4: 18 - 20 s à 20°C

50 - 60 µm

Rendement théorique

505 - 510 m²/l à 1 micron d'épaisseur de film sec
Du fait des différentes caractéristiques de durcisseur et des différentes proportions de mélange pour le produit prêt à l'emploi dans certaines versions de FT, le calcul du rendement théorique peut varier.
Remarque : la consommation de produit dépend de plusieurs facteurs, par exemple, la géométrie de l'objet, l'état de la surface, la méthode d'application, le réglage du pistolet, la pression d'entrée, etc.



Standofleet Vernis 2K VOC K9350 peut être recouvert de lui-même en quelques 24 heures,sans ponçage intermédiairetype de ponçage

Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté pour pistolet adapté.

Standofleet Vernis 2K VOC K9350

Remarques

- Le produit doit être à température ambiante (18-25°C) avant utilisation.
- Allouer un temps supplémentaire de chauffe pour que l'élément atteigne la température support.
- Le surplus de produit prêt à l'emploi ne doit pas être reversé dans sa boite d'origine.
- Refermer fermement le bidon de durcisseur immédiatement après utilisation car ce produit réagit avec l'humidité de l'air et l'eau et perdrait son effet de durcissement.
- Ajouter 15% de Standox Plasticiser 5660 au vernis.Les proportions de Durcisseur et de Diluant restent inchangées.
- Standofleet Laques 2K : Les surfaces doivent être poncées et dégraissées avant l'application, l'application en mouillé-sur-mouillé est également possible après 30 minutes de désolvatation.
- Différents niveaux de brillant peuvent être créés en utilisant Standox Special Matt 5630. Pour les ratios de mélange, voir les outils couleur.
- Dans les pays non soumis à la législation sur les COV, la base mate solvantée Standox Basecoat peut être utilisée.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Standox. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Standox, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.