

# Standex Easy Stopper U1050

**Standex Easy Spachtel U1050 è uno stucco poliestere universale di riempimento e finitura con un'ottima verticalità.**

- Utilizzabile anche come stucco spot.
- Alta stabilità verticale.
- Facile da carteggiare.
- Stucco universale da riempimento e finitura.




**The Art of Refinishing.**

# Standex Easy Stopper U1050


## Product preparation - application STANDARD



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Acciaio nudo carteggiato e pulito  
Lamiera zincata o in alluminio morbido, carteggiata e pulita.  
Verniciature OEM ed esistenti accuratamente essiccate carteggiate e pulite  
Superfici trattate con prodotti poliestere 2K e carteggiate finemente.  
Supporti in poliestere rinforzato con fibra di vetro, privi di distaccanti, carteggiati e puliti.



| Stucco | Catalizzatore   |
|--------|---|
| Peso   | Peso  |
| 100    | 2   |
| U1050  | BPO BLUE<br>BPO RED<br>HARD PASTE U1120 B<br>HARD PASTE U1120 R |



Pot life a 20°C: 4 min - 5 min




Applicare un film compatto immediatamente dopo la miscelazione evitando il trattenimento di aria.




|       | BPO BLUE/RED / U1120 B / U1120 R |
|-------|----------------------------------|
| 20 °C | 15 min - 20 min                  |



Linee guida per attrezzature IR ad onde corte.  
Metà potenza: 2 - 3 min



Carteggiatura preliminare P80 - P120  
Carteggiatura finale P180 - P240



Stucco a spruzzo (Standex Polyester Spray Filler U1100) (eccetto pannelli zincati)  
Primer  
Primer-Isolante  
Fondo

Conforme alla  
normativa VOC

2004/42/IIB(b)(250) 150: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(b)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 250 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 150g/l.


# Standex Easy Stopper U1050

## Prodotti

Standex Easy Stopper U1050

BPO Hardener Paste Blue  
BPO Hardener Paste Red  
STANDOX HARDENER PASTE, BLUE  
STANDOX HARDENER PASTE, RED

## Preparazione del prodotto



Scegliere il catalizzatore e il Diluente in base alla temperatura di applicazione e alle dimensioni della riparazione.

U1120 red / BPO red      Catalizzatore standard in pasta per stucchi poliesteri Standox specifici.

U1120 blue / BPO      Raccomandato per stucchi poliesteri Standox specifici. Usato principalmente a temperature applicative più alte.



Pulire dopo l'uso con detergente a solvente idoneo.

## Note

- Usare la quantità raccomandata di catalizzatore al fine di evitare macchie e rimarcature.
- Non applicare sopra primer 1K, primer acido indurente o verniciature acrilico-termoplastiche.
- Non carteggiare a umido.
- La temperatura di reazione deve essere almeno di +5°C.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Standox. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Standox escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.

