

Standex SprayMax 2K-Express-Füller



Standex SprayMax 2K-Express-Füller is een isocyaanavrije 2K grundierfüller in een handige spuitbus. Het werd speciaal ontworpen voor gebruik met Standohyd Plus en Standoblue Basislack en is ideaal voor kleinere herstellingen.

- Droogt snel.
- Makkelijk schuurbaar.
- Lange houdbaarheid.
- Twee tot drie spuitgangen.
- Geschikt voor alle kleine herstellingen.

De gebruikelijke Standox-kwaliteit in een spuitbus.




The Art of Refinishing.

Standex SprayMax 2K-Express-Füller


Product preparation - application STANDAARD




Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd
Gegalvaniseerde stalen panelen of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd



1. Roeren voor gebruik. (ten minste 2 minuten)
2. Remove the red button from the cap and position it in the activation valve at the bottom of the can.
3. Plaats de spuitbus op een hard oppervlak. Oefen neerwaartse druk uit om de spuitbus te activeren.
4. Schud de spuitbus nogmaals gedurende minstens 2 minuten na activering. Test de spuitbus na het schudden.



Geactiveerd: 1 dag



2 - 3 lagen

Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



20 °C


1 u - 1 u 30 min

60 - 65 °C


20 min - 25 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 2 min
Vol vermogen: 8 min



P500 - P600



Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Transformer
2K Aflak


VOC-Conform

2004/42/IIB(e)(840) 630: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(e)) in gebruiksklare vorm is maximum 840 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 630 g/l.


Standex SprayMax 2K-Express-Füller

Producten

Standex SprayMax 2K-Express-Füller



50 - 80 µm



Houd de spuitbus na gebruik onderste boven en spuit kort om de opening te reinigen.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- De spuitafstand tot het object moet tussen 15 tot 25 cm zijn.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

