

Standocryl 2K-Easy-Klarlack K9020



Standocryl 2K-Easy-Klarlack K9020 is een 2K blanke lak voor een tweelaags systeem. Zeer eenvoudige applicatie onder reguliere werkplaatsomstandigheden. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

- Eenvoudig gebruik onder alle werkplaatsomstandigheden.
- Geschikt voor droging bij omgevingstemperatuur.
- Goede vuleigenschappen.

De eenvoudige conventionele blanke lak.



The Art of Refinishing.

Standocryl 2K-Easy-Klarlack K9020

Product preparation - application **STANDAARD - EASY MS**



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Standex Basislack : Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.




Blanke lak		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
2	100	1	51	10 %	14
K9020		EASY MS 10-20 EASY MS 20-30		2K 10-20 2K 15-25 2K 20-25 2K 25-35 2K 35-40 EASY T 15-30	



Houdbaarheid bij 20°C: 2 u - 3 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk
zie instructies van de fabrikant			



2 lagen tussen- en einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



	EASY MS 10-20 / EASY MS 20-30
20 °C	12 u - 16 u
60 - 65 °C	20 min - 30 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 min
Vol vermogen: 10 - 15 min

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

Standocryl 2K-Easy-Klarlack K9020

Product preparation - application STANDAARD - MS



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Standex Basislack : Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.




Blanke lak		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
2	100	1	48	10 %	13
K9020		MS 5-15 MS X 5-25 MS X 15-30 MS 25-40		2K 10-20 2K 15-25 2K 20-25 2K 25-35 2K 35-40 EASY T 15-30	



Houdbaarheid bij 20°C: 2 u - 3 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk
zie instructies van de fabrikant			



2 lagen tussen- en einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



	MS5-15 / MSX5-25 / MSX15-30 / MS25-40
20 °C	12 u - 16 u
60 - 65 °C	20 min - 30 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 min
Vol vermogen: 10 - 15 min

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

Standocryl 2K-Easy-Klarlack K9020

Product preparation - application STANDAARD - HS



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Standex Basislack : Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.




Blanke lak		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
3	100	1	34	15 %	18
K9020		HS 5-15 HS 15-25 HS 20-30 HS 25-40		2K 10-20 2K 15-25 2K 20-25 2K 25-35 2K 35-40 EASY T 15-30	



Houdbaarheid bij 20°C: 2 u - 3 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk
zie instructies van de fabrikant			



2 lagen tussen- en einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



	HS5-15 / HS15-25 / HS20-30 / HS25-40
20 °C	12 u - 16 u
60 - 65 °C	20 min - 30 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 min
Vol vermogen: 10 - 15 min

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

Standocryl 2K-Easy-Klarlack K9020

Producten


Standocryl 2K-Easy-Klarlack K9020

Standox Härter Easy MS 10-20
Standox Härter Easy MS 20-30
Standox Härter HS 15-25
Standox Härter HS 20-30
Standox Härter HS 25-40
Standox Härter HS 5-15
Standox Härter MS 25-40
Standox Härter MS 5-15
Standox Härter MS X 15-30
Standox Härter MS X 5-25

Standox Verdünnung 2K 10-20
Standox Verdünnung 2K 15-25
Standox Verdünnung 2K 20-25
Standox Verdünnung 2K 25-35
Standox Verdünnung 2K 35-40
Standox Verdünnung Easy 15-30

Standocryl 2K-Easy-Klarlack K9020


Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standowin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad.

De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

EASY-MS 10-20	Snelle verharder geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden zoals 10-20°C.
EASY-MS 20-30	Medium verharder geschikt voor reparatie van een deel, meerdere delen en grote delen. Aanbevolen voor een applicatie temperatuur van 20-30°C.
MS 5-15	Snelle verharder geschikt voor micro herstellingen en spots. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden. Geschikt voor Standox Füllers voor luchtdroging bij lage temperaturen.
MS X 5-25	Snelle verharder geschikt voor micro, spot repair en deelreparaties. Aanbevolen applicatie temperatuur tot 25°C.
MS X 15-30	Medium verharder geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor warme omstandigheden tot 30°C.
MS 25-40	Trage verharder geschikt voor medium tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 25-40°C.
HS 5-15	Snelle verharder geschikt voor micro herstellingen en spots. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden. Geschikt voor Standox Füllers voor luchtdroging bij lage temperaturen.
HS 15-25	Medium verharder geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur van 15-25°C.
HS 20-30	Medium-trage verharder geschikt voor middelgrote tot grote reparaties. Ook aanbevolen voor warme temperaturen zoals 20-30°C.
HS 25-40	Trage verharder geschikt voor medium tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 25-40°C.
2K 10-20	Snelle verdunning geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden zoals 10-20°C.
2K 15-25	Snelle verdunning geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor een temperatuur van 15-25°C.
2K 20-25	Medium verdunning geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur van 20-25°C.
2K 25-35	Medium-trage verdunning geschikt voor middelgrote tot grote reparaties. Ook aanbevolen voor warme omstandigheden zoals 25-35°C.
2K 35-40	Trage verdunning geschikt voor middelgrote tot grote herstellingen. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 35-40°C.
2K EASY 15-30	Medium verdunning geschikt voor elk soort reparaties. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur zoals 15-30°C.



ISO 4: 33 - 41 s bij 20°C
DIN 4: 15 - 17 s bij 20°C




50 - 60 µm

Standocryl 2K-Easy-Klarlack K9020

Theoretisch uitspuitvermogen

325 - 340 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Standocryl 2K-Easy-Klarlack K9020 kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Sluit het blik verharder onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Voeg 15% Stadox Elastik Additiv 5660 toe aan de blanke lak. Verhoudingen van verharder en verdunning zijn ongewijzigd.
- Poetsbaar na 6 uur droging bij 20°C.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Stadox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Stadox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

