



Standox Zink-Faserplastik U1010

Standox Zink-Faserplastik U1010 is een met glasvezel versterkte filler. Het hecht op gietstaal en met glas versterkt kunststof en ook op oud bewerkt spuitwerk. Hij is makkelijk toe te passen en te schuren.



- Grove met glasvezel versterkte polyester plamuur.
- Kan gebruikt worden om kleine roestgaten te herstellen.
- Geschikt voor Plaatstaal, UP (unsaturated polyester), met glasvezel versterkt kunststof en aluminium.
- En ook geschikt voor verzinkte ondergronden.




Standex Zink-Faserplastik U1010


Product preparation - application STANDAARD



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd
Gegalvaniseerde stalen panelen of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd
Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd



Plamuur	Verharder
Gewicht	Gewicht
100	2
U1010	BPO BLUE BPO RED HARD PASTE U1120 B HARD PASTE U1120 R



Houdbaarheid bij 20°C: 4 min - 5 min




Breng onmiddellijk na het mengen een gladde laag aan, waarbij u luchtinsluiting vermijdt.




	BPO / U1120
20 °C	20 min - 30 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 2 - 3 min



P60 - P80



2K Polyester Plamuur

VOC-Conform

2004/42/IIB(b)(250) 150: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(b)) in gebruiksklare vorm is maximum 250 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 150 g/l.

Standex Zink-Faserplastik U1010

Producten

Standex Zink-Faserplastik U1010

BPO Hardener Paste Blue
BPO Hardener Paste Red
STANDOX HARDENER PASTE, BLUE
STANDOX HARDENER PASTE, RED

Product Mix

De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

U1120 red / BPO Red	Standaard verharder pasta voor specifieke Standox Polyester Spachtels.
U1120 blue / BPO	Aanbevolen voor specifieke Standox Polyester Spachtels. Wordt hoofdzakelijk gebruikt bij applicatie bij hoge temperaturen.

Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende reinigingsverdunning.

Opmerkingen

- Niet meer verharder toevoegen dan aanbevolen om doorbloeding en randaftekening te vermijden
- Niet aanbrengen op 1K primer, hechtingsprimer of niet uitgehard lakwerk.
- Niet nat schuren.
- Reactietemperatuur moet minstens +5°C zijn.
- Applicatie: Gaten
Ondergronden: losse wagendelen
Kleine gaatjes tot ongeveer 1 cm in diameter
Opvullen en overlappend plamuren met Standox Zink-Faserplastik U1010.
Grotere schadeplekken
 - Gebruik glasvezelmat (1-2 mm maaswijdte).
 - Dit moet de randen van de te repareren plek met 5-10 cm overlappen.
 - Vul de reparatiezone op met Standox Zink-Faserplastik U1010. Aansluitend de glasvezelmat in de nog natte Standox Zink-Faserplastik U1010 drukken.
 - Na 10-20 min bij 20°C de Standox Zink-Faserplastik U1010 aanbrengen op de glasvezelmat en verspreiden over de randen.

Standex Zink-Faserplastik U1010

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

