



Standex 2K-Kristall-Klarlack K9035



Standex 2K-Kristall-Pro Klarlack K9035 is een zeer reactieve, 2K blanke lak voor spot repairs, gedeeltelijk en volledig spuitwerk. Het valt op door de gebruiksvriendelijke applicatie en korte droogtijden.

- Goede vuleigenschappen.
- Schitterende glans.
- Uitstekende lakstand.
- Uitstekende vloeijing.




The Art of Refinishing.

Standex 2K-Kristall-Klarlack K9035


Product preparation - application STANDAARD




Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
Standex Basislack : Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie



1. Roeren voor gebruik. (ten minste 2 minuten)
2. Remove the red button from the cap and position it in the activation valve at the bottom of the can.
3. Plaats de spuitbus op een hard oppervlak. Oefen neerwaartse druk uit om de spuitbus te activeren.
4. Schud de spuitbus nogmaals gedurende minstens 2 minuten na activering.
Test de spuitbus na het schudden.



Houdbaarheid bij 20°C: 12 u
Goed schudden voor elk gebruik.



2 lagen

met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min
Einduitdamp tijd: 10 min



60 - 65 °C

20 min - 30 min

20 °C

12 u - 16 u



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur

Half vermogen: 5 - 7 min

Vol vermogen: 8 - 10 min

VOC-Conform


2004/42/II B(e) (840) 640: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(e)) in gebruiksklare vorm is maximum 840 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 640 g/l.

Standex 2K-Kristall-Klarlack K9035

Producten

Standex 2K-Kristall-Klarlack K9035

35 - 45 µm 2 lagen



Theoretisch uitspuitvermogen

150 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Houd de spuitbus na gebruik onderste boven en spuit kort om de opening te reinigen.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- IR droging is niet toegestaan voor koplamp reparaties.
- De spuitafstand tot het object moet tussen 15 tot 25 cm zijn.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standex productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standex productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

