

Standex 1K-Füllprimer U3010



Standex 1K-Füllprimer U3010 is een gebruiksvriendelijke 1K primer met uitstekende vuleigenschappen, sterke corrosiebescherming en onberispelijke hechting. Hij is ook beschikbaar in de handige SprayMax spuitbus voor kleinere herstellingen en doorgeschuurde zones. De afwerking is vergelijkbaar met die van HVLP.

- Gecertificeerd voor lassen.
- 1K ets primer.
- Uitstekende corrosiebescherming.

Gebruiksvriendelijk product met goede corrosiebescherming en optimale hechting.




The Art of Refinishing.

Stadox 1K-Füllprimer U3010

Product preparation - application **STANDAARD NAT-IN-NAT**



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd

Gegalvaniseerde stalen panelen of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd

Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd

Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd

OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd



Primer		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
100 %	100	50 %	40
U3010		2K 10-20	
		2K 15-25	
		2K 20-25	
		2K 25-35	
		2K 35-40	
		VOC T 15-30	
		VOC T 30-40	



Niet van toepassing



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.5	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



Primer		Primer-surfacer	
1 laag	Einduitdamp tijd: 10 min - 15 min	1 - 2 lagen	met tussentijds uitdampen: 5 min Einduitdamp tijd: 15 min - 8 u



Primer	Primer-surfacer
2K Füller	2K Aflak Stadox Basislack + Blanke lak

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(780) 760: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 780 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 760 g/l.

Standex 1K-Füllprimer U3010

Product preparation - application **STANDAARD SCHUREN**



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd

Gegalvaniseerde stalen panelen of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd

Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd

Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd

OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd



Primer		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
100 %	100	50 %	40
U3010		2K 10-20	
		2K 15-25	
		2K 20-25	
		2K 25-35	
		2K 35-40	
		VOC T 15-30	
		VOC T 30-40	



Niet van toepassing



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.4 - 1.5	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.5 - 1.6	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



2 - 3 lagen

met tussentijds uitdampen: 5 min
vóór geforceerd drogen: 8 min - 10 min



20 °C	1 u 30 min
60 - 65 °C	20 min

P500 - P600



2K Aflak

Standex Basislack + Blanke lak



VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(780) 760: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 780 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 760 g/l.


Standex 1K-Füllprimer U3010

Producten

Standex 1K-Füllprimer U3010

Standex Verdünnung 2K 10-20
Standex Verdünnung 2K 15-25
Standex Verdünnung 2K 20-25
Standex Verdünnung 2K 25-35
Standex Verdünnung 2K 35-40
Standex Verdünnung VOC 15-30
Standex Verdünnung VOC 30-40


Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standwin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad.

De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

2K 10-20	Snelle verdunning geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden zoals 10-20°C.
2K 15-25	Snelle verdunning geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor een temperatuur van 15-25°C.
2K 20-25	Medium verdunning geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur van 20-25°C.
2K 25-35	Medium-trage verdunning geschikt voor middelgrote tot grote reparaties. Ook aanbevolen voor warme omstandigheden zoals 25-35°C.
2K 35-40	Trage verdunning geschikt voor middelgrote tot grote herstellingen. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 35-40°C.
VOC T 15-30	Medium verdunning geschikt voor reparatie van een deel, meerdere delen en grote delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur zoals 15-30°C.
VOC T 30-40	Trage verdunning voor middelgrote tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 30-40°C.



DIN 4: 18 - 20 s bij 20°C



15 µm per laag

**Theoretisch
uitspuitvermogen**

130 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Stadox 1K-Füllprimer U3010

Opmerkingen

- Gebruik enkel kunststof bekertjes of metalen blikken met een laklaag binnenin.
 - Droog schuren enkel toegestaan om lichtjes op te schuren.
 - Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
 - Niet geschikt voor gebruik op thermoplastisch lakwerk.
 - Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
-

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Stadox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Stadox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

