Standox VOC-System-Füller U7540



Standox VOC-System-Füller U7540 levert uitmuntende resultaten en is ook zeer zuinig in gebruik. Het bevat geen chromaten en is ideaal voor universeel gebruik. Het kan gemakkelijk worden toegepast op elke ondergrond: van fabrieksondergronden tot geschuurde Standox polyester ondergronden. De Standox VOC-System-Füller U7540 vertoont extreme verticale stabiliteit, droogt snel, levert een goede opbouw en hardt goed uit. Zelfs bij een hoge laagdikte blijft het oppervlak vrij van blaasjes. Zijn goede vuleigenschappen zorgen voor een makkelijk te schuren oppervlak, nat of droog, en bieden een uitstekende lakstand, wat helpt om tijd en geld te besparen. Hij kan worden overgespoten met HS aflakken en conventionele of watergedragen basislakken.

- Makkelijk schuurbaar.
- Goede vuleigenschappen.
- Goed isolerend.
- VOC-conform.
- Optimale lakstand.

STANDOX


The Art of Refinishing.

Standox VOC-System-Füller U7540

Product preparation - application STANDAARD




Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.




Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Glasvezel polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd



Roeren voor gebruik. (ten minste 2 minuten)
Verwijder de rode knop van de kap en plaats hem op de activatiepin op de bodem van de spuitbus.
Duw de activatiepin naar binnen.
Schud de spuitbus goed gedurende ten minste 2 minuten na het activeren van de verharder.
Test de spuitbus na het schudden.



Geactiveerd: 8 u




18 - 22 °C	3 u - 4 u
60 - 65 °C	30 min - 40 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 10 - 15 min



P500 - P600



2K Aflak
Basislak + Blanke lak

VOC-Conform

2004/42/IIB(e)(840) 620: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(e)) in gebruiksklare vorm is maximum 840 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 620 g/l.


Standox VOC-System-Füller U7540

Producten

Standox VOC-System-Füller U7540



50 - 70 µm



Houd de spuitbus na gebruik onderste boven en spuit kort om de opening te reinigen.

Opmerkingen

- De spuitafstand tot het object moet tussen 15 tot 25 cm zijn.
- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigendommen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.