

Standox Easy-Füller U7010



Standox Easy-Füller U7010 is een 2K schurende surfacer met uitstekende verticale stabiliteit voor een doeltreffende herstelling van personenwagens. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

- Zeer goede verticale stabiliteit.
- Goede vuleigenschappen.
- Eenvoudig te schuren.
- 2K-Schleiffüller.



The Art of Refinishing.

Standex Easy-Füller U7010

Product preparation - application STANDAARD SCHUREN VOC EASY



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Staal, gegalvaniseerd staal of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd en gespoten met Wash Primer of Epoxy Primer
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Glasvezel polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd



Grondverf		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
6	100	1	11	10 %	7
U7010		VOC EASY 10-20		2K 10-20	
		VOC EASY 20-30		2K 15-25	
		VOC EASY 30-40		2K 20-25	
				2K 25-35	
				2K 35-40	
				EASY T 15-30	



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u - 1 u 30 min



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.6 - 1.8	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.5 - 1.9	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



2 - 4 lagen
tussen de lagen uitdampen tot mat
Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



	VOC Easy 10-20 / 20-30 / 30-40
20 °C	12 u - 16 u
60 - 65 °C	30 min - 40 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 3 min
Vol vermogen: 10 min



P400 - P600



Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Transformer + Blanke lak
2K Aflak
Standex Basislack + Blanke lak

VOC-Conform


2004/42/IIB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

Standex Easy-Füller U7010

Product preparation - application **STANDAARD SCHUREN MS**



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Staal, gegalvaniseerd staal of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd en gespoten met Wash Primer of Epoxy Primer
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
OEM primer (E-coat), geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd
Glasvezel polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd



Grondverf		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
4	100	1	15	0 - 10 %	0 - 7
U7010		MS 5-15		2K 10-20	
		MS X 5-25		2K 15-25	
		MS X 15-30		2K 20-25	
		MS 25-40		2K 25-35	
		EASY MS 10-20		2K 35-40	
		EASY MS 20-30		EASY T 15-30	



Houdbaarheid bij 20°C: 45 min - 1 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.6 - 1.8	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.5 - 1.9	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



2 - 4 lagen
tussen de lagen uitdampen tot mat
Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



	MS 5-15/25-40 / MS X 5-25/15-30 / EASY MS 10-30
20 °C	12 u - 16 u
60 - 65 °C	20 min - 40 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 3 min
Vol vermogen: 10 min



P400 - P600



Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Transformer + Blanke lak
2K Aflak
Standex Basislack + Blanke lak

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

Standex Easy-Füller U7010

Producten


Standex Easy-Füller U7010

Standex Härter Easy MS 10-20
Standex Härter Easy MS 20-30
Standex Härter MS 25-40
Standex Härter MS 5-15
Standex Härter MS X 15-30
Standex Härter MS X 5-25
Standex Härter VOC Easy 10-20
Standex Härter VOC Easy 20-30
Standex Härter VOC Easy 30-40

Standex Verdünnung 2K 10-20
Standex Verdünnung 2K 15-25
Standex Verdünnung 2K 20-25
Standex Verdünnung 2K 25-35
Standex Verdünnung 2K 35-40
Standex Verdünnung Easy 15-30

Standex Easy-Füller U7010

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standwin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad.

De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

VOC EASY 10-20	Snelle verharder geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden zoals 10-20°C.
VOC EASY 20-30	Medium verharder geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur van 20-30°C.
VOC EASY 30-40	Trage verharder geschikt voor middelgrote tot grote herstellingen. Ook aanbevolen bij hogere temperaturen bv. 30-40°C.
MS 5-15	Snelle verharder geschikt voor micro herstellingen en spots. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden. Geschikt voor Standox Füllers voor luchtdroging bij lage temperaturen.
MS X 5-25	Snelle verharder geschikt voor micro, spot repair en deelreparaties. Aanbevolen applicatie temperatuur tot 25°C.
MS X 15-30	Medium verharder geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor warme omstandigheden tot 30°C.
MS 25-40	Trage verharder geschikt voor medium tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 25-40°C.
EASY MS 10-20	Snelle verharder geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden zoals 10-20°C.
EASY MS 20-30	Medium verharder geschikt voor reparatie van een deel, meerdere delen en grote delen. Aanbevolen voor een applicatie temperatuur van 20-30°C.
2K 10-20	Snelle verdunning geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden zoals 10-20°C.
2K 15-25	Snelle verdunning geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor een temperatuur van 15-25°C.
2K 20-25	Medium verdunning geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur van 20-25°C.
2K 25-35	Medium-trage verdunning geschikt voor middelgrote tot grote reparaties. Ook aanbevolen voor warme omstandigheden zoals 25-35°C.
2K 35-40	Trage verdunning geschikt voor middelgrote tot grote herstellingen. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen bv. 35-40°C.
EASY T 15-30	Medium verharder geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor warme omstandigheden tot 30°C.

DFT

80 - 200 µm

Theoretisch uitspuitvermogen

400 - 410 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.

Standex Easy-Füller U7010



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
- De Füller is aankleurbaar met max. 10% Standocryl VOC-Decklack. De droog- en schuureigenschappen kunnen hierdoor veranderen.
- De Füller is aankleurbaar met max. 15% Standox 2K Decklack. De droog- en schuureigenschappen kunnen hierdoor veranderen.
- 15% Standox Plasticizer 5660 kan toegevoegd worden aan de Filler alvorens verharder toe te voegen, maar de mengverhoudingen zullen veranderen.
Meng met Standox Hardeners VOC Easy - 4:1
Meng met Standox Hardeners MS of MS Easy - 2:1

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

