

Standoflex Plastik-Primer U3060S



Standoflex Plastik-Primer U3060 is een 1K primer voor drielaags applicatie op kunststof. Het is gebruiksvriendelijk en hecht op bijna alle gebruikelijke kunststof auto-onderdelen.

- Gebruiksvriendelijk.
- Hecht aan alle externe kunststof onderdelen van auto's.
- 1K primer voor het herstel van kunststof onderdelen in een drielaags systeem.

1K Primer voor het spuiten van kunststof onderdelen.




The Art of Refinishing.

Standoflex Plastik-Primer U3060S

Product voorbereiding - verwerking **STANDAARD**




Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Nieuwe externe veel voorkomende kunststof wagensdelen, voorverwarmen 60 min. 60-65°C / voor de eerste reiniging, gebruik een ultrafijne schuurspons gedrenkt in een kunststof reiniger / voor de eindreiniging gebruik een doek bevochtigd met kunststof reiniger.
Reparaties aan externe veel voorkomende kunststofonderdelen, geschuurd en gereinigd.



Schudden voor gebruik. (ten minste 2 minuten)
Test de spuitbus na het schudden.



Niet van toepassing




1 - 2 lagen

met tussentijds uitdampen: 5 min

1 laag

Einduitdamp tijd: 10 min - 15 min



2K Geëlastificeerde Füller


VOC-Conform

2004/42/IIB(e)(840) 730: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(e)) in gebruiksklare vorm is maximum 840 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 730 g/l.

Standoflex Plastik-Primer U3060S

Producten

Standoflex Plastik-Primer U3060S



1 - 2 µm

Theoretisch uitspuitvermogen

90 - 95 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Houd de spuitbus na gebruik onderste boven en spuit kort om de opening te reinigen.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- De spuitafstand tot het object moet tussen 15 tot 25 cm zijn.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

