

Standex Steinschlagschutz U3300



Den vattenbaserade Standox Stone Chip Primer U3300 gör det möjligt att reproducera motsvarande konstruktioner på bildörrar och stötfångre. Standox Stone Chip Primer U3300 är idealisk för applicering under Standoblue och Standohyd Plus Basecoat, men kan även användas under Standox Basecoat.




The Art of Refinishing.

Standex Steinschlagschutz U3300

Product preparation - application STANDAARD



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Volledig uitgeharde 2K Füllers of 2K Epoxy Primer-Surfacer



Applicatiemethode	U3300 (Steenslag Primer)	Verdunning
	Volume	Volume
Glad oppervlak	100%	≤ 10%
Gestructureerd oppervlak	100%	0%
	Steenslag BI	Gedemineraliseerd Water



Niet van toepassing



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.5 - 2	1.5 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.5 - 2	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Hogedruk spuiten	-	3 - 4 bar	Ingangsdruk
zie instructies van de fabrikant			



2 - 3 lagen
vóór geforceerd drogen: 35 min - 40 min



	150μ	300μ
20 °C	2 u - 2 u 30 min	12 u - 16 u
60 - 65 °C	30 min - 35 min	30 min - 35 min



2K Aflak
Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + Blanke lak

VOC-Conform


2004/42/IIB(e)(840) 130: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(e)) in gebruiksklare vorm is maximum 840 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 130 g/l.

Standex Steinschlagschutz U3300


Producten

Standex Steinschlagschutz U3300

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standwin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



150 - 300 µm

**Theoretisch
uitspuitvermogen**
n

525 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte watergedragen pistolenreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Niet aanbrengen op 1K primer, hechtingsprimer of thermoplastische acryllakken.
- In landen zonder VOC-wetgeving kan Standox Basislack / Standocryl 2K Decklack / Standocryl 2K Decklack NEW ook gebruikt worden.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

