

Standox EP-Grundierfüller U7200S



Standox EP-Grundierfüller U7200S, op basis van epoxy, is een universele, chromaatvrije vullende grondverf die bescherming biedt tegen corrosie op stalen en verzinkte ondergronden. Het biedt een prima isolatie voor thermoplastische ondergronden en is ook beschikbaar in de SprayMax spuitbus voor kleinere reparaties en doorgeschuurde zones.

- Goede isolerende eigenschappen.
- Geschikt voor IR-droging.
- Goede houdbaarheid.
- Universele epoxygebaseerde Grundierfüller.

Klassieke Grundierfüller op epoxybasis, met zeer goede technische eigenschappen.




The Art of Refinishing.

Standex EP-Grundierfüller U7200S

Product preparation - application STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd

Gegalvaniseerd staal of aluminium, geschuurd en gereinigd

Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd

OEM primer (e-coat), fijn geschuurd of niet geschuurd en grondig gereinigd. Opmerking: vanwege de grote diversiteit van e-coat/KTL op de markt, kan de kwaliteit hiervan sterk verschillen. Om deze reden is het aanbevolen om de E-coats bij voorkeur lichtjes te schuren.

Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd

Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd




Roeren voor gebruik. (ten minste 2 minuten)

Verwijder de rode knop van de kap en plaats hem op de activatiepin op de bodem van de spuitbus.

Druk de activatiepin naar binnen.



Schud de spuitbus goed gedurende ten minste 2 minuten na het activeren van de verharder.

Test de spuitbus na het schudden.



Geactiveerd: 4 dagen

Goed schudden voor elk gebruik.



2 - 3 lagen

met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min



18 - 22 °C

12 u - 16 u

60 - 65 °C


45 min - 50 min




Richtlijn voor korte golf IR apparatuur

Half vermogen: 5 min

Vol vermogen: 20 min



P500 - P600



2K Aflak

Standex Basislack + Blanke lak

Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Transformer + Blanke lak

VOC-Conform


2004/42/IIB(e)(840) 650: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(e)) in gebruiksklare vorm is maximum 840 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 650 g/l.

Standex EP-Grundierfüller U7200S

Producten

Standex EP-Grundierfüller U7200S

50 - 70 µm



Houd de spuitbus na gebruik onderste boven en spuit kort om de opening te reinigen.

Opmerkingen

- De spuitafstand tot het object moet tussen 15 tot 25 cm zijn.
- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Kan niet aangebracht worden over zuurhoudende primers.
- Polyester plamuren kunnen aangebracht worden over doorverharde en geschuurde epoxy primer-surfacers.
- Vanwege de grote verscheidenheid in metaallegeringen en productieprocessen, is het noodzakelijk om een voorbereidende test uit te voeren op de respectievelijke ondergrond om een toereikende voorbehandeling te verzekeren die een perfecte hechting garandeert.
- Wanneer Standox EP-Grundierfüller U7200 wordt gebruikt als primer in één laag op gegalaniseerd metaal, kan Standox Spritzplastik U1100 alleen worden aangebracht op de doorgedroogde en licht opgeruwde Standox EP-Grundierfüller U7200 na 30 min / 60 - 65 ° C paneeltemperatuur of luchtdrogen gedurende de nacht / 18 - 22 ° C of IR drogen.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder voor aankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

