

Standofleet 1K-Primer U2010



Standofleet is het modulaire laksysteem voor bedrijfswagens dat voldoet aan de strenge VOC-normen van de Europese Unie. Standofleet 1K-Primer U2010 is een 1K ets primer voor kleine herstellingen, geschikt voor de voorbehandeling van doorgeschuurde zones.

- Neutrale kleur.
- Onbeperkt houdbaar.
- Twee- en drielaags opbouw.




The Art of Refinishing.

Standofleet 1K-Primer U2010

Product preparation - application **STANDAARD NAT-IN-NAT**



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd
Gegalvaniseerd staal of aluminium, geschuurd en gereinigd
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Coil coated, geschuurd en gereinigd



Primer		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
1	100	30 - 50 %	25 - 41
U2010		5110 (FLEET FAST) 5120 (FLEET THINNER) 5130 (FLEET SLOW) 5140 (FLEET EXTRA SLOW) 5150 (FLEET SPECIAL)	



Niet van toepassing



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	Ingangsdruk
Membraanpomp	1.1	2.5 - 3 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	0.8 - 1.2 bar	materiaaldruk
Airmix	0.3	90 - 120 bar	materiaaldruk
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



Primer		Primer-surfacer	
1 laag	uitdampen tot mat	2 - 3 lagen	met tussentijds uitdampen: 5 min - 10 min Einduitdamp tijd: 15 min - 30 min



Primer	Primer-surfacer
2K Füller	Standofleet 2K-Decklack

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(780) 780: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 780 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 780 g/l.

Standofleet 1K-Primer U2010

Producten

Standofleet 1K-Primer U2010

Standofleet 2K-Spezial-Verdünnung 5150


Standofleet 2K-Verdünnung 5120

Standofleet 2K-Verdünnung Extra Lang 5140

Standofleet 2K-Verdünnung Kurz 5110

Standofleet 2K-Verdünnung Lang 5130


Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standowin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad.

De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

5110	Snelle verdunning enkel voor kleine delen / zones (15-20°C).
5120	Standaard CV verdunning voor alle CV producten. (20 -25°C).
5130	Trage verdunning voor grote oppervlakken en hoge temperaturen (25-30°C), om overspray problemen te voorkomen.
5140	Extra langzame verdunning voor grote oppervlakken en extra hoge temperaturen (>35°C), om overspray problemen te voorkomen.
5150	Speciale verdunning enkel voor airless of airmix applicatie



DIN 4: 20 - 30 s bij 20°C



15 - 20 µm primer
25 - 30 µm Primer surfacer

**Theoretisch
uitspuitvermogen**

290 - 300 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.

Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Standofleet 1K-Primer U2010

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
 - Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
 - Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
 - Niet overspuiten met PE of EP producten.
 - Dit product beschermt staal 3 maanden tegen weersinvloeden met een droge laagdikte van 50 micron
 - Op gezandstraalde oppervlakken moet de ruwheid van het oppervlak gevuld worden.
 - Dit product is geschikt voor Airmix of Airless toepassingen.
-

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

