

Standofleet Mehrfarben-Additiv 5100



Lacksystemet Standofleet för kommersiella fordon, är godkänt enligt EU:s strikta VOC-krav. Standofleet Multitoning Additive 5100 för Standofleet topplacksystem kan användas med Standofleet Medium Solid-, High Solid- och High Solid-topplacker i tjocka lager. Produkten är lämplig för pinstriping, text och små områden.

- Optimale vloeijing en glans.
- Zorgt voor een extreem efficiënte doorstroming in de werkplaats.
- Geschikt voor striping, letters en kleine(re) oppervlakken.




Standofleet Mehrfarben-Additiv 5100


Product preparation - application STANDAARD



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oppervlakken moeten voorbereid en op de juiste manier gereinigd worden voor applicatie.
Primer, primer-surfacer of Füller, geschuurd en gereinigd
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Primer-surfacer of Füller, niet geschuurd in een nat-in-nat systeem
Reparatieplekken moeten geschuurd worden met P500-P600 (machine) of P800-P1000 (handgeschuurd) en gereinigd



MS Topcoat		
Aflak	Verharder	Verdunning
4	1	20%
	FLT HSHard F	FLT Multit

HS Topcoat		
Aflak	Verharder	Verdunning
3	1	10-15%
	FLT HSHard F	FLT Multit



Houdbaarheid bij 20°C: 25 min - 35 min



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	2 - 4 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk

zie instructies van de fabrikant



1.5 - 2 lagen

Einduitdamp tijd: 45 min - 1 u



Schuur de bestaande aflak lichtjes (indien ouder dan 24 uur) nat met P600 - 800 of met een fijn schuurmatje.

VOC-Conform


Deze productmix is niet VOC-conform

Standofleet Mehrfarben-Additiv 5100

Producten

Standofleet Mehrfarben-Additiv 5100

Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standowin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad.

De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

FLT HSHard F Snelle verharder voor kleine delen of voor design werk (striping) 20-25°C.

FLT Multit Snelle verharder voor kleine delen of voor design werk (striping) 20-25°C.



DIN 4: 20 - 22 s bij 20°C

Opmerkingen

- Niet aanbevolen voor gebruik in onderlagen met uitzondering van Standofleet 2K-Sealer U2020.
- Bij het aanbrengen van meerdere strepen die afzonderlijk geforceerd gedroogd worden, is tussendoor schuren noodzakelijk.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

