

Standofleet 2K-VOC-Klarlack K9350



Standofleet is het modulaire laksysteem voor bedrijfswagens dat voldoet aan de strenge VOC-normen van de Europese Unie. Standofleet 2K-VOC-Klarlack K9350 is een VOC-conforme, 2K blanke lak voor tweelaags systemen. De kwalitatief hoogwaardige blanke lak beantwoordt aan de meest veeleisende normen van de sector van bussen en commerciële voertuigen. Hij is gebruiksklaar na toevoeging van de verharder en kan de applicatie bij reguliere werkplaatsomstandigheden helpen vereenvoudigen.

- Duurzame hoogglans voor een tweelaags systeem.
- Uitstekende lakstand.
- Hoge mechanische en chemische weerstand.

Hoogglansafwerking voor bedrijfswagens, voldoet aan de EU-richtlijnen.




The Art of Refinishing.

Standofleet 2K-VOC-Klarlack K9350

Product preparation - application STANDAARD



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Standofleet 2K-Decklack: Oppervlakken moeten voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



Blanke lak		Verharder	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
3	100	1	37
K9350		4110 (FLEET HS FAST)	
		4120 (FLEET HS) *	
		4130 (FLEET HS SLOW)	


* Matt gloss levels 4:1

Houdbaarheid bij 20°C: 4 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.5	1.8 - 2.2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.5	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	2.5 - 3 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	0.8 - 1.3 bar	materiaaldruk

zie instructies van de fabrikant



0.5 + 1
1 spuitgang
1ste: dun en gesloten
2de: normaal

met tussentijds uitdampen: 0 min - 2 min
Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min

2 lagen

met tussentijds uitdampen: 15 min - 45 min
Einduitdamp tijd: 10 min



	4120 / 4110 / 4130
18 - 22 °C	12 u - 16 u
60 - 65 °C	30 min - 40 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 min
Vol vermogen: 15 - 20 min

VOC-Conform

2004/42/IIB(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

Standofleet 2K-VOC-Klarlack K9350

Producten


Standofleet 2K-VOC-Klarlack K9350

Standofleet 2K-HS-Härter 4120

Standofleet 2K-HS-Härter Kurz 4110

Standofleet 2K-HS-Härter Lang 4130

Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standowin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad.

De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

4110 Snelle verharder voor kleine delen of voor design werk (striping) 20-25°C.


4120 Standaard verharder voor alle 2K CV producten (20-25°C).

4130 Trage verharder voor grote oppervlakken en hoge temperaturen (>30°C).



ISO 4: 45 - 53 s bij 20°C

DIN 4: 18 - 20 s bij 20°C




50 - 60 µm

**Theoretisch
uitspuitvermogen**

505 - 510 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.

Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Standofleet 2K-VOC-Klarlack K9350 kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Standofleet 2K-VOC-Klarlack K9350

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
 - Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
 - Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
 - Sluit het blik verharder onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
 - Voeg 15% Standox Elastik Additiv 5660 toe aan de blanke lak. Verhoudingen van verharder en verdunning zijn ongewijzigd.
 - Standofleet 2K Decklacken: Oppervlakken moeten geschuurd en ontvet worden voor de applicatie, ook nat-in-nat applicatie mogelijk na 30 minuten uitdamp tijd.
 - Verschillende glansniveaus kunnen verkregen worden door Standox Special Matt 5630 te gebruiken. Mengverhoudingen zie kleurzoeksystemen.
 - In landen zonder VOC-wetgeving kan Standox Basecoat ook gebruikt worden.
-

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

