

Standofleet VHS Dickschicht-Grundierfüller U2610



Standofleet Primer Very High Build U2610 is een 2K-filler op basis van polyacrylaat met een lage VOC-waarde en een zeer hoog vastestofgehalte.

- Speciaal ontwikkeld om aan de eisen van de commerciële voertuigen sector, ACE sector en algemene industrie te voldoen.
- Snelle droogtijd.
- Kan zowel gebruikt worden als undercoat of als primer-filler.
- Beschikbaar in wit, licht- en donkergrijs.



The Art of Refinishing.

Standofleet VHS Dickschicht-Grundierfüller U2610

Product preparation - application STANDAARD SCHUREN



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Blank staal geschuurd en gereinigd
Gezandstraald staal (SA 2,5)
Roestvaststalen en aluminium profielen, geschuurd, gereinigd en gecoat met Wash Primer.
Oppervlakken moeten voorbereid en op de juiste manier gereinigd worden voor applicatie.
Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd



Primer Surfer	Verharder	Verdunning
8	1	15-25 %
U2610	4110 (Fleet HS Fast)	5110 (Fleet Fast)
	4120 (Fleet HS)	5120 (Fleet Thinner)
	4130 (Fleet HS Slow)	5130 (Fleet Slow)

Primer Surfer	Verharder	Verdunning
5	1	5-10 %
U2610	4210 (Fleet Fast)	5110 (Fleet Fast)
	4220 (Fleet Standard)	5120 (Fleet Thinner)
	4230 (Fleet Slow)	5130 (Fleet Slow)
	4240 (Fleet Extra Slow)	



Geactiveerd: 2 u - 3 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.4 - 1.8	2 - 2.5 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.4 - 1.8	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1 - 1.3	2 - 2.5 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1 - 1.3	0.8 - 1.2 bar	materiaaldruk
Airmix	0.28 - 0.33	80 - 120 bar	materiaaldruk

zie instructies van de fabrikant



1 - 2 gesloten laag.
met tussentijds uitdampen: 10 min - 15 min
vóór geforceerd drogen: 15 min - 20 min



20 - 25 °C	12 u - 16 u
50 - 60 °C	30 min - 45 min



P240 - P500



Standofleet 2K-Decklack

VOC-Conform


2004/42/II(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

Standofleet VHS Dickschicht-Grundierfüller U2610

Product preparation - application **STANDAARD - NAT IN NAT**



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Blank staal geschuurd en gereinigd
Gezandstraald staal (SA 2,5)
Staal, gegalvaniseerd staal of zacht aluminium, geschuurd en gereinigd en gespoten met Wash Primer
Oppervlakken moeten voorbereid en op de juiste manier gereinigd worden voor applicatie.
Glasvezel versterkte polyester ondergronden, vrij van lossingsmiddelen, geschuurd en gereinigd



Primer Surfer	Verharder	Verdunding
8	1	15-25 %
U2610	4110 (Fleet HS Fast)	5110 (Fleet Fast)
	4120 (Fleet HS)	5120 (Fleet Thinner)
	4130 (Fleet HS Slow)	5130 (Fleet Slow)

Primer Surfer	Verharder	Verdunding
5	1	5-10 %
U2610	4210 (Fleet Fast)	5110 (Fleet Fast)
	4220 (Fleet Standard)	5120 (Fleet Thinner)
	4230 (Fleet Slow)	5130 (Fleet Slow)
	4240 (Fleet Extra Slow)	



Geactiveerd: 2 u - 3 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.4 - 1.8	2 - 2.5 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.4 - 1.8	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1 - 1.3	2 - 2.5 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1 - 1.3	0.8 - 1.2 bar	materiaaldruk
Airmix	0.28 - 0.33	80 - 120 bar	materiaaldruk

zie instructies van de fabrikant



1 - 2 gesloten laag. met tussentijds uitdampen: 10 min - 15 min
Einduitdamp tijd: 30 min - 1 u



20 - 25 °C	30 min - 45 min



Standofleet 2K-Decklack

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

Standofleet VHS Dickschicht-Grundierfüller U2610


Producten

Standofleet VHS Dickschicht-Grundierfüller U2610

Standofleet 2K-HS-Härter 4120
Standofleet 2K-HS-Härter Kurz 4110
Standofleet 2K-HS-Härter Lang 4130
Standofleet Härter Extra Lang 4240
Standofleet Härter Kurz 4210
Standofleet Härter Lang 4230
Standofleet Härter Standard 4220

Standofleet 2K-Verdünnung 5120
Standofleet 2K-Verdünnung Kurz 5110
Standofleet 2K-Verdünnung Lang 5130

Product Mix





Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standwin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .
De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

4110	Snelle verharder voor kleine delen of voor design werk (striping) 20-25°C.
4120	Standaard verharder voor alle 2K CV producten (20-25°C).
4130	Trage verharder voor grote oppervlakken en hoge temperaturen (>30°C).
4210	Geschikt voor volledige en gedeeltelijke herstellingen bij lage temperaturen en bij lage lichtsnelheden in de spuitcabine.
4220	Geschikt voor volledige en gedeeltelijke herstellingen bij lage en middelmatige temperaturen en bij lage lichtsnelheden in de spuitcabine.
4230	Geschikt voor volledige en gedeeltelijke herstellingen bij middelmatige temperaturen en bij normale en hoge lichtsnelheden in de spuitcabine.
4240	Geschikt voor volledige en gedeeltelijke herstellingen bij zeer hoge temperaturen en bij normale en hoge lichtsnelheden in de spuitcabine.
5110	Snelle verdunning enkel voor kleine delen / zones (15-20°C).
5120	Standaard CV verdunning voor alle CV producten. (20 -25°C).
5130	Extra langzame verdunning voor grote oppervlakken en extra hoge temperaturen (>35°C) , om overspray problemen te voorkomen.

DIN 4: 24 - 35 s bij 20°C

40 - 80 µm



Standofleet VHS Dickschicht-Grundierfüller U2610

Theoretisch uitspuitvermogen



320 - 330 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.

Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende reinigingsverduunning.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- De Primer Surfacer kan overspotten worden binnen 1 maand zonder schuren, enkel reiniging van het oppervlak is noodzakelijk.
- Een nat-in-nat toepassing met Epoxy aflak is niet mogelijk.
- Op gezandstraald staal moet de aanbevolen droge laagdikte gemeten worden boven de pieken.
- Droge laagdikte tot 300µm kan bereikt worden. Langere uitdamp tijd is noodzakelijk tussen de lagen.
- Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
- De füller is aankleurbaar met max. 10% Standofleet / Standomix mengkleuren of 20% Standofleet Decklack. De droog- en schuureigenschappen kunnen hierdoor veranderen.
- In landen zonder VOC-wetgeving kan Standox Basecoat ook gebruikt worden.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

