


Standofleet Reaktionsprimer-Pro U2620



De Standofleet Reaktionsprimer-Pro U2620 is een nieuw ontwikkelde zinkchromaatvrije 2K Wash Primer op basis van polyvinylbutyral, speciaal voor de behoeften in de commerciële voertuig- en bussector. Door zijn passiverende werking is het bijzonder geschikt voor het bewerken van aluminium en roestvrij staal.

- Zinkchromaatvrij en voldoet dus aan de REACH-richtlijn.
- Biedt een zeer goede corrosieweerstand.
- Sneldrogend.


STANDOX
The Art of Refinishing.

Standofleet Reaktionsprimer-Pro U2620

Product preparation - application STANDAARD NAT-IN-NAT



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Blank staal geschuurd en gereinigd
Gegalvaniseerd staal of aluminium, geschuurd en gereinigd
Voorbehandelde corrosie schades (bv. gezandstraald)
Roestvrij staal, geschuurd
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Ondergronden voorbehandeld met 2K polyester producten en daarna fijn geschuurd en gereinigd



Primer		Verharder	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
2	100	1	43
U2620		U2540 * U2625 **	

* Spuitklaar materiaal moet de dag zelf verwerkt worden.
** only for large surfaces and temp. > 28°C



Houdbaarheid bij 20°C: 8 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	2.5 - 3 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1	0.8 - 1.2 bar	materiaaldruk
Airmix	0.3	50 - 90 bar	materiaaldruk

zie instructies van de fabrikant



Primer		Primer-surfacer	
1 gesloten laag.	Einduitdamptijd: 30 min	2 gesloten laag.	met tussentijds uitdampen: 10 min - 15 min Einduitdamptijd: 30 min



Primer	Primer-surfacer
2K Füller	enkel halfglanzende / matte CV 2K Aflak

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(780) 750: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 780 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 750 g/l.


Standofleet Reaktionsprimer-Pro U2620

Producten


Standofleet Reaktionsprimer-Pro U2620

Standofleet Zusatzlösung Lang U2625
Standofleet Zusatzlösung U2540

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standowin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



DIN 4: 22 - 25 s bij 20°C



12 - 15 µm primer
15 - 25 µm Primer surfacer

Theoretisch uitspuitvermogen

180 - 200 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Moet overgespoten worden binnen maximum 24 uur.
- Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
- Op geschuurd en gereinigd aluminium, onmiddellijk primer aanbrengen om oxidatie van het aluminium te voorkomen en om verdere problemen door absorptie te vermijden.
- In landen zonder VOC-wetgeving kan ook Standofleet MS-Decklack gebruikt worden.
- Niet overspuiten met PE, EP, Standohyd of Standoblue producten.
- In landen zonder VOC-wetgeving kan Standox Basecoat ook gebruikt worden.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volllledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigendommen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.