

# Standocryl 2K-Classic-Pro-Klarlack K9070



## Een wereld van nieuwe mogelijkheden

**Standocryl 2K-Classic-Pro-Klarlack K9070 geeft u zowel een hoge productiviteit als een uitstekende afwerking. Het bespaart ook energie doordat u verschillende droogopties hebt. Deze veelzijdige nieuwe blanke lak levert kwaliteit, prestaties en is eenvoudig aan te brengen.**

- Uitstekende uitstraling, ongeacht de omstandigheden
- Hoge productiviteit met diverse sneldroogopties: 15 min. bij 60 °C drogen, 30 min. bij 40 °C drogen, 2-3 uur aan de lucht drogen
- Geschikt voor solventhoudende als watergedragen basislakken
- Vrije keuze uit bestaande verharders en verdunners
- Geschikt voor alle schadetypes, van spot-repairs en deelreparaties tot algeheel herstel

**Een snelle blanke lak met een schitterende afwerking.**



**The Art of Refinishing.**

# Standocryl 2K-Classic-Pro-Klarlack K9070

## Product preparation - application STANDAARD - VOC



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Standex Basislack : Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en onvet worden.



| Blanke lak |         | Verharder                                        |         | Verdunning                                         |         |
|------------|---------|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------|
| Volume     | Gewicht | Volume                                           | Gewicht | Volume                                             | Gewicht |
| 4          | 100     | 1                                                | 27      | 15 %                                               | 18      |
| K9070      |         | VOC 10-20<br>VOC 20-25<br>VOC 25-30<br>VOC 30-40 |         | 2K 20-25<br>2K 25-35<br>VOC T 15-30<br>VOC T 30-40 |         |



Houdbaarheid bij 20°C: 1 u 30 min - 2 u



|         | Spuitopening | Spuitdruk   |              |
|---------|--------------|-------------|--------------|
| Conform | 1.2 - 1.3    | 1.8 - 2 bar | Ingangsdruk  |
| HVLP    | 1.2 - 1.3    | 0.7 bar     | luchtkapdruk |

zie instructies van de fabrikant



2 lagen met tussentijds uitdampen: 2 min - 5 min  
Einduitdamp tijd: 2 min - 5 min



|            | VOC 10-20 / VOC 20-25 / VOC 25-30 / VOC 30-40 |
|------------|-----------------------------------------------|
| 18 - 22 °C | 2 u - 3 u                                     |
| 40 - 45 °C | 30 min - 35 min                               |
| 60 - 65 °C | 15 min - 20 min                               |



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur

Half vermogen: 2 min

Vol vermogen: 8 - 10 min

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

# Standocryl 2K-Classic-Pro-Klarlack K9070

## Product preparation - application STANDAARD - HS



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Standex Basislack : Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



| Blanke lak |         | Verharder                                   |         | Verdunning                                         |         |
|------------|---------|---------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------|
| Volume     | Gewicht | Volume                                      | Gewicht | Volume                                             | Gewicht |
| 3          | 100     | 1                                           | 34      | 10 %                                               | 13      |
| K9070      |         | HS 5-15<br>HS 15-25<br>HS 20-30<br>HS 25-40 |         | 2K 20-25<br>2K 25-35<br>VOC T 15-30<br>VOC T 30-40 |         |




Houdbaarheid bij 20°C: 1 u 30 min - 2 u



|         | Spuitopening | Spuitdruk   |              |
|---------|--------------|-------------|--------------|
| Conform | 1.2 - 1.3    | 1.8 - 2 bar | Ingangsdruk  |
| HVLP    | 1.2 - 1.3    | 0.7 bar     | luchtkapdruk |

zie instructies van de fabrikant



2 lagen met tussentijds uitdampen: 2 min - 5 min  
Einduitdamp tijd: 2 min - 5 min



|            | HS5-15 / HS15-25 / HS20-30 / HS25-40 |
|------------|--------------------------------------|
| 18 - 22 °C | 2 u - 3 u                            |
| 40 - 45 °C | 30 min - 35 min                      |
| 60 - 65 °C | 15 min - 20 min                      |



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur

Half vermogen: 2 min

Vol vermogen: 8 - 10 min

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

# Standocryl 2K-Classic-Pro-Klarlack K9070

## Product preparation - application STANDAARD - MS



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Standex Basislack : Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie

Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



| Blanke lak |         | Verharder                                            |         |
|------------|---------|------------------------------------------------------|---------|
| Volume     | Gewicht | Volume                                               | Gewicht |
| 2          | 100     | 1                                                    | 50      |
| K9070      |         | MS X 5-25<br>MS X 15-30<br>EASY MS 20-30<br>MS 25-40 |         |




Houdbaarheid bij 20°C: 1 u 30 min - 2 u



|         | Spuitopening | Spuitdruk   |              |
|---------|--------------|-------------|--------------|
| Conform | 1.2 - 1.3    | 1.8 - 2 bar | Ingangsdruk  |
| HVLP    | 1.2 - 1.3    | 0.7 bar     | luchtkapdruk |

zie instructies van de fabrikant



2 lagen met tussentijds uitdampen: 2 min - 5 min  
Einduitdamp tijd: 2 min - 5 min



|            | MSX5-25 / MSX15-30/Easy MS 20-30/MS25-40 |
|------------|------------------------------------------|
| 18 - 22 °C | 2 u - 3 u                                |
| 40 - 45 °C | 30 min - 35 min                          |
| 60 - 65 °C | 15 min - 20 min                          |



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur

Half vermogen: 2 min

Vol vermogen: 8 - 10 min

VOC-Conform

Deze productmix is niet VOC-conform

# Standocryl 2K-Classic-Pro-Klarlack K9070

## Producten

---

Standocryl 2K-Classic-Pro-Klarlack K9070

---

Standox Härter VOC 10-20

---

Standox Härter VOC 20-25

---

Standox Härter VOC 25-30

---

Standox Härter VOC 30-40

---

Standox Härter HS 5-15

---

Standox Härter HS 15-25

---

Standox Härter HS 20-30

---

Standox Härter HS 25-40

---

Standox Härter Easy MS 20-30

---

Standox Härter MS X 5-25

---

Standox Härter MS X 15-30

---

Standox Härter MS 25-40

---

Standox Verdünnung 2K 20-25

---

Standox Verdünnung 2K 25-35

---

Standox Verdünnung VOC 15-30

---

Standox Verdünnung VOC 30-40


---

Standox Performance Blend 5730

---

# Standocryl 2K-Classic-Pro-Klarlack K9070


## Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standwin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad.

De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

|               |                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VOC 10-20     | Snelle verharder geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden zoals 10-20°C.                                                 |
| VOC 20-25     | Medium verharder voor reparatie van een of meerdere delen. Voorziet in een uitstekende doorharding en aanbevolen bij een temperatuur van 20-25°C.                                     |
| VOC 25-30     | Medium-trage verharder geschikt voor middelgrote tot grote herstellingen. Ook aanbevolen voor warme temperaturen bv. 25-30°C.                                                         |
| VOC 30-40     | Trage verharder geschikt voor medium tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 25-40°C.                                                             |
| HS 5-15       | Snelle verharder geschikt voor micro herstellingen en spots. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden. Geschikt voor Stadox Füllers voor luchtdroging bij lage temperaturen. |
| HS 15-25      | Medium verharder geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur van 15-25°C.                                                            |
| HS 20-30      | Medium-trage verharder geschikt voor middelgrote tot grote herstellingen. Ook aanbevolen voor warme temperaturen bv. 20-30°C.                                                         |
| HS 25-40      | Trage verharder geschikt voor medium tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 25-40°C.                                                             |
| MS X 5-25     | Snelle verharder geschikt voor micro, spot repair en deelreparaties. Aanbevolen applicatie temperatuur tot 25°C.                                                                      |
| MS X 15-30    | Medium verharder geschikt voor een of meerdere paneelherstellingen. Ook aanbevolen voor warme temperaturen tot 30°C.                                                                  |
| Easy MS 20-30 | Medium verharder geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Met een uitstekende doorharding en hoofdzakelijk te gebruiken bij temperaturen van 20-30°C.                       |
| MS 25-40      | Trage verharder geschikt voor medium tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 25-40°C.                                                             |
| VOC T 15-30   | Medium verdunning geschikt voor reparatie van een deel, meerdere delen en grote delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur zoals 15-30°C.                                       |
| VOC T 30-40   | Trage verdunning voor middelgrote tot grote reparaties. Aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen zoals 30-40°C.                                                                |
| 2K 20-25      | Medium verdunning geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur van 20-25°C.                                                           |
| 2K 25-35      | Medium-trage verdunning geschikt voor middelgrote tot grote reparaties. Ook aanbevolen voor warme omstandigheden zoals 25-35°C.                                                       |



DIN 4: 14 - 16 s bij 20°C




50 - 65 µm

# Standocryl 2K-Classic-Pro-Klarlack K9070

## Theoretisch uitspuitvermogen

395 - 400 m<sup>2</sup>/l bij 1 micron droge laagdikte  
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.  
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Standocryl 2K-Classic-Pro-Klarlack K9070 kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

## Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Sluit het blik verharder hermetisch onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
- Voor uitspuitzones moet een specifieke uitspuitverduunning worden gebruikt. Gebruik hiervoor Stadox Performance Blend 5730. Voor meer gedetailleerde procesinformatie raadpleegt u het technische informatieblad van Stadox Performance Blend 5730.
- Voeg 15% Stadox Elastik Additiv 5660 toe aan de blanke lak. Verhoudingen van verharder en verduunning zijn ongewijzigd.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Stadox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Stadox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

