

Standocryl VOC-Performance-Pro Klarlack K9590



De Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 is een veelzijdig, blanke lak. Dankzij zijn betrouwbare en gemakkelijke toepassing, evenals zijn snelle, flexibele droging kan de productiviteit van het schadeherstelbedrijf worden geoptimaliseerd. Deze blanke lak levert hoogglansresultaten.

- Eenvoudige, handige en betrouwbare toepassing in twee lagen met kort tussentijds uitdampen.
- Uitmuntende verticale stabiliteit.
- Zeer goede lakstand van de topcoat en hoogglans.
- Snel, flexibel drogen: 60 °C/15 min of 40 °C/30 min.
- Snel verwerkbaar Hij kan na het drogen in de oven en korte koeling gepolijst en gemonteerd worden.
- Geschikt voor alle reparaties: van kleine schades tot volledig overspuiten.
- Eenvoudige mengverhouding van 2:1 met Standox VOC Performance Hardener 15-30 + 10% Standocryl VOC 2K Performance Additive 5870.
- Bevat een langzame verharder en een langzaam additief voor warme en vochtige omstandigheden.

Gebruiksvriendelijke, sneldrogende blanke lak conform VOS-richtlijn met uitstekende resultaten.



Standocryl VOC-Performance-Pro Klarlack K9590

Product preparation - application STANDAARD - VOC



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat: Het oppervlak moet droog zijn / Uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



Blanke lak		Verharder		Additive	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
2	100	1	52	10%	13
K9590		VOC PH 15-30		5870	
2	100	1	51	10%	14
K9590		VOC PH 30-40*		5880*	

*Bij temperaturen boven 35°C wordt aanbevolen Stadox VOC Performance Hardener 30-40 en Standocryl VOC 2K Performance Additive Slow 5880 te gebruiken.

Houdbaarheid bij 20°C: 2 u 30 min - 3 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
HVLP	1.2 - 1.3	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Conform	1.2 - 1.3	1.8 - 2 bar	Ingangsdruk

zie instructies van de fabrikant



2 lagen
tussen- en einduitdamp tijd: 2 min - 5 min
Uitdamp tijd alvorens IR droging: 5 min



	VOC PH 15-30 / VOC PH 30-40
18 - 22 °C	12 u - 16 u
40 - 45 °C	30 min - 35 min
60 - 65 °C	15 min - 20 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 2 min
Vol vermogen: 8 min

VOC-Conform

2004/42/II B(c) (420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

Standocryl VOC-Performance-Pro Klarlack K9590

Producten

Standocryl VOC-Performance-Pro Klarlack K9590

Standex VOC Performance Härter 15-30


Standex VOC Performance Härter 30-40

Standocryl VOC-2K Performance-Additiv 5870


Standocryl VOC-2K Performance-Additiv Lang 5880

Standex Performance Blend 5730


Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standwin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



DIN 4: 14 - 16 s bij 20°C




50 - 60 µm

Theoretisch uitspuitvermogen

500 - 505 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Standocryl VOC-Performance-Pro Klarlack K9590 kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Standocryl VOC-Performance-Pro Klarlack K9590

Opmerkingen

- Deze blanke lak is ontwikkeld voor een productieve droging bij 40°C en 60°C.
 - Herstellingen die uitgespoten worden vereisen het gebruik van een specifieke uitspuitverduunning: Standox Performance Blend 5730. Raadpleeg de originele TDS van de geselecteerde kwaliteit.
 - Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
 - Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
 - Sluit het blik verharder onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
 - Mattern van de Standocryl VOC Performance Pro Blanke lak K9590 is niet mogelijk.
 - Voor kunststof en flexibele ondergronden is de toevoeging van Standox Plasticiser 5660 niet nodig bij deze Blanke Lak. Voorbereiding met geëlastificeerde filler is nog steeds noodzakelijk, zie respectievelijke TDS voor meer details.
 - Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
 - In landen zonder VOC-wetgeving kan Standox Basecoat ook gebruikt worden.
-

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

