

Standofleet VHS Grundierfüller U2630



Goede hechting en corrosie-eigenschappen kenmerken de Standofleet VHS DTM Grundierfüller U2630. Het kan rechtstreeks op verschillende metalen ondergronden worden aangebracht bij het overspuiten van bedrijfsvoertuigen. Deze veelzijdige DTM vullende grondverf kan worden aangebracht als een schuurprimer of als nat-in-nat grondlak met een uitstekende uitstraling. Het is compatibel met alle Standofleet aflakken en basislakken en werkt met dezelfde set verharders en verdunners.

- Voldoet aan de VOS wetgeving.
- Kan rechtstreeks op metaal of kunststof worden aangebracht.
- Uitstekende uitstraling.
- Uitstekende corrosiebescherming en hechting.
- Biedt een goede lakstand.
- Kan worden overgespoten met alle Standofleet-aflakken.

Universele 2K PUR DTM Grundierfüller, geoptimaliseerd voor CV applicaties.



Standofleet VHS Grundierfüller U2630

Product preparation - application STANDAARD SCHUREN



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Gegalvaniseerde stalen panelen of aluminium, geschuurd en gereinigd
Blank staal geschuurd en gereinigd
Roestvrij staal, geschuurd
Aluminium profielen, geschuurd, gereinigd en gecoat met Wash Primer.
Verschillende Kunststof soorten: ABS, PC en GRP geschuurd en schoongemaakt.
Gezandstraald staal (SA 2,5)
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Coil coated, geschuurd en gereinigd



Primer surfer		Verharder	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
3	100	1	22
U2630		4210 (FLT FAST) 4220 (FLT STAND) 4230 (FLT SLOW) 4240 (FLT XSLOW) *	

* 20 - 25 sec




Houdbaarheid bij 20°C: 2 u - 3 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1 - 1.3	2 - 2.5 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1 - 1.3	0.8 - 1.2 bar	materiaaldruk
Airmix	0.28 - 0.33	80 - 120 bar	materiaaldruk

zie instructies van de fabrikant



2 - 3 gesloten laag.

met tussentijds uitdampen: 15 min - 30 min
vóór geforceerd drogen: 15 min - 30 min



20 - 25 °C	12 u - 16 u	-
50 - 60 °C	30 min - 45 min	-

P360 - P500



Standofleet 2K-Decklack
Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + Blanke lak

VOC-Conform


2004/42/IIB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

Standofleet VHS Grundierfüller U2630

Product preparation - application **STANDAARD SCHUREN HS**



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Gegalvaniseerde stalen panelen of aluminium, geschuurd en gereinigd
Blank staal geschuurd en gereinigd
Roestvrij staal, geschuurd
Aluminium profielen, geschuurd, gereinigd en gecoat met Wash Primer.
Verschillende Kunststof soorten: ABS, PC en GRP geschuurd en schoongemaakt.
Gezandstraald staal (SA 2,5)
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Coil coated, geschuurd en gereinigd



Primer surfer		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
5	100	1	14	0 - 10 %	0 - 6
U2630		4110 (FLEET HS FAST) *		5110 (FLEET FAST)	
		4120 (FLEET HS)		5120 (FLEET THINNER)	
		4130 (FLEET HS SLOW)		5130 (FLEET SLOW)	

* 25 - 35 sec




Houdbaarheid bij 20°C: 2 u - 3 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1 - 1.3	2 - 2.5 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1 - 1.3	0.8 - 1.2 bar	materiaaldruk
Airmix	0.28 - 0.33	80 - 120 bar	materiaaldruk

zie instructies van de fabrikant



2 - 3 gesloten laag.

met tussentijds uitdampen: 15 min - 30 min
vóór geforceerd drogen: 15 min - 30 min



20 - 25 °C	12 u - 16 u	-
50 - 60 °C	30 min - 45 min	-

P360 - P500



Standofleet 2K-Decklack
Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + Blanke lak

VOC-Conform


2004/42/IIB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

Standofleet VHS Grundierfüller U2630

Product preparation - application STANDAARD NAT-IN-NAT



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Gegalvaniseerde stalen panelen of aluminium, geschuurd en gereinigd
Blank staal geschuurd en gereinigd
Roestvrij staal, geschuurd
Aluminium profielen, geschuurd, gereinigd en gecoat met Wash Primer.
Verschillende Kunststof soorten: ABS, PC en GRP geschuurd en schoongemaakt.
Gezandstraald staal (SA 2,5)
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Coil coated, geschuurd en gereinigd



Primer surfer		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
3	100	1	22	0 - 5 %	0 - 4
U2630		4210 (FLT FAST)		5110 (FLEET FAST)	
		4220 (FLT STAND)		5120 (FLEET THINNER)	
		4230 (FLT SLOW)		5130 (FLEET SLOW)	
		4240 (FLT XSLOW) *			

* 19 - 23 sec




Houdbaarheid bij 20°C: 2 u - 3 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1 - 1.3	2 - 2.5 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1 - 1.3	0.8 - 1.2 bar	materiaaldruk
Airmix	0.28 - 0.33	80 - 120 bar	materiaaldruk

zie instructies van de fabrikant



1 - 2 gesloten laag.

met tussentijds uitdampen: 15 min - 30 min
Einduitdamp tijd: 30 min - 1 u



Standofleet 2K-Decklack
Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + Blanke lak

VOC-Conform


2004/42/IIB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

Standofleet VHS Grundierfüller U2630

Product preparation - application STANDAARD NAT-IN-NAT HS



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Gegalvaniseerde stalen panelen of aluminium, geschuurd en gereinigd
Blank staal geschuurd en gereinigd
Roestvrij staal, geschuurd
Aluminium profielen, geschuurd, gereinigd en gecoat met Wash Primer.
Verschillende Kunststof soorten: ABS, PC en GRP geschuurd en schoongemaakt.
Gezandstraald staal (SA 2,5)
Oud en origineel lakwerk, goed geschuurd en gereinigd
Coil coated, geschuurd en gereinigd



Primer surfacer		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
5	100	1	14	10 - 15 %	6 - 10
U2630		4110 (FLEET HS FAST) *		5110 (FLEET FAST)	
		4120 (FLEET HS)		5120 (FLEET THINNER)	
		4130 (FLEET HS SLOW)		5130 (FLEET SLOW)	

* 19 - 23 sec



Houdbaarheid bij 20°C: 2 u - 3 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.4 - 1.6	2 - 2.5 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.4 - 1.6	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1 - 1.3	2 - 2.5 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1 - 1.3	0.8 - 1.2 bar	materiaaldruk
Airmix	0.28 - 0.33	80 - 120 bar	materiaaldruk

zie instructies van de fabrikant



1 - 2 gesloten laag.

met tussentijds uitdampen: 15 min - 30 min
Einduitdamp tijd: 30 min - 1 u



Standofleet 2K-Decklack
Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + Blanke lak

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

Standofleet VHS Grundierfüller U2630

Product preparation - application STANDAARD PLASTIC



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Reparaties aan externe veel voorkomende kunststofonderdelen, geschuurd en gereinigd.
Nieuwe externe veel voorkomende kunststof wagensdelen, voorverwarmen 60 min. 60-65°C / oor de eerste reiniging, gebruik een ultrafijne schuurspons gedrenkt in Standox SprayMax Silikon-Entferner 6620S / voor de eindreiniging gebruik een doek bevochtigd met Standox SprayMax Silikon-Entferner 6620S.

Veeg het oppervlak schoon om verontreinigingen op te lossen en los te maken. Onmiddellijk grondig afvegen met een schone doek.

Verander regelmatig van doek, gebruik nooit vuile doeken.



Primer surfacer		Verharder		Verdunning	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
5	100	1	14	30 %	21
U2630		4110 (FLEET HS FAST) *		U7660	
		4120 (FLEET HS) *			
		4130 (FLEET HS SLOW) *			

* 20 - 23 sec




Houdbaarheid bij 20°C: 2 u - 3 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	2 - 2.5 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1 - 1.3	2 - 2.5 bar	Verstuivingsdruk
Membraanpomp	1.1 - 1.3	0.8 - 1.2 bar	materiaaldruk

zie instructies van de fabrikant



1 - 2 gesloten laag.
met tussentijds uitdampen: 15 min - 30 min
Einduitdamp tijd: 30 min - 1 u



Geëlastificeerde 2K aflak
Standoblue Basecoat / Standohyd Plus Basecoat + Geëlastificeerde Blanke lak

VOC-Conform

2004/42/IIB(c)(540) 540: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(c)) in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 540 g/l.

Standofleet VHS Grundierfüller U2630


Producten

Standofleet VHS Grundierfüller U2630


Standofleet 2K-HS-Härter 4120
Standofleet 2K-HS-Härter Kurz 4110
Standofleet 2K-HS-Härter Lang 4130
Standofleet Härter Extra Lang 4240
Standofleet Härter Kurz 4210
Standofleet Härter Lang 4230
Standofleet Härter Standard 4220

Standofleet 2K-Verdünnung 5120
Standofleet 2K-Verdünnung Kurz 5110
Standofleet 2K-Verdünnung Lang 5130
Stadox VOC Xtreme Kunststoff Additiv U7660

Product Mix



Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standowin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .



60 - 150 µm

**Theoretisch
uitspuitvermogen**

496 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.

Opmerkingen

- Grondig opschudden met de hand alvorens het blik op de mengmachine te plaatsen.
- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
- Een nat-in-nat toepassing met Epoxy aflak is niet mogelijk.
- The Primer Surfacer can be overcoated with 2K topcoat within 1 month without sanding, only cleaning of the surface is necessary.
- Op gezandstraald staal moet de aanbevolen droge laagdikte gemeten worden boven de pieken.
- In landen zonder VOC-wetgeving kan Stadox Basecoat ook gebruikt worden.

Standofleet VHS Grundierfüller U2630

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

