

Standoflex Plastik-Haftprimer U3070



Standoflex Plastik-Haftprimer U3070 is een transparante hechtprimer voor gebruik op ongecoate kunststoffen. Het is gemakkelijk te gebruiken en zorgt voor een uitstekende hechting op de meest gebruikte kunststof buitensubstraten.

- Biedt uitstekende hechting op kunststof auto-onderdelen aan de buitenkant.
- Kan direct worden aangebracht op ontvette, ongecoate kunststof.
- Klaar voor gebruik.
- Geschikt voor radar.
- Geschikt om aan te kleuren met STANDOMIX Toner en STANDOX Klarlack-Additiv geschikt.
- Het is ook verkrijgbaar in een professionele spuitbu.

Uitstekende hechting op kunststoffen




The Art of Refinishing.

Standoflex Plastik-Haftprimer U3070

Product preparation - application



Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.




Nieuwe externe veel voorkomende kunststof wagensdelen, voorverwarmen 60 min. 60-65°C / voor de eerste reiniging, gebruik een ultrafijne schuurspons gedrenkt in Standoflex antistatische Kunststof Reiniger / voor de eindreiniging gebruik een doek bevochtigd met Standoflex antistatische Kunststof Reiniger.

Veeg het oppervlak schoon om verontreinigingen op te lossen en los te maken. Onmiddellijk grondig afvegen met een schone doek.

Verander regelmatig van doek, gebruik nooit vuile doeken.

Verwijder grondig alle sporen van lossingsmiddelen

Reparaties aan externe veel voorkomende kunststofonderdelen, geschuurd en gereinigd.




Gebruiksklaar



Niet van toepassing




	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.2 - 1.3	1.5 - 2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk
zie instructies van de fabrikant			



1 - 2 lagen

met tussentijds uitdampen: 5 min
Einduitdamp tijd: 10 min - 15 min



2K Geëlastificeerde Füller

VOC-Conform


Deze productmix valt buiten de VOC-wetgeving.

Standoflex Plastik-Haftprimer U3070

Producten

Standoflex Plastik-Haftprimer U3070

2 - 5 µm



Theoretisch uitspuitvermogen

84 m²/l bij 1 micron droge laagdikte

Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren. Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Opmerkingen

- Roeren voor gebruik
- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
- Kan worden aangekleurd met Standomix mixing toners of Standox Klarlack Additiv tot max 5%.
- Voor gedetailleerde informatie over geschikte plastic substraten, zie de Standox Plastic Laksysteem TDS - SXPlasticSystem.
- Gespoten kunststof onderdelen mogen binnen de eerste 6 weken niet met een hogedrukreiniger gereinigd worden. Daarna moet men de spuitopening van de hogedrukreiniger minstens 30 cm afstand van het object houden.

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

