

Standocryl VOC-Easy-Klarlack K9510



Standocryl VOC-Easy-Klarlack K9510 heeft een breed applicatievenster, samen met de speciale VOC-Easy-Härters. Hij is geschikt voor applicatie onder bijna alle werkplaatsomstandigheden en zorgt voor zeer goede resultaten. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

- VOC-conforme blanke lak voor het tweelaags systeem.
- Spuitsklaar na toevoeging van de verharder.
- Gebruiksvriendelijk onder bijna alle werkplaatsomstandigheden.
- Applicatie in 1 Arbeidsgang (One Visit Application).
- VOC-conform.

Ongecompliceerd.




The Art of Refinishing.

Standocryl VOC-Easy-Klarlack K9510

Product preparation - application **STANDAARD - EASY VOC**



Het is ten eerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal te gebruiken tijdens de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden.



Standohyd Plus Basecoat / Standohyd Plus Transformer: Het oppervlak moet droog zijn / uitdampen in overeenstemming met de ATI voor applicatie
Bestaande afwerking: het oppervlak moet voor applicatie geschuurd en ontvet worden.



Blanke lak		Verharder	
Volume	Gewicht	Volume	Gewicht
2	100	1	52
K9510		VOC EASY 5-15 * VOC EASY 10-20 VOC EASY 20-30 VOC EASY 30-40	


* Please note, if Hardener VOC EASY 5-15 is used - potlife is limited to 30 min./20°C



Houdbaarheid bij 20°C: 30 min - 2 u



	Spuitopening	Spuitdruk	
Conform	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	Ingangsdruk
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	Verstuivingsdruk
zie instructies van de fabrikant			



0.5 + 1
1 spuitgang
1ste: dun en gesloten
2de: normaal
met tussentijds uitdampen: 0 min - 2 min
Einduitdamp tijd: 5 min - 10 min



	VOC EASY 5-15 / 10-20 / 20-30 / 30-40
20 °C	12 u - 16 u
60 - 65 °C	20 min - 40 min



Richtlijn voor korte golf IR apparatuur
Half vermogen: 5 min
Vol vermogen: 10 - 15 min

VOC-Conform

2004/42/IIB(d)(420) 420: De Europese grenswaarde voor dit product (productgroep: IIB(d)) in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l VOC. Het VOC-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is maximum 420 g/l.

Standocryl VOC-Easy-Klarlack K9510

Producten

Standocryl VOC-Easy-Klarlack K9510


Standex Härter VOC Easy 5-15

Standex Härter VOC Easy 10-20

Standex Härter VOC Easy 20-30

Standex Härter VOC Easy 30-40


Product Mix




Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standowin IQ en in het desbetreffend Technisch Informatieblad.

De keuze van verharder en Verdunning dient te worden gemaakt op basis van de temperatuur bij verwerken en grootte van de reparatie.

VOC EASY 5-15	Versnelde zeer snelle verharder, bijzonder geschikt voor Micro herstellingen, spot en paneel reparaties. Aanbevolen bij koudere weersomstandigheden bv. 5-15°C. Opmerking: Deze verharder heeft een beperkte houdbaarheid van 30 min/20°C.
VOC EASY 10-20	Snelle verharder geschikt voor micro repair, spot en deelreparaties. Aanbevolen voor koudere applicatie omstandigheden zoals 10-20°C.
VOC EASY 20-30	Medium verharder geschikt voor reparatie van een of meerdere delen. Aanbevolen voor een applicatietemperatuur van 20-30°C.
VOC EASY 30-40	Trage verharder geschikt voor middelgrote tot grote reparaties. Ook aanbevolen voor gebruik bij hogere temperaturen bv 30-40°C.




ISO 4: 45 - 57 s bij 20°C
DIN 4: 18 - 21 s bij 20°C



50 - 60 µm

Theoretisch uitspuitvermogen

485 - 490 m²/l bij 1 micron droge laagdikte
Door verschillende verharder eigenschappen en verschillende mengverhoudingen van het spuitklaar mengsel in sommige TDS versies, kan het theoretisch uitspuitvermogen variëren.
Opmerking: het praktisch materiaalverbruik hangt af van verschillende factoren, bv. geometrie van het object, vorm van het oppervlak, applicatiemethode, instellingen van het spuitpistool, inlaatdruk, enz.



Standocryl VOC-Easy-Klarlack K9510 kan overgespoten worden binnen 24 uur, zonder tussenschuren



Maak na gebruik schoon met een geschikte oplosmiddelhoudende pistoolreiniger.

Standocryl VOC-Easy-Klarlack K9510

Opmerkingen

- Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).
 - Neem extra tijd voor het opwarmen tot objecttemperatuur.
 - Overgebleven spuitklaar materiaal mag niet terug gegoten worden in het originele blik.
 - Sluit het blik verharder onmiddellijk na gebruik. Dit product reageert met luchtvochtigheid en water en verliest zo zijn verhardingsvermogen.
 - Voeg 15% Stadox Elastik Additiv 5660 toe aan de blanke lak. Verhoudingen van verharder en verdunning zijn ongewijzigd.
 - In landen zonder VOC-wetgeving kan Stadox Basecoat ook gebruikt worden.
-

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de verpakking.

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Stadox productassortiment. Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere materialen of additieven die niet tot ons Stadox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid en volledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde eigenschappen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.

